



Europäische Technische Zulassung ETA-06/0183

| | |
|---|---|
| Handelsbezeichnung <i>Trade name</i> | SOVATHERM EPS |
| Zulassungsinhaber <i>Holder of approval</i> | SOVA GmbH Klostergarten 3 56341 Kamp-Bornhofen DEUTSCHLAND |
| Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck <i>Generic type and use of construction product</i> | Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden <i>External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls</i> |
| Geltungsdauer: <i>Validity:</i> | vom <i>from</i> 6. Juli 2010 <i>bis</i> 16. Oktober 2011 <i>to</i> |
| verlängert <i>extended</i> | vom <i>from</i> 17. Oktober 2011 <i>bis</i> 17. Oktober 2016 <i>to</i> |
| Herstellwerk <i>Manufacturing plant</i> | SOVA GmbH Im Klostergarten 3 56341 Kamp-Bornhofen DEUTSCHLAND |

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

16 Seiten einschließlich 1 Anhang
16 pages including 1 annex

I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
 - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte¹, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates² und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates³;
 - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998⁴, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 31. Oktober 2006⁵;
 - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶;
 - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht", ETAG 004, Ausgabe März 2000.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die im Rahmen dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

¹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

² Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

³ Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

⁴ Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

⁵ Bundesgesetzblatt Teil I 2006, S. 2407, 2416

⁶ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

Das Wärmedämm-Verbundsystem "SOVATHERM EPS", im Folgenden WDVS genannt, wird entsprechend den beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) hinterlegten Verarbeitungsrichtlinien des Zulassungsinhabers entworfen und verarbeitet. Das WDVS besteht aus den folgenden Bestandteilen, die vom Zulassungsinhaber oder einem Lieferanten werkmäßig hergestellt werden. Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen Bestandteilen hergestellt. Die Verantwortung für das WDVS obliegt letztlich dem Zulassungsinhaber.

Abhängig vom Europäischen Markt werden unterschiedliche Handelsbezeichnungen für die gleichen Bestandteil verwendet. Zur Vereinfachung werden im folgenden Text nur die deutschen Handelsbezeichnungen angegeben. Im Anhang 1 sind die entsprechenden englischen Handelsbezeichnungen aufgeführt.

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

| | Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 für nähere Beschreibung, Eigenschaften und Leistungen) | Auftragsmenge [kg/m ²] | Dicke [mm] |
|---|---|--|--|
| Dämmstoff mit zugehöriger Befestigungsart | Geklebtes WDVS: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS) nach EN 13163:2008 <ul style="list-style-type: none"> - Standard-EPS - Elastifiziertes EPS • Klebemörtel (Klebefläche mindestens 40 %) <ul style="list-style-type: none"> - SOVA K+S MÖRTEL (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 25 % Wasser erfordert) | <p style="text-align: center;">–</p> <p style="text-align: center;">–</p> <p style="text-align: center;">ca. 4,0 (Nassauftrag)</p> | <p style="text-align: center;">≤ 400</p> <p style="text-align: center;">≤ 200</p> <p style="text-align: center;">–</p> |
| | Mit Dübeln mechanisch befestigtes WDVS und zusätzlichem Klebemörtel: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS) nach EN 13163:2008 <ul style="list-style-type: none"> - Standard-EPS - Elastifiziertes EPS • Zusätzliche Klebemörtel (wie im geklebten WDVS, Klebefläche mindestens 40 %) • Dübel für Wärmedämmstoff <ul style="list-style-type: none"> - ejothem ST U - KEW TSD 8 - TERMOZ 8 SV - KOELNER KI8M - ejothem NTK U <p>und Dübel mit ETA nach ETAG 014⁷ mit den unter Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Eigenschaften</p> | <p style="text-align: center;">–</p> <p style="text-align: center;">–</p> | <p style="text-align: center;">60 bis 400</p> <p style="text-align: center;">60 bis 200</p> |

⁷

ETAG 014

Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen in Putzschichten

| | Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 für nähere Beschreibung, Eigenschaften und Leistungen) | Auftragsmenge [kg/m ²] | Dicke [mm] |
|--|--|--|---|
| Unterputz | SOVA K+S MÖRTEL Zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 25 % Wasser erfordert. Identisch mit dem o. g. gleichnamigen Klebemörtel | 4,0 bis 6,0 (Nassauftrag) | 4,0 bis 6,0 |
| Textilglas-Gittergewebe | SOVA WDVS ARMIERUNGSGEWEBE Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 165 g/m ² und einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm. | – | – |
| Haftvermittler | SOVA QUARZGRUND Gebrauchsfertige pigmentierte Flüssigkeit – Acrylharz-Dispersion Zu verwenden mit allen unten aufgeführten Oberputzen. | ca. 0,300 l/m ² | – |
| Oberputz | ggf. zu verwenden mit Haftvermittler "SOVA QUARZGRUND": <ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertige Paste – Polymerdispersion: SOVALIT (Korngröße 1,5 bis 3 mm) • Gebrauchsfertige Paste –Siliconharzemulsion/ Polymerdispersion: SOVA SILKOSMART (Korngröße 1,5 bis 3 mm) SOVA SILKOLIT ohne Haftvermittler zu verwenden: <ul style="list-style-type: none"> • Dünnschichtiger zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von ca. 34 % Wasser erfordert: SOVA MINERALPUTZ | 2,4 bis 4,0 1,9 bis 3,2 1,7 bis 5,2 1,7 bis 5,2 | 1,5 bis 3,0 Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 4,0 1,0 bis 4,0 |
| Zubehör | Beschreibung gemäß Abschnitt 3.2.2.5 der ETAG 004 und mit dem WDVS verträgliche dekorative Schlussanstriche ⁸ , die auf den Oberputz aufgebracht werden können. Die Verantwortung obliegt dem Zulassungsinhaber. | | |
| * Die Unterrichtung der Verarbeiter über die Anwendung eines Haftvermittlers obliegt der Verantwortung des Zulassungsinhabers. | | | |

1.2 Verwendungszweck

Das WDVS wird verwendet zur außenseitigen Wärmedämmung von Gebäudewänden aus Mauerwerk (Ziegeln, Blöcken, Steinen) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte Platten) mit und ohne Putz (Klasse A1 oder A2 - s1,d0 nach EN 13501-1:2007). Es ist so zu bemessen, dass es der Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Wärmedämmung verleiht.

Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es trägt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand bei, auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem es für einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflüsse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wänden (Sanierung) oder neuen Wänden verwendet werden.

Das WDVS dient nicht zur Gewährleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

⁸ Um die in Abschnitt 2.2.1 aufgeführte Brandklasse zu behalten müssen die möglichen Schlussanstriche folgende Bedingungen erfüllen:

- Dicke < 200 µm und Anteil an organischen Bestandteilen ≤ 6 % (bezogen auf die Auftragsmenge pro Fläche in getrocknetem Zustand) für Verwendung auf "SOVALIT".
- Auftragsmenge ≤ 0,3 kg/m² und Anteil an organischen Bestandteilen ≤ 14,7 % (bezogen auf die Auftragsmenge pro Fläche in getrocknetem Zustand) für Verwendung auf "SOVA MINERALPUTZ"

Die Auswahl der Befestigungsart hängt ab von den Eigenschaften des Untergrundes, der ggf. einer Vorbereitung bedarf (siehe Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationalen Bestimmungen.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung (ETA) beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer des WDVS von mindestens 25 Jahren, vorausgesetzt, dass die in den Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen für die Verpackung, den Transport, die Lagerung, die Ausführung, ebenso wie für die richtige Nutzung, die Instandhaltung und die Reparatur erfüllt sind. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers oder der Zulassungsstelle ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

2.1 Allgemeines

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des WDVS für den vorgesehenen Verwendungszweck gemäß den wesentlichen Anforderungen erfolgte in Übereinstimmung mit ETAG 004, "Leitlinie für europäische technische Zulassungen für außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht", Ausgabe März 2000 (in dieser ETA als ETAG 004 bezeichnet).

Eigenschaften (der Bestandteile, sowie des WDVS) die weder in dieser ETA noch in dem Anhang aufgeführt sind, müssen den Angaben entsprechen, die in der technischen Dokumentation dieser ETA festgelegt sind.

2.2 Merkmale des Wärmedämm-Verbundsystems

2.2.1 Brandverhalten

| Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler wie nachstehend angegeben | Angegebener maximaler Gehalt organischer Bestandteile | Klasse nach EN 13501-1:2007 |
|---|---|-----------------------------|
| SOVALIT SOVA SILKOSMART | Unterputz ≤ 3,1 % Oberputz ≤ 10,0 % | B – s2,d0 |
| SOVA SILKOLIT SOVA MINERALPUTZ | Unterputz ≤ 3,1 % Oberputz ≤ 7,5 % | B – s1,d0 |

Montage und Befestigung

(für alle Endnutzungsanwendungen gemäß Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prüfungen mit einer maximalen Dämmstoffdicke von 180 mm (Prüfung nach EN 13823:2002 – SBI-Test) bzw. 60 mm (Prüfung nach EN ISO 11925-2:2002) und einer maximalen Rohdichte des Dämmstoffs (EPS) von 22 kg/m³, sowie Putzsystemen mit zwei unterschiedlichen Bindemittelarten (organisch und nicht organisch) jeweils mit dem maximalem Gehalt organischer Bestandteile.

Der Hersteller des geprüften EPS ist SCHWENK Dämmtechnik GbmH & Co. KG, D-86899 Landsberg. EPS mit höherer Rohdichte als geprüft oder mit anderer chemischer Zusammensetzung oder eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des Abschnitts 2.3.1 erfüllt und beim DIBt hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei Prüfung von Proben mit einer Dicke von 10 mm und mit der größtmöglichen Rohdichte, die Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-1:2007 erfüllt werden.

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prüfung mit einer Dicke der Oberputze von 1,5 mm und 3,0 mm.

Für den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf einer 11 mm dicken Kalziumsilikatplatte (Klasse A2 - s1,d0) nach EN 13238:2001 befestigt.

Für die Prüfung nach EN ISO 11925-2:2002 wurde keine Trägerplatte verwendet.

Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen Verarbeitungsrichtlinien unter Verwendung eines einlagigen Gewebes über dem gesamten Probekörper.

Die Probekörper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Für den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekörpers mit dem Putzsystem beschichtet.

Für die Prüfung nach EN ISO 11925-2:2002 wurden die Kanten des Probekörpers nicht mit dem Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prüfungen wurden mit Oberflächenbeflammung auf der vorderen Seite durchgeführt und mit Kantenbeflammung an 90° gedrehten Probekörpern.

Dübel waren in dem geprüften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das Prüfergebnis haben.

Anmerkung:

Ein europäisches Referenzszenario für das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung von WDVS nach EN 13501-1:2007 für die Verwendung in Fassaden möglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher Mitgliedstaaten zu entsprechen, kann eine zusätzliche Beurteilung des WDVS nach nationalen Bestimmungen (z. B. auf der Grundlage eines Großversuchs) erforderlich sein, bis das europäische Klassifizierungssystem ergänzt worden ist.

2.2.2 Wasseraufnahme (Prüfung der Kapillarwirkung)

Unterputz:

- Wasseraufnahme nach 1 h < 1 kg/m²
- Wasseraufnahme nach 24 h < 0,5 kg/m²

| Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler wie nachstehend angegeben | Wasseraufnahme nach 24 h | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| | < 0,5 kg/m ² | ≥ 0,5 kg/m ² |
| SOVALIT | x | |
| SOVA SILKOSMART | | x |
| SOVA SILKOLIT | x | |
| SOVA MINERALPUTZ | x | |

2.2.3 Hygrothermisches Verhalten

Hygrothermische Zyklen wurden an einer Prüfwand durchgeführt. Keiner der folgenden Mängel ist während der Prüfung aufgetreten:

- Blasenbildung oder Abblättern von einer Schlussbeschichtung
- Versagen oder Rissbildung, im Zusammenhang mit Fugen zwischen den Dämmplatten oder Profilen, die mit dem System verbunden sind
- Loslösung der Putzschicht
- Rissbildung, die ein Eindringen von Wasser in die Dämmschicht ermöglicht

Das WDVS mit dem Unterputz ist dementsprechend als widerstandsfähig gegen hygrothermische Zyklen beurteilt worden.

2.2.4 Frost/Tau-Verhalten

Das WDVS mit den Oberputzen "SOVA SILKOSMART" wurde nach dem Simulations-Verfahren als frost/taubeständig beurteilt.

2.2.5 Widerstand gegen Stoßbeanspruchung

Die nachgewiesene Festigkeit gegen Stoß mit hartem Körper und gegen Durchstoß ergibt die nachfolgende Einstufung in Kategorien.

| | |
|---|--|
| Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler wie nachstehend angegeben | Einlagiges Standardgewebe "SOVA WDVS ARMIERUNGSGEWEBE" |
| SOVALIT | Kategorie II |
| SOVA SILKOSMART | Kategorie II |
| SOVA SILKOLIT | Kategorie II |
| SOVA MINERALPUTZ | Kategorie II |

2.2.6 Wasserdampfdurchlässigkeit

| | |
|--|--|
| Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler wie nachstehend angegeben (beurteilt ohne dekorativen Schlussanstrich) | Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d |
| SOVALIT + SOVA QUARZGRUND | $\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit einer Schichtdicke von 3 mm: 0,24 m) |
| SOVA SILKOSMART + SOVA QUARZGRUND | $\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit einer Schichtdicke von 3 mm: 0,18 m) |
| SOVA SILKOLIT + SOVA QUARZGRUND | $\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit einer Schichtdicke von 4 mm: 0,24 m) |
| SOVA MINERALPUTZ | $\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit einer Korngröße von 4 mm: 0,19 m) |

2.2.7 Abgabe gefährlicher Stoffe oder Strahlung

Das WDVS stimmt mit den Bestimmungen von Leitpapier H ("Ein harmonisiertes Konzept für gefährliche Stoffe nach der Bauproduktenrichtlinie, überarbeitet August 2002") überein.

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser ETA, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

2.2.8 Standsicherheit

2.2.8.1 Haftzugfestigkeiten

Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff (EPS)

| Konditionierung | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| Anfangszustand | Nach hygrothermischen Zyklen | Nach Frost/Tauwechsel-Versuch |
| $\geq 0,08$ MPa | $\geq 0,08$ MPa | Prüfung nicht erforderlich, da Frost/Tau-Zyklen nicht notwendig |

Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und Untergrund bzw. Wärmedämmstoff (EPS)

| Klebemörtel | Untergrund bzw. Wärmedämmstoff | Konditionierung | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|--|
| | | Anfangszustand | 2-tägige Wasserlagerung + 2 h Trocknung | 2-tägige Wasserlagerung + 7-tägige Trocknung |
| SOVA K+S Mörtel | Beton | ≥ 0,25 MPa | ≥ 0,08 MPa | ≥ 0,25 MPa |
| | EPS | ≥ 0,08 MPa | ≥ 0,03 MPa | ≥ 0,08 MPa |

2.2.8.2 Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)

Prüfung nicht erforderlich, da das WDVS die folgenden Kriterien nach Abschnitt 5.1.4.2 der ETAG 004 erfüllt:

- die Klebefläche beträgt mehr als 20 %
- $E \cdot d < 50\,000 \text{ N/mm}$
(E: Elastizitätsmodul des Unterputzes ohne Bewehrung – d: Dicke des Unterputzes)

2.2.8.3 Widerstand gegen Windlasten

Standicherheit von mit Dübeln mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur für die genannten Kombinationen der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Eigenschaften des Wärmedämmstoffes.

| Gilt für alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Eigenschaften des EPS (Standard-EPS) | Dicke | | ≥ 60 mm | |
| | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | | ≥ 100 kPa | |
| | Schermodul | | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| Dübeltellerdurchmesser | | | Ø 60 mm | Ø 90 mm |
| Versagenslast [N] | Dübel nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch) | R _{Fläche} | Mindestwert: 510 Mittelwert: 520 | Mindestwert: 720 Mittelwert: 730 |
| | Dübel im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch) | R _{Fuge} | Mindestwert: 400 Mittelwert: 430 | Mindestwert: 430 Mittelwert: 470 |

| Gilt für alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| Eigenschaften des EPS (Elastifiziertes EPS) | Dicke | | ≥ 60 mm | |
| | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | | ≥ 80 kPa | |
| | Schermodul | | ≥ 0,3 N/mm ² | |
| Dübeltellerdurchmesser | | | Ø 60 mm | |
| Versagenslast [N] | Dübel nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch) | R _{Fläche} | Mindestwert: 350 Mittelwert: 360 | |
| | Dübel im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch) | R _{Fuge} | Mindestwert: 300 Mittelwert: 310 | |

Die o. g. Versagenslasten gelten für folgende Dübel mit versenkter Montage nur unter den genannten Einbaubedingungen:

| Dübel | EPS-Dicke [d] | Einbaubedingungen* |
|---------------------------------|---|--|
| ejotherm STR U (ETA-04/0023) | 100 mm > d ≥ 80 mm (für Standard- und elastifiziertes EPS) | – Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (△ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm |
| | ≥ 100 mm (für Standard- und elastifiziertes EPS) | – Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (△ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm |
| IsoFux NDT8LZ (ETA-05/0080) | ≥ 80 mm (für Standard- und elastifiziertes EPS) | – Maximale Senktiefe: 20 mm |
| TERMOZ 8 SV (ETA-06/0180) | ≥ 80 mm (nur für Standard-EPS) | – Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (△ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) |

* Entsprechend der jeweiligen Dübel-ETA

Der Widerstand gegen Windlasten R_d des WDVS wird wie folgt berechnet:

$$R_d = \frac{R_{\text{Fläche}} \cdot n_{\text{Fläche}} + R_{\text{Fuge}} \cdot n_{\text{Fuge}}}{\gamma}$$

$n_{\text{Fläche}}$: Anzahl (je m²) der Dübel, die nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind

n_{Fuge} : Anzahl (je m²) der Dübel, die im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind

γ : nationaler Sicherheitsfaktor

2.2.9 Wärmedurchlasswiderstand

Der von dem WDVS erbrachte zusätzliche Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands R zum Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands des Wärmedämmstoffes R_D , gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und dem Wärmedurchlasswiderstand des Putzsystems R_{render} , der etwa 0,02 (m² · K)/W beträgt.

$$R = R_D + R_{\text{render}}$$

Die durch Dübel verursachten Wärmebrücken erhöhen den Wärmedurchgangskoeffizienten U. Dieser Einfluss ist gemäß EN ISO 6946:2007 zu berücksichtigen.

$$U_c = U + \chi_p \cdot n \quad \text{Korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient}$$

mit: $\chi_p \cdot n$ Einfluss der Wärmebrücken

n Anzahl der Dübel pro m²

χ_p örtlicher Einfluss der durch einen Dübel verursachten Wärmebrücke. Es können die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt werden, wenn die Zulassung des Dübels hierüber keine Angabe enthält.

$\chi_p = 0,004$ W/K bei Dübeln mit galvanisch verzinkter Schraube und mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf

$\chi_p = 0,002$ W/K bei Dübeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf und bei Dübeln, bei denen sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet

2.2.10 Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit

Haftzugfestigkeit nach Alterung:

| | | |
|---|------------------|------------|
| Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler wie nachstehend angegeben | SOVALIT | ≥ 0,08 MPa |
| | SOVA SILKOSMART | |
| | SOVA SILKOLIT | |
| | SOVA MINERALPUTZ | |

2.3 Merkmale der Bestandteile

Detaillierte Angaben über die chemische Zusammensetzung und weitere Eigenschaften der Bestandteile, entsprechend Anhang C der ETAG 004, sind beim DIBt hinterlegt.

Weitere Informationen können den Produktdatenblättern entnommen werden, die Teil der technischen Dokumentation dieser ETA sind.

2.3.1 Wärmedämmstoff

Es sind werkmäßig vorgefertigte unbeschichtete Platten aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach EN 13163:2008 mit den in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu verwenden.

| Beschreibung und Eigenschaften | Für geklebtes WDVS | Für mechanisch befestigtes WDVS mit Dübeln und zusätzlichem Klebemörtel |
|---|---|---|
| Brandverhalten; EN 13501-1:2007 | Klasse E* | |
| Wärmedurchlasswiderstand [(m ² ·K)/W] | Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf EN 13163:2008 | |
| Grenzabmaße | | |
| Länge; EN 822:1994 | ± 0,6 % oder ± 3 mm, der größere numerische Wert ist maßgebend (Klasse L1 oder Klasse L2) | |
| Breite [mm]; EN 822:1994 | ± 2 (Klasse W2) | |
| Dicke [mm]; EN 823:1994 | ± 1 (Klasse T2) | |
| Rechtwinkligkeit [mm/m]; EN 824:1994 | ± 2 (Klasse S2) | |
| Ebenheit [mm/m]; EN 825:1994 | 5 (Klasse P4) | |
| Dimensionsstabilität | | |
| - im Normalklima [%]; EN 1603:1996 | ± 0,2 (Klasse DS(N)2) | |
| - bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen [%]; EN 1604:1996 | 2 (Stufe DS(70,-)2 oder Stufe DS(70,-)1) | |
| Wasseraufnahme (bei langzeitigem teilweisen Eintauchen) [kg/m ²]; EN 12087:1997 | W _{ip} ≤ 0,5 | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl; EN 12086:1997 | μ = 20 – 50 | |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene unter trockenen Bedingungen** [kPa]; EN 1607:1996 | | |
| - Standard- EPS | σ _{mt} ≥ 80 | σ _{mt} ≥ 100 |
| - Elastifiziertes EPS*** | σ _{mt} ≥ 80 | σ _{mt} ≥ 80 |

| Beschreibung und Eigenschaften | Für geklebtes WDVS | Für mechanisch befestigtes WDVS mit Dübeln und zusätzlichem Klebemörtel |
|--|---------------------------|---|
| Biegefestigkeit** [kPa]; EN 12089:1997 | $\sigma_b \geq 50$ | |
| Rohdichte [kg/m ³]; EN 1602:1996 | $\rho_a \leq 25$ | |
| Scherfestigkeit** [kPa]; EN 12090:1997 | $20 \leq f_{tk} \leq 100$ | |
| Schermodul [MPa]; EN 12090:1997 | $1,0 \leq G_m \leq 3,8$ | |
| - Standard- EPS | | |
| - Elastifiziertes EPS*** | $0,3 \leq G_m \leq 1,0$ | |
| Prüfung der Eigenschaften siehe EN 13163:2008. | | |
| * Siehe Bestimmungen für das EPS in Abschnitt 2.2.1. ** Kleinstwert aller Einzelwerte *** Elastifiziertes EPS wird aus Standard-EPS hergestellt, welches kurzzeitig eine hohe Druckbelastung erhält, um die dynamische Steifigkeit zu verringern. Der Schallschutz der gesamten Wandkonstruktion wird, bezogen auf ein WDVS mit Standard-EPS, bei Anwendung von elastifiziertem EPS verbessert. | | |

2.3.2 Dübel

In den mechanisch befestigten WDVS sind die in der Tabelle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Dübel nach der jeweilig angegebenen ETA zu verwenden.

| Handelsbezeichnung | ETA-Nummer |
|--------------------|-------------|
| ejothem ST U | ETA-02/0018 |
| KEW TSD 8 | ETA-04/0030 |
| TERMOZ 8 SV | ETA-06/0180 |
| KOELNER KI8M | ETA-06/0191 |
| ejothem NTK U | ETA-07/0026 |

Zusätzlich dürfen alle Dübel mit ETA nach ETAG 014⁷ mit den nachfolgenden Eigenschaften verwendet werden:

- Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm bzw. ≥ 90 mm
- Tellersteifigkeit $\geq 0,3$ kN/mm
- Tragfähigkeit des Dübeltellers $\geq 1,0$ kN

Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragfähigkeit der Dübel sind der entsprechenden ETA zu entnehmen.

2.3.3 Putz (Unterputz)

Keine Leistung festgestellt für die Rissbreite.

2.3.4 Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)

Eigenschaften (Alkalibeständigkeit): bestanden

| | "SOVA WDVS ARMIERUNGSGEWEBE" | |
|---|---------------------------------|-----------|
| | Kette | Schuss |
| Restreifestigkeit nach Alterung [N/mm] | ≥ 25 | ≥ 35 |
| Relative Restreifestigkeit nach Alterung in % bezogen auf die Festigkeit im Anlieferungszustand | ≥ 70 | ≥ 70 |

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 97/556/EC der Europäischen Kommission⁹ ergänzt durch 2001/596/EC¹⁰ ist abhängig vom Brandverhalten das System 1 oder 2+ der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

In Anbetracht der Klasse B für das Brandverhalten des WDVS sind die Systeme der Konformitätsbescheinigung System 1 im Hinblick auf die Eigenschaften des Brandverhaltens und System 2+ im Hinblick auf andere Eigenschaften als das Brandverhalten anzuwenden.

Diese Systeme der Konformitätsbescheinigung sind im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
 - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
 - (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan.
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
 - (3) Erstprüfung des Produkts;
 - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
 - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

System 2+: Konformitätserklärung des Herstellers für das Produkt aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
 - (1) Erstprüfung des Produkts;
 - (2) werkseigener Produktionskontrolle;
 - (3) Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan.
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
 - (4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
 - Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
 - laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

3.2 Zuständigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das WDVS und seine Komponenten mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind. Die eingehenden Rohstoffe sind durch den Hersteller vor der Annahme zu überprüfen.

⁹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 229/14 vom 20.08.1997

¹⁰ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan¹¹, der Teil der technischen Dokumentation dieser ETA ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan¹¹ wurde zwischen dem Hersteller und dem DIBt vereinbart und ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans¹¹ auszuwerten. Die Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende Angaben:

- Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prüfung des Produkts oder der Ausgangsmaterialien oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrolle und der Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind der mit der laufenden Überwachung befassten zugelassenen Stelle vorzulegen. Sie sind dem DIBt auf Verlangen vorzulegen.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Bei der Erstprüfung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf andere Eigenschaften als das Brandverhalten sind die Ergebnisse der zur Erteilung der ETA durchgeführten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im Werk nichts ändert. Anderenfalls ist die erforderliche Erstprüfung mit dem DIBt abzustimmen.

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der WDVS zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan¹¹ nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das WDVS mit den Bestimmungen der am 17. Oktober 2011 erteilten ETA-06/0183 übereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die

- Erstprüfung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf die Eigenschaften des Brandverhaltens,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle,

in Übereinstimmung mit den im Prüf- und Überwachungsplan¹¹ festgelegten Bestimmungen durchzuführen.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat für das WDVS zu erteilen, welches die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle beinhaltet, mit der Aussage, dass das WDVS mit den Bestimmungen dieser ETA übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der ETA und des zugehörigen Prüf- und Überwachungsplans¹¹ nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das DIBt zu informieren.

¹¹

Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung, der nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt wird (siehe Abschnitt 3.2.2).

3.3 Kennzeichnung

3.3.1 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das WDVS,
- Nummer der ETA,
- Nummer der Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG),
- Handelsbezeichnung des WDVS.

3.3.2 Zusätzliche Kennzeichnung

Auf der Verpackung der einzelnen Bestandteile des WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung anzugeben.

In Ergänzung zur Handelsbezeichnung sind folgende Angaben in den kommerziellen Begleitpapieren und/oder auf der Verpackung des Wärmedämmstoffs anzugeben:

- Mindestwert der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Wärmedämmstoffs,
- Schermodul des Wärmedämmstoffs.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Bestandteile des WDVS müssen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim DIBt hinterlegt.

Die ETA wurde für das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten WDVS dienen. Änderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die ETA und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der ETA auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der ETA erforderlich ist.

4.2 Verarbeitung, Entwurf und Ausführung

4.2.1 Allgemeines

Die mit dem WDVS zu versehende Wand muss in ausreichendem Maße standsicher und winddicht sein. Ihre Steifigkeit muss so groß sein, dass das WDVS keinen Verformungen unterworfen ist, die zu seiner Schädigung führen können.

Die Anforderungen nach ETAG 004, Kapitel 7, sind zu beachten.

4.2.2 Verarbeitung

Die Verarbeitung des WDVS erfolgt auf der Baustelle. Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausführung des WDVS betrauten Personen über die Besonderen Bestimmungen dieser ETA und alle für eine einwandfreie Ausführung des WDVS erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Für das WDVS dürfen nur die Bestandteile verwendet werden, deren Handelsbezeichnung in Abschnitt 1.1 angegeben ist und die die Merkmale nach Abschnitt 2.3 aufweisen.

4.2.3 Entwurf und Bemessung

4.2.3.1 Anforderungen an den Untergrund

Für die Anforderungen an den Untergrund und dessen Vorbereitung gilt ETAG 004, Abschnitt 7.2.1.

Bei mechanisch befestigten WDVS muss der Untergrund eine ausreichende Tragfähigkeit für den Einsatz von Dübeln nach Abschnitt 2.3.2 aufweisen. Es gelten die Bestimmungen der ETA für den jeweiligen Dübel.

4.2.3.2 Widerstand gegen Windlasten

Die Beurteilung eines ausreichenden Widerstandes gegen Windlasten erfolgt auf der Grundlage der Tragfähigkeiten nach Abschnitt 2.2.8.3 und der charakteristischen Zugtragfähigkeit des verwendeten Dübels nach Abschnitt 2.3.2. Unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheitsfaktoren werden die Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit ermittelt. Der kleinere der Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit des WDVS (R_d) und des Dübels (N_{Rd}) ist maßgebend.

Der ermittelte Bemessungswert der Windsoglast S_d (unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheitsfaktoren) wird dem Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenübergestellt.

4.2.4 Ausführung

Für die Verarbeitung des WDVS und die Erhärtung der Putzprodukte sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten, die Teil der technischen Dokumentation dieser ETA sind.

5 Vorgaben für den Hersteller

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung der Bestandteile des WDVS muss so erfolgen, dass während Transport und Lagerung keine unzuträgliche Befeuchtung auftreten kann, es sei denn, vom Hersteller sind zu diesem Zweck andere Maßnahmen vorgesehen.

Die Bestandteile des WDVS sind vor Beschädigung zu schützen.

5.2 Nutzung, Instandhaltung, Reparatur

Weitere Hinweise zu Nutzung, Instandhaltung und Reparatur sind ETAG 004, Abschnitt 7.3, zu entnehmen.

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Beglaubigt

| Bestandteil | Deutsche Handelsbezeichnung | Englische Handelsbezeichnung |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Klebmörtel/ Unterputz | SOVA K+S MÖRTEL | SOVA K+S MORTAR |
| Textilglas- Gittergewebe | SOVA WDVS ARMIERUNGSGEWEBE | SOVA ETICS REINFORCEMENT MESH |
| Haftvermittler | SOVA QUARZGRUND | SOVA QUARTZ PRIMER |
| Oberputz | SOVALIT | SOVALIT |
| | SOVA SILKOSMART | SOVA SILKOSMART |
| | SOVA SILKOLIT | SOVA SILKOLIT |
| | SOVA MINERALPUTZ | SOVA MINERAL PLASTER |

WDVS SOVATHERM EPS

Handelsbezeichnungen der Bestandteile

Anhang 1