

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 30. Januar 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

16.08.2012

Geschäftszeichen:

II 12-1.33.46-563/6

Zulassungsnummer:

Z-33.46-563

Geltungsdauer

vom: **16. August 2012**

bis: **30. Januar 2014**

Antragsteller:

CASAt therm

Fassadensysteme GmbH

Duisburger Straße 131

46049 Oberhausen

Zulassungsgegenstand:

Wärmedämm-Verbundsystem mit Riemchenbekleidung

"CASAt therm Wärmedämmverbundsystem FGR XPS"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.46-563 vom 30. Januar 2012.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert.

(1) Abschnitt 2.2.3 wird ersetzt:

Es dürfen keramische Platten und unglasierte Riemchen verwendet werden, die die Eigenschaften nach Tabelle 1 nachgewiesen haben.

Die Seitenlänge der Riemchen darf 0,30 m nicht überschreiten.

Tabelle 1:

		Mittlere Dicke ¹⁾ [mm]	Poren- volumen V _p nach DIN 66133 [mm³/g]	Porenradien- maximum r _p nach DIN 66133 [µm]	Wasser- aufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 [%]
1.	Stranggepresste keramische Riemchen Gruppe AI und AII _a nach DIN EN 14411	10 - 15	≥ 20	> 0,2	≤ 6,0
	Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10454-12				
2.	Strangpress- Riemchen Klinker nach DIN V 105-100	9 - 17	≥ 20	> 0,2	≤ 6,0
	Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN 52252-1 mit 50 Frost-Tau-Wechseln oder Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12				
3.	Strangpress- Riemchen wie 2. mit geringem Porenradienmaximum	10 - 15	≥ 20	> 0,03 und < 0,2	≤ 6,0
	Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN 52252-1 mit 50 Frost-Tau-Wechseln oder Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12				
4.	Strangpress- Riemchen wie 2. mit erhöhter Wasseraufnahme	9 - 17	Keine Anforderung	Keine Anforderung	> 6,0 und ≤ 12,0
	Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN 52252-1 mit 50 Frost-Tau-Wechseln oder Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12				
5.	Handform-Riemchen	max. 25	Keine Anforderung	Keine Anforderung	> 6,0 und ≤ 25,0
	Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit nach DIN 52252-1 mit 50 Frost-Tau-Wechseln oder Nachweis der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12				
6.	Kalksandstein- Riemchen nach DIN V 106	max. 25	Keine Anforderung	Keine Anforderung	> 6,0 und ≤ 20,0
	Nachweis des Frostwiderstands nach DIN EN 772-18 mit 50 Frost-Tau-Wechseln				
1) Mittlere Dicke ist der gemittelte Wert je Riemchen, bei strukturierten Oberflächen.					

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-33.46-563

Seite 3 von 3 | 16. August 2012

Die Riemchen müssen mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben übereinstimmen.

(2) Abschnitt 2.4.3.2 wird ergänzt:

Die Erstprüfberichte der Riemchen sind dem Deutschen Institut für Bautechnik zur Kenntnis zu geben.

(3) Anlage 1.2 wird ersetzt durch Anlage 1.2a dieses Bescheids.

Manfred Klein
Referatsleiter

Beglaubigt

Wärmedämm-Verbundsystem mit Riemchenbekleidung **Anlage 1.2a**
"CASAtherm Wärmedämmverbundsystem FGR XPS"

Geometrische Eigenschaften der Dämmplatten

