



## Europäische Technische Zulassung ETA-99/0011

Handelsbezeichnung  
*Trade name*

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR  
Würth Fixanchor W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanchor W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Zulassungsinhaber  
*Holder of approval*

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12 -17  
74653 Künzelsau  
DEUTSCHLAND

Zulassungsgegenstand  
und Verwendungszweck

Kraftkontrolliert spreizender Dübel zur Verankerung im Beton

*Generic type and use  
of construction product*

*Torque controlled expansion anchor for use in concrete*

Geltungsdauer:  
*Validity:* vom  
from  
bis  
to

30. Mai 2013  
15. Mai 2018

Herstellwerk  
*Manufacturing plant*

Herstellwerk W1, Deutschland

Diese Zulassung umfasst  
*This Approval contains*

41 Seiten einschließlich 33 Anhänge  
*41 pages including 33 annexes*

Diese Zulassung ersetzt  
*This Approval replaces*

ETA-99/0011 mit Geltungsdauer vom 08.03.2011 bis 30.01.2014  
*ETA-99/0011 with validity from 08.03.2011 to 30.01.2014*

## I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte<sup>1</sup>, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates<sup>2</sup> und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>3</sup>;
  - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998<sup>4</sup>, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011<sup>5</sup>;
  - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission<sup>6</sup>;
  - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton - Teil 2: Kraftkontrolliert spreizende Dübel", ETAG 001-02.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12  
<sup>2</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1  
<sup>3</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25  
<sup>4</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812  
<sup>5</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178  
<sup>6</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

### 1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

#### 1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Der Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR und W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl oder aus hochkorrosionsbeständigem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird. Diese europäische technische Zulassung beinhaltet die folgenden Dübeltypen:

- Dübeltyp W-FAZ mit Außengewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, Größen M8 bis M27,
- Dübeltyp W-FAZ-IG S mit Innengewinde, Sechskantschraube und Unterlegscheibe S-IG, Größen M6 bis M12,
- Dübeltyp W-FAZ-IG SK mit Innengewinde, Senkschraube und Senkscheibe SK-IG, Größen M6 bis M12,
- Dübeltyp W-FAZ-IG B mit Innengewinde, Sechskantmutter und Unterlegscheibe MU-IG, Größen M6 bis M12.

In den Anhängen 1, 2 und 20 sind Produkt und Einbauzustand dargestellt.

#### 1.2 Verwendungszweck

Der Dübel ist für Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfüllen sind und bei denen ein Versagen der Verankerungen zu einer Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen und/oder erheblichen wirtschaftlichen Folgen führt.

Der Dübel darf für Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, verwendet werden.

Der Dübel darf nur für Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden. Er darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

##### Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl:

Der Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

##### Dübel aus nichtrostendem Stahl:

Der Dübel aus nichtrostendem Stahl darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

### Dübel aus hochkorrosionsbeständigem Stahl:

Der Dübel aus hochkorrosionsbeständigem Stahl darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien, in Feuchträumen oder in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer des Dübels von 50 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

## **2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren**

### **2.1 Merkmale des Produkts**

Der Dübel entspricht den in den Anhängen dargestellten Zeichnungen und Angaben. Die in den Anhängen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dübels müssen den in der technischen Dokumentation<sup>7</sup> dieser europäischen technischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

In Bezug auf die Anforderungen des Brandschutzes kann angenommen werden, dass der Dübel die Anforderungen der Brandverhaltensklasse A1 gemäß den Vorschriften der Entscheidung 96/603/EG der europäischen Kommission (in geänderter Fassung 2000/605/EG), erfüllt.

Die charakteristischen Werte für die Bemessung der Verankerungen sind in den Anhängen angegeben.

Jeder Dübel Würth Fixanker W-FAZ ist gemäß Anhang 3 gekennzeichnet. Jeder Dübel Würth Fixanker W-FAZ-IG ist gemäß Anhang 21 gekennzeichnet.

Der Dübel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

### **2.2 Nachweisverfahren**

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton", Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 2 "Kraftkontrolliert spreizende Dübel", auf der Grundlage der Option 1.

Die Beurteilung des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck in Bezug auf die Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgte entsprechend dem Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit".

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

<sup>7</sup>

Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

### 3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

#### 3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 96/582/EG der europäischen Kommission<sup>8</sup> ist das System 2(i) (bezeichnet als System 1) der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
  - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
  - (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan;
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
  - (3) Erstprüfung des Produkts;
  - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
  - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

#### 3.2 Zuständigkeiten

##### 3.2.1 Aufgaben des Herstellers

###### 3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/ Rohstoffe/ Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüfplan, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüfplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt<sup>9</sup>.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans auszuwerten.

###### 3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dübel zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüfplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

<sup>8</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

<sup>9</sup> Der Prüfplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung, der nicht zusammen mit der Zulassung veröffentlicht und nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt wird. Siehe Abschnitt 3.2.2.

### 3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den im Prüfplan durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüfplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

### 3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dübel anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Zulassungsinhabers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie für die europäische technische Zulassung,
- Nutzungskategorie (ETAG 001-1 Option 1),
- Größe.

## 4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

### 4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

#### 4.2 Bemessung der Verankerungen

Die Brauchbarkeit des Dübels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit

- ETAG 001 "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton", Anhang C, Verfahren A

oder in Übereinstimmung mit

- CEN/TS 1992-4:2009, Bemessungsmethode A

unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt.

Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, im gerissenen oder ungerissenen Beton usw.) angegeben.

Bei der Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung sind die Bestimmungen des Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit" zu beachten. Die maßgebenden charakteristischen Dübelkennwerte sind in den Anhängen angegeben. Die Bemessungsmethode gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung kann die Bemessungsmethode nur angewendet werden, wenn der Randabstand des Dübels  $c \geq 300$  mm beträgt.

#### 4.3 Einbau der Dübel

Von der Brauchbarkeit des Dübels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,
- Für den Dübeltyp W-FAZ-IG B nach Anhang 20 dürfen handelsübliche Gewindestangen nur verwendet werden, wenn die nachfolgenden Anforderungen erfüllt sind:
  - Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechend Anhang 22, Tabelle 22,
  - Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004, die Dokumente sind zu den Bauakten zu nehmen,
  - Verwendung der Scheibe und Sechskantmutter mit Spezialbeschichtung wie vom Zulassungsinhaber geliefert.
- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den angegebenen Werkzeugen,
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume,
- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstände ohne Minustoleranzen,
- Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung,
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgetragenen Last liegt,

- Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl,
- Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Setzmarkierung des Dübels nicht über die Betonoberfläche hinausragt,
- Aufbringen des in den Anhängen angegebenen Drehmoments mit einem überprüften Drehmomentenschlüssel.

## 5 Vorgaben für den Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten über die Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschließlich der Anhänge, auf die verwiesen wird, sowie den Abschnitten 4.2 und 4.3 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Darüber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:


- Bohrerdurchmesser,
- Gewindedurchmesser,
- maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im anzuschließenden Bauteil,
- maximale Dicke der Anschlusskonstruktion,
- Mindestverankerungstiefe,
- Mindest-Bohrlochtiefe,
- Drehmoment,
- Angaben über den Einbauvorgang einschließlich Reinigung des Bohrlochs, vorzugsweise durch bildliche Darstellung,
- Hinweis auf erforderliche Setzwerkzeuge,
- Herstelllos.

Alle Angaben müssen in deutlicher und verständlicher Form erfolgen.

Uwe Bender  
Abteilungsleiter

Beglaubigt

### Fixanker W-FAZ (Anhang 2 bis Anhang 19)






M8 bis M20

M24 bis M27  
(M27 nur verzinkt)




### Fixanker W-FAZ-IG M6 bis M12 (ab Anhang 20)

#### Dübelsystem W-FAZ-IG S






Sechskantschraube

#### Dübelsystem W-FAZ-IG SK



Senkschraube

#### Dübelsystem W-FAZ-IG B




Handelsübliche Gewindestange

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Produkt

Anhang 1

### Einbauzustand Fixanker W-FAZ



Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Einbauzustand Fixanker W-FAZ


Anhang 2

**Größen W-FAZ M8 bis M20:**

Prägung: z.B.:  $\diamond$  BZ M10-15


- $\diamond$  Werkzeichen
- BZ Dübelbezeichnung
- M10 Gewindedurchmesser (alternativ auf Spreizhülse)
- 15 maximale Befestigungsdicke

- A4 zusätzliche Kennung für nichtrostenden Stahl A4
- HCR zusätzliche Kennung für hochkorrosionsbeständigen Stahl HCR



**Größen W-FAZ M24 und M27:**

- Spreizhülse:
- $\diamond$  Werkzeichen
  - A4 zusätzliche Prägung für nichtrostenden Stahl A4



- Bolzen: z.B.:  $\diamond$  BZ M24-30
- $\diamond$  Werkzeichen
  - BZ Dübelbezeichnung
  - M24 Gewindedurchmesser
  - 30 Maximale Befestigungsdicke

Längenkennung <sup>1)</sup>	C (c)	D (d)	E (e)	F (f)	G (g)	H (h)	I (i)	J (j)	K (k)	L (l)	M (m)
Dübellänge min $\geq$	63,5	76,2	88,9	<sup>1</sup> <sub>6</sub>	114,3	127,0	<sup>13</sup> <sub>7</sub>	152,4	165,1	177,8	190,5
Dübellänge max $<$	76,2	88,9	101,6	114,3	127,0	139,7	152,4	165,1	177,8	190,5	203,2



Längenkennung <sup>1)</sup>	N (n)	O (o)	P (p)	Q (q)	R (r)	S (s)	T (t)	U (u)	V (v)	W (w)	X (x)	Y (y)	Z (z)
Dübellänge min $\geq$	203,2	215,9	228,6	241,3	254,0	279,4	304,8	330,2	355,6	381,0	406,4	431,8	457,2
Dübellänge max $<$	215,9	228,6	241,3	254,0	279,4	304,8	330,2	355,6	381,0	406,4	431,8	457,2	483,0

<sup>1)</sup> Für den Dübel 70 M12 ist die Längenkennung in der Klammer maßgebend

**Tabelle 1: Dübelabmessungen, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27
1	Konusbolzen Gewinde	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M24	M27
	$\varnothing d_k =$	7,9	9,8	12,0	15,7	19,7	24	24	28
	$t_{fix} \max \leq$	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Stahl, galvanisch verzinkt L max	3065	3080	3095	3120	3137	3161	-	3178
Nichtrostender Stahl A4, HCR L max	3065	3080	3095	3120	3137	3153	3178	-	
2	Spreizhülse $l_s =$	14,5	18,5	22	24,3	28	32	32	36
3	Sechskantmutter SW	13	17	19	24	30	36	36	41
4	Unterlegscheibe	siehe Tabelle 2							

Maße in mm

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Dübelabmessungen, W-FAZ

Anhang 3

**Tabelle 2: Benennung und Werkstoffe, W-FAZ**

Teil	Dübelgröße	Stahl galvanisch verzinkt M8 bis M20	Stahl galvanisch verzinkt M24 und M27	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbeständiger Stahl (HCR)
1	Konusbolzen	Kaltstauch- oder Automatenstahl, Konus mit Kunststoffüberzug (M8 bis M20)	Gewindebolzen, Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, nach EN ISO 898-1 Spreizkonus, Stahl, Festigkeitsklasse 8, nach EN ISO 898-2	Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4571 oder 1.4578, EN 10088 Konus mit Kunststoffüberzug	Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529 oder 1.4565, EN 10088 Konus mit Kunststoffüberzug
2	Spreizblech	Stahl nach EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301 oder 1.4401 für M8-M20; Stahl EN 10139 für M24 und M27		Nichtrostender Stahl 1.4401 oder 1.4571, EN 10088	Nichtrostender Stahl 1.4401 oder 1.4571, EN 10088
3	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 8 nach EN ISO 898-2, galvanisch verzinkt, beschichtet		ISO 3506, Festigkeitsklasse 70, nichtrostender Stahl 1.4401 oder 1.4571, EN 10088, beschichtet	ISO 3506, Festigkeitsklasse 70, hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529 oder 1.4565, EN 10088, beschichtet
4	Unterlegscheibe nach EN ISO 7089, oder EN ISO 7093, oder EN ISO 7094	Stahl, galvanisch verzinkt		Nichtrostender Stahl 1.4401 oder 1.4571, EN 10088	Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529 oder 1.4565, EN 10088


Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

**Anhang 4**

**Benennung und Werkstoffe, W-FAZ**

**Tabelle 3: Montage- und Dübelkennwerte, W-FAZ**

Dübelgröße			M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27	
Bohrernennendurchmesser	$d_0$	[mm]	8	10	12	16	20	24	24	28	
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	8,45	10,45	12,5	16,5	20,55	24,55	24,55	28,55	
Bohrlochtiefe	Stahl, galvanisch verzinkt	$h_1 \geq$	[mm]	60	75	90	110	125	145	-	160
	Nichtrostender Stahl A4, HCR	$h_1 \geq$	[mm]	60	75	90	110	125	130	155	-
Effektive Verankerungstiefe	Stahl, galvanisch verzinkt	$h_{ef} \geq$	[mm]	46	60	70	85	100	115	-	125
	Nichtrostender Stahl A4, HCR	$h_{ef} \geq$	[m ]	46	60	70	85	100	100	125	-
Drehmoment beim Verankern	Stahl, galvanisch verzinkt	$T_{inst}$	[Nm]	20	25	45	90	160	200	-	300
	Nichtrostender Stahl A4, HCR	$T_{inst}$	[Nm]	20	35	50	110	200	200	290	-
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	$d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18	22	26	26	30	







- 1) effektive Verankerungstiefe  $h_{ef}$
- 2) Mindestbauteildicke  $h_{min}$
- 3) Anbauteildicke  $t_{fix}$

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

**Montage- und Dübelkennwerte, W-FAZ**

**Anhang 5**

### Montageanweisung, W-FAZ

1		Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds erstellen.
2		Bohrloch vom Grund her ausblasen.
3		Anker einschlagen.
4		Montagemoment $T_{inst}$ mit Drehmomentschlüssel aufbringen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Montageanleitung, W-FAZ

Anhang 6

**Tabelle 4: Standardbauteildicke und zugehörige minimale Achs- und Randabstände, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27
<b>Stahl galvanisch verzinkt</b>									
Mindestbauteildicke	$h_{std}$ [mm]	100	120	140	170	200	230	-	250
<b>gerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	45	60	60	95	100	-	125
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	70	70	100	100	150	180	-	300
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	45	60	60	95	100	-	180
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	90	140	180	200	220	-	540
<b>ungerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	45	60	65	90	100	-	125
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	70	120	120	180	180	-	300
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	50	50	75	80	130	100	-	180
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	100	100	150	150	240	220	-	540
<b>Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>									
Mindestbauteildicke	$h_{std}$ [mm]	100	120	140	160	200	200	250	-
<b>gerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	50	60	60	95	180	125	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	70	75	100	100	150	180	125	-
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	55	60	60	95	180	125	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	90	140	180	200	180	125	-
<b>ungerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	50	60	65	90	180	125	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	75	120	120	180	180	125	-
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	50	60	75	80	130	180	125	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	100	120	150	150	240	180	125	-

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

**Tabelle 5: Mindestbauteildicke und zugehörige minimale Achs- und Randabstände, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27
<b>Stahl galvanisch verzinkt und nichtrostender Stahl A4, HCR</b>									
Mindestbauteildicke	$h_{min}$ [mm]	80	100	120	140	-	-	-	-
<b>gerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	45	60	70	-	-	-	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	70	90	100	160	-	-	-	-
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	50	60	80	-	-	-	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	115	140	180	-	-	-	-
<b>ungerissener Beton</b>									
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	40	60	60	80	-	-	-	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	80	140	120	180	-	-	-	-
minimaler Achsabstand	$s_{min}$ für $c \geq$ [mm]	50	90	75	90	-	-	-	-
minimaler Randabstand	$c_{min}$ für $s \geq$ [mm]	100	140	150	200	-	-	-	-

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

**Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR**

**Mindestbauteildicke,  
Minimale Achs- und Randabstände, W-FAZ**

**Anhang 7**

**Tabelle 6: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ, Stahl verzinkt**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	M27
<b>Stahlversagen</b>								
charakteristische Zugtragfähigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	16	27	40	60	86	126	196
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$ [-]	1,53		1,5		1,6	1,5	
<b>Herausziehen</b>								
charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	5	9	16	25	3)	3)	3)
charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	12	16	25	35	3)	3)	3)
<b>Spalten bei Standardbauteildicke</b> Der höhere der beiden maßgebenden Widerstände aus Fall 1 und Fall 2 darf angesetzt werden.								
Standardbauteildicke	$h_{std} \geq$ [mm]	100	120	140	170	200	230	250
<b>Fall 1</b>								
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	9 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	20 <sup>1)</sup>	30 <sup>1)</sup>	40 <sup>1)</sup>	3)	50 <sup>1)</sup>
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]				3 $h_{ef}$			
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ [mm]				1,5 $h_{ef}$			
<b>Fall 2</b>								
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	3)	3)	3)
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	4 $h_{ef}$			4,4 $h_{ef}$		3 $h_{ef}$	5 $h_{ef}$
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	2 $h_{ef}$			2,2 $h_{ef}$		1,5 $h_{ef}$	2,5 $h_{ef}$
<b>Spalten bei Mindestbauteildicke</b>								
Mindestbauteildicke	$h_{min} \geq$ [mm]	80	100	120	140	-	-	-
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	-	-	-
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	5 $h_{ef}$					-	-
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	2,5 $h_{ef}$					-	-
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ und $N^0_{Rk,sp}$	$\psi_C$ C30/37 [-]				1,22			
	C40/50 [-]				1,41			
	C50/60 [-]				1,55			
<b>Betonausbruch</b>								
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef} \geq$ [mm]	46	60	70	85	100	115	125
Achsabstand	$s_{cr,N}$ [mm]				3 $h_{ef}$			
Randabstand	$c_{cr,N}$ [mm]				1,5 $h_{ef}$			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$ [-]				1,5			

<sup>1)</sup> Beim Nachweis gegen Spalten nach ETAG 001 Anhang C, ist in Gleichung (5.3) bei Einhaltung der zugehörigen Bauteilabmessungen für  $N^0_{Rk,c}$  der hier angegebenen Wert  $N^0_{Rk,sp}$  zu verwenden ( $\psi_{ucr,N} = 1,0$ ).

<sup>2)</sup> Die Werte  $s_{cr,sp}$  und  $c_{cr,sp}$  dürfen für Bauteildicken  $h_{min} < h < h_{std}$  (Fall 2) linear interpoliert werden ( $\psi_{h,sp} = 1,0$ ).

<sup>3)</sup> Herausziehen ist nicht maßgebend

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C,  
W-FAZ, Stahl verzinkt

Anhang 8

**Tabelle 7: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ, nichtrostender Stahl A4, HCR**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	
<b>Stahlversagen</b>									
charakteristische Zugtragfähigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	16	27	40	64	108	110		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$ [-]	1,5					1,68	1,5	
<b>Herausziehen</b>									
charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	5	9	16	25	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	40	
charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	12	16	25	35	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	
<b>Spalten bei Standardbauteildicke</b> Der höhere der beiden maßgebenden Widerstände aus Fall 1 und Fall 2 darf angesetzt werden.									
Standardbauteildicke	$h_{std} \geq$ [mm]	100	120	140	160	200	200	250	
<b>Fall 1</b>									
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	9 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	20 <sup>1)</sup>	30 <sup>1)</sup>	40 <sup>1)</sup>	-	-	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]	3 $h_{ef}$					-	-	
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ [mm]	1,5 $h_{ef}$					-	-	
<b>Fall 2</b>									
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	230	250	280	400	440	600	500	
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	115	125	140	200	220	300	250	
<b>Spalten bei Mindestbauteildicke</b>									
Mindestbauteildicke	$h_{min} \geq$ [mm]	80	100	120	140	-	-	-	
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	-	-	-	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	5 $h_{ef}$					-	-	
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	2,5 $h_{ef}$					-	-	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ und $N^0_{Rk,sp}$	$\psi_C$ C30/3	[-]					1,22		
	C40/50	[-]					1,41		
	C50/60	[-]					1,55		
<b>Betonausbruch</b>									
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef} \geq$ [mm]	46	60	70	85	100	100	125	
Achsabstand	$s_{cr,N}$ [mm]	3 $h_{ef}$							
Randabstand	$c_{cr,N}$ [mm]	1,5 $h_{ef}$							
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$ [-]	1,5							

<sup>1)</sup> Beim Nachweis gegen Spalten nach ETAG 001 Anhang C, ist in Gleichung (5.3) bei Einhaltung der zugehörigen Bauteilabmessungen für  $N^0_{Rk,c}$  der hier angegebenen Wert  $N^0_{Rk,sp}$  zu verwenden ( $\psi_{ucr,N} = 1,0$ ).

<sup>2)</sup> Die Werte  $s_{cr,sp}$  und  $c_{cr,sp}$  dürfen für Bauteildicken  $h_{min} < h < h_{std}$  (Fall 2) linear interpoliert werden ( $\psi_{h,sp} = 1,0$ ).

<sup>3)</sup> Herausziehen ist nicht maßgebend

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ, nichtrostender Stahl A4, HCR

Anhang 9

**Tabelle 8: Verschiebung unter Zugbeanspruchung, W-FAZ**

Dübelgröße			M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27
<b>Stahl galvanisch verzinkt</b>										
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,4	4,3	7,6	11,9	17,1	21,1	-	24
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	1,0	0,4	1,0	0,9	0,7	-	0,9
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,4	1,2	1,4	1,3	1,0	1,2	-	1,4
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	5,7	7,6	11,9	16,7	23,8	29,6	-	34
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,4	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	-	0,3
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8		1,4	0,8		-	1,4	
<b>Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>										
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,4	4,3	7,6	11,9	17,1	17,0	19,0	-
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,7	1,8	0,4	0,7	0,9	0,5	0,5	-
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,2	1,4	1,4	1,4	1,0	1,6	1,8	-
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	5,8	7,6	11,9	16,7	23,8	24,1	33,5	-
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	0,5	0,7	0,2	0,4	1,5	0,5	-
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,2	1,0	1,4	0,4	0,8	1,1	1,1	-

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Verschiebungen unter Zuglast, W-FAZ

Anhang 10

**Tabelle 9: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27		
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl galvanisch verzinkt</b>											
charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	15	22	30	60	69	114	-	169,4	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,33	1,25	-	1,25		
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>											
charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	123,6	-		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,4	1,25		-		
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Stahl galvanisch verzinkt</b>											
charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	23	47	82	209	363	898	-	1331,5	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,33	1,25	-	1,25		
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>											
charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	26	52	92	233	454	785,4	-		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,4	1,25		-		
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>											
Faktor in Gleichung (5.6) ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3	k	[-]				2,0					
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}$	[-]				1,5					
<b>Betonkantenbruch</b>											
wirksame Dübellänge bei Querlast	Stahl galvanisch verzinkt	$l_f$	[mm]	46	60	70	85	100	115	-	125
	Nichtrostender Stahl A4, HCR	$l_f$	[mm]	46	60	70	85	100	100	125	-
wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24		27	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}$	[-]				1,5					

**Tabelle 10: Verschiebung unter Querlast, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27	
<b>Stahl galvanisch verzinkt</b>										
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	V	[kN]	8,6	12,6	17,1	34,3	36,8	64,9	-	96,8
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{V0}$	[mm]	2,3	2,2	2,2	4,0	1,8	3,5	-	3,6
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	3,5	3,3	3,4	6,0	2,7	5,3	-	5,4
<b>Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>										
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	V	[kN]	7,3	11,6	16,9	31,3	43,8	70,6	-	
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{V0}$	[mm]	3,2	4,4	5,2	6,5	2,9	2,8	-	
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	4,8	6,6	7,8	9,8	4,3	4,2	-	

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,  
ETAG 001, Anhang C, Verschiebungen unter Querlast, W-FAZ

Anhang 11

**Tabelle 11: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter Brandeinwirkung  
in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ**

Dübelgröße	M8			M10			70 M12			M16			M20			M24/125 M24 A4			M27										
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120									
Feuerwiderstandsdauer [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120									
<b>Stahlversagen</b>																													
charakteristische Tragfähigkeit $N_{Rk,s,fi}$ [kN]	vz.	1,4	1,1	0,8	0,7	2,2	1,8	1,4	1,2	3,2	2,8	2,4	2,2	6,0	5,2	4,4	4,0	9,4	8,2	6,9	6,3	13,6	11,8	10,0	9,1	17,6	15,3	13,0	11,8
	A4/HCR	3,8	2,9	2,0	1,6	6,9	5,2	3,5	2,7	11,5	8,6	5,6	4,2	21,5	16,0	10,5	7,8	33,5	25,0	16,4	12,1	48,2	35,9	23,6	17,4	-	-	-	-
<b>Herausziehen</b>																													
charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 $N_{Rk,p,fi}$ [kN]	vz.	1,3	1,0	2,3	1,8	4,0	3,2	6,3	5,0	9,0	7,2	11,0	8,8	7,2	10,1	9,0 / 12,6 <sup>1)</sup>	10,1	12,6	10,1	10,1									
	A4/HCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Betonversagen</b>																													
charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 $N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	vz.	2,6	2,1	5,0	4,0	7,4	5,9	12,0	9,6	18,0	14,4	25,5	20,4	14,4	25,2	18,1 / 31,5 <sup>1)</sup>	25,2	31,5	25,2	25,2									
	A4/HCR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Achsabstand $S_{cr,N,fi}$	4 x $h_{ef}$																												
Randabstand $C_{cr,N,fi}$	2 x $h_{ef}$																												
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von einer Seite	nach Anhang 7																												
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite	$s_{min}$ nach Anhang 7; $c_{min} \geq 300$ mm																												

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von  $\gamma_{M,fi} = 1,0$  empfohlen.

<sup>1)</sup> Nur 125 M24 A4

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung  
unter Brandeinwirkung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ

Anhang 12

**Tabelle 12: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ**

Dübelgröße	M8		M10		70 M12		M16		M20		M24 / 125 M24 A4		M27															
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
Feuerwiderstandsdauer [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>																												
charakteristische $V_{Rk,s,fi}$	1,6	1,5	1,2	1,0	2,6	2,5	2,1	2,0	3,8	3,6	3,5	3,4	7,0	6,8	6,5	6,4	11,0	11,0	10,0	10,0	16,0	15,0	14,0	20,6	19,8	19,0	18,6	
Quertragfähigkeit [kN]	A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR	
charakteristische $M^0_{Rk,s,fi}$	3,8	2,9	2,0	1,6	6,9	5,2	3,5	2,7	11,5	8,6	5,6	4,2	21,5	16,0	10,5	7,8	33,5	25,0	16,4	12,1	48,2	35,9	23,6	17,4	-	-	-	-
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>																												
charakteristische $M^0_{Rk,s,fi}$	1,7	1,6	1,2	1,1	3,3	3,2	2,7	2,5	5,9	5,6	5,4	5,3	15,0	14,0	14,0	13,0	29,0	28,0	27,0	26,0	50,0	48,0	47,0	46,0	75,0	72,0	69,0	68,0
Biegemoment [Nm]	A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR		A4/		HCR	
	3,8	2,9	2,1	1,6	9,0	6,8	4,5	3,4	17,9	13,3	8,8	6,5	45,5	33,9	22,2	16,4	88,8	66,1	43,4	32,1	153,5	114,3	75,1	55,5	-	-	-	-

**Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite**

Nach Gleichung (5.6) der ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3 muss der k-Wert 2,0 und der maßgebende Wert  $N^0_{Rk,c,fi}$  aus Tabelle 11 berücksichtigt werden.

**Betonkantenbruch**

Der Ausgangswert  $V^0_{Rk,c,fi}$  für die Charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brandbeanspruchung lässt sich wie folgt berechnen:  
 $V^0_{Rk,c,fi} = 0,25 \times V^0_{Rk,c}$  (R30, R60, R90)       $V^0_{Rk,c,fi} = 0,20 \times V^0_{Rk,c}$  (R120)  
 mit  $V^0_{Rk,c}$  charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei normaler Temperatur.

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von  $\gamma_{M,fi} = 1,0$  empfohlen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
 Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ

Anhang 13

**Tabelle 13: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ, Stahl verzinkt**

Dübelgröße			M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	M27	
<b>Stahlversagen, Stahl galvanisch verzinkt</b>										
charakteristische Zugtragfähigkeit	$N_{Rk,s}$	[kN]	16	27	40	60	86	126	196	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,53		1,5		1,6	1,5		
<b>Herausziehen, Stahl galvanisch verzinkt</b>										
charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	5	9	16	25	3)	3)	3)	
charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	12	16	25	35	3)	3)	3)	
<b>Spalten bei Standardbauteildicke</b>										
Der höhere der beiden maßgebenden Widerstände aus Fall 1 und Fall 2 darf angesetzt werden.										
Standardbauteildicke	$h_{std} \geq$	[mm]	100	120	140	170	200	230	250	
<b>Fall 1</b>										
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	9 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	20 <sup>1)</sup>	30 <sup>1)</sup>	40 <sup>1)</sup>	3)	50 <sup>1)</sup>	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	3 $h_{ef}$							
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$							
<b>Fall 2</b>										
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	3)	3)	3)	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup>	[mm]	4 $h_{ef}$				4,4 $h_{ef}$	3 $h_{ef}$	5 $h_{ef}$	
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup>	[mm]	2 $h_{ef}$				2,2 $h_{ef}$	1,5 $h_{ef}$	2,5 $h_{ef}$	
<b>Spalten bei Mindestbauteildicke</b>										
Mindestbauteildicke	$h_{min} \geq$	[mm]	80	100	120	140	-	-	-	
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	-	-	-	
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup>	[mm]	5 $h_{ef}$				-	-	-	
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup>	[mm]	2,5 $h_{ef}$				-	-	-	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ und $N^0_{Rk,sp}$	$\psi_C$	C30/37	[-]				1,22			
		C40/50	[-]				1,41			
		C50/60	[-]				1,55			
<b>Betonausbruch</b>										
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef} \geq$	[mm]	46	60	70	85	100	115	125	
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 $h_{ef}$							
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$							
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$	[-]	1,5							

<sup>1)</sup> Beim Nachweis gegen Spalten nach CEN/TS 1992-4-4, ist in Gleichung (12) bei Einhaltung der zugehörigen Bauteilabmessungen für  $N^0_{Rk,c}$  der hier angegebenen Wert  $N^0_{Rk,sp}$  zu verwenden ( $\psi_{ucr,N} = 1,0$ ).

<sup>2)</sup> Die Werte  $s_{cr,sp}$  und  $c_{cr,sp}$  dürfen für Bauteildicken  $h_{min} < h < h_{std}$  (Fall 2) linear interpoliert werden ( $\psi_{h,sp} = 1,0$ ).

<sup>3)</sup> Herausziehen ist nicht maßgebend

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, CEN/TS 1992-4,  
W-FAZ, Stahl verzinkt

Anhang 14

**Tabelle 14: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ, nichtrostender Stahl A4, HCR**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24
<b>Stahlversagen</b>								
charakteristische Zugtragfähigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	16	27	40	64	108	110	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$ [-]	1,5				1,68	1,5	
<b>Herausziehen</b>								
charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	5	9	16	25	3)	3)	40
charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$ [kN]	12	16	25	35	3)	3)	3)
<b>Spalten bei Standardbauteildicke</b>								
Der höhere der beiden maßgebenden Widerstände aus Fall 1 und Fall 2 darf angesetzt werden.								
Standardbauteildicke	$h_{std} \geq$ [mm]	100	120	140	160	200	200	250
<b>Fall 1</b>								
Charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	9 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	20 <sup>1)</sup>	30 <sup>1)</sup>	40 <sup>1)</sup>	-	-
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]	3 $h_{ef}$				-	-	-
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ [mm]	1,5 $h_{ef}$				-	-	-
<b>Fall 2</b>								
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	3)	3)	3)
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	230	250	280	400	440	600	500
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	115	125	140	200	220	300	250
<b>Spalten bei Mindestbauteildicke</b>								
Mindestbauteildicke	$h_{min} \geq$ [mm]	80	100	120	140	-	-	-
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25	$N^0_{Rk,sp}$ [kN]	12 <sup>1)</sup>	16 <sup>1)</sup>	25 <sup>1)</sup>	35 <sup>1)</sup>	-	-	-
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	5 $h_{ef}$				-	-	-
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$ <sup>2)</sup> [mm]	2,5 $h_{ef}$				-	-	-
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ und $N^0_{Rk,sp}$	$\psi_C$	C30/37 [-]				1,22		
		C40/50 [-]				1,41		
		C50/60 [-]				1,55		
<b>Betonausbruch</b>								
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef} \geq$ [mm]	46	60	70	85	100	100	125
Achsabstand	$s_{cr,N}$ [mm]					3 $h_{ef}$		
Randabstand	$c_{cr,N}$ [mm]					1,5 $h_{ef}$		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$ [-]					1,5		

- <sup>1)</sup> Beim Nachweis gegen Spalten nach CEN/TS 1992-4-4, ist in Gleichung (12) bei Einhaltung der zugehörigen Bauteilabmessungen für  $N^0_{Rk,c}$  der hier angegebenen Wert  $N^0_{Rk,sp}$  zu verwenden ( $\psi_{ucr,N} = 1,0$ ).
- <sup>2)</sup> Die Werte  $s_{cr,sp}$  und  $c_{cr,sp}$  dürfen für Bauteildicken  $h_{min} < h < h_{std}$  (Fall 2) linear interpoliert werden ( $\psi_{h,sp} = 1,0$ ).
- <sup>3)</sup> Herausziehen ist nicht maßgebend

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, CEN/TS 1992-4,  
W-FAZ, nichtrostender Stahl A4, HCR

Anhang 15

**Tabelle 15: Verschiebung unter Zugbeanspruchung, W-FAZ**

Dübelgröße			M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27
<b>Stahl galvanisch verzinkt</b>										
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,4	4,3	7,6	11,9	17,1	21,1	-	24
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	1,0	0,4	1,0	0,9	0,7	-	0,9
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,4	1,2	1,4	1,3	1,0	1,2	-	1,4
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	5,7	7,6	11,9	16,7	23,8	29,6	-	34
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,4	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	-	0,3
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8		1,4	0,8		-	1,4	
<b>Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>										
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,4	4,3	7,6	11,9	17,1	17,0	19,0	-
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,7	1,8	0,4	0,7	0,9	0,5	0,5	-
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,2	1,4	1,4	1,4	1,0	1,6	1,8	-
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	5,8	7,6	11,9	16,7	23,8	24,1	33,5	-
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	0,5	0,7	0,2	0,4	1,5	0,5	-
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,2	1,0	1,4	0,4	0,8	1,1	1,1	-

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Verschiebungen unter Zuglast, W-FAZ

**Anhang 16**

**Tabelle 16: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27		
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl galvanisch verzinkt</b>											
charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	15	22	30	60	69	114	-	169,4	
Duktilitätsfaktor	$k_2$	[-]	1,0					-	1,0		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,33	1,25	-	1,25		
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>											
charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	123,6	-		
Duktilitätsfaktor	$k_2$	[-]	1,0					-	-		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,4	1,25	-	-		
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Stahl galvanisch verzinkt</b>											
charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	23	47	82	209	363	898	-	1331,5	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,33	1,25	-	1,25		
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>											
charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	26	52	92	233	454	785,4	-		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			1,4	1,25	-	-		
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>											
Faktor in Gleichung (16) CEN/TS 1992-4-4, 6.2.2.3	$k_3$	[-]	2,0					-	-		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}$	[-]	1,5					-	-		
<b>Betonkantenbruch</b>											
wirksame Dübellänge bei Querlast	Stahl galvanisch verzinkt	$l_f$	[mm]	46	60	70	85	100	115	-	125
	Nichtrostender Stahl A4, HCR	$l_f$	[mm]	46	60	70	85	100	100	125	-
wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24	-	27	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}$	[-]	1,5					-	-		

**Tabelle 17: Verschiebung unter Querlast, W-FAZ**

Dübelgröße		M8	M10	70 M12	M16	M20	M24	125 M24	M27	
<b>Stahl galvanisch verzinkt</b>										
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	$V$	[kN]	8,6	12,6	17,1	34,3	36,8	64,9	-	96,8
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{V0}$	[mm]	2,3	2,2	2,2	4,0	1,8	3,5	-	3,6
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	3,5	3,3	3,4	6,0	2,7	5,3	-	5,4
<b>Nichtrostender Stahl A4, HCR</b>										
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	$V$	[kN]	7,3	11,6	16,9	31,3	43,8	70,6	-	-
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{V0}$	[mm]	3,2	4,4	5,2	6,5	2,9	2,8	-	-
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	4,8	6,6	7,8	9,8	4,3	4,2	-	-

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,  
CEN/TS 1992-4, Verschiebung unter Querlast, W-FAZ

Anhang 17

**Tabelle 18: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, CEN/TS 1992-4, W-FAZ**

Dübelgröße	M8			M10			70 M12			M16			M20			M24/125 M24 A4			M27									
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120				
Feuerwiderstandsdauer [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120				
<b>Stahlersagen</b>																												
charakteristische $N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,4	1,1	0,8	0,7	2,2	1,8	1,4	1,2	3,2	2,8	2,4	2,2	6,0	5,2	4,4	4,0	9,4	8,2	6,9	6,3	13,6	11,8	10,0	9,1	17,6	15,3	13,0	11,8
vz. $N_{Rk,p,fi}$ [kN]																												
Tragfähigkeit A4 / HCR	3,8	2,9	2,0	1,6	6,9	5,2	3,5	2,7	11,5	8,6	5,6	4,2	21,5	16,0	10,5	7,8	33,5	25,0	16,4	12,1	48,2	35,9	23,6	17,4	-	-	-	-
<b>Herausziehen</b>																												
charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60	1,3	1,0	1,0	1,0	2,3	1,8	1,8	1,8	4,0	3,2	3,2	3,2	6,3	5,0	5,0	5,0	9,0	7,2	7,2	7,2	11,0	8,8	8,8	8,8	12,6	10,1	10,1	10,1
vz. $N_{Rk,c,fi}$ [kN]																												
Tragfähigkeit A4 / HCR																												
<b>Betonversagen</b>																												
charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60	2,6	2,1	2,1	2,1	5,0	4,0	4,0	4,0	7,4	5,9	5,9	5,9	12,0	9,6	9,6	9,6	18,0	14,4	14,4	14,4	25,5	20,4	20,4	20,4	31,5	25,2	25,2	25,2
vz. $N_{Rk,c,fi}$ [kN]																												
Tragfähigkeit A4 / HCR																												
Achsabstand	4 x hef																											
Randabstand	2 x hef																											
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von einer Seite	nach Anhang 7																											
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite	$s_{min}$ nach Anhang 7; $c_{min} \geq 300$ mm																											
Teilsicherheitsbeiwert	1,0																											

<sup>1)</sup> Nur 125 M24 A4

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
 Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR  
 Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter Brandeinwirkung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ

Anhang 18

**Tabelle 19: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, CEN/TS 1992-4, W-FAZ**

Dübelgröße	M8		M10		70 M12		M16		M20		M24 / 125 M24 A4		M27															
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
Feuerwiderstandsdauer [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>																												
charakteristische $V_{Rk,s,fi}$ vz.	1,6	1,5	1,2	1,0	2,6	2,5	2,1	2,0	3,8	3,6	3,5	3,4	7,0	6,8	6,5	6,4	11,0	11,0	10,0	10,0	16,0	15,0	15,0	14,0	20,6	19,8	19,0	18,6
Quertragfähigkeit [kN] A4/HCR	3,8	2,9	2,0	1,6	6,9	5,2	3,5	2,7	11,5	8,6	5,6	4,2	21,5	16,0	10,5	7,8	33,5	25,0	16,4	12,1	48,2	35,9	23,6	17,4	-	-	-	-
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>																												
charakteristische $M^0_{Rk,s,fi}$ vz.	1,7	1,6	1,2	1,1	3,3	3,2	2,7	2,5	5,9	5,6	5,4	5,3	15,0	14,0	14,0	13,0	29,0	28,0	27,0	26,0	50,0	48,0	47,0	46,0	75,0	72,0	69,0	68,0
Biegemoment [Nm] A4/HCR	3,8	2,9	2,1	1,6	9,0	6,8	4,5	3,4	17,9	13,3	8,8	6,5	45,5	33,9	22,2	16,4	88,8	66,1	43,4	32,1	153,5	114,3	75,1	55,5	-	-	-	-
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>																												
Nach Gleichungen (D.6 und D.7) der CEN/TS 1992-4-1 Anhang D, D.3.3.2 ist der k-Wert gleichzusetzen mit dem Wert $k_3$ für Normaltemperatur und der maßgebende Wert $N^0_{Rk,s,fi}$ aus Tabelle 18 zu berücksichtigen.																												
<b>Betonkantenbruch</b>																												
Der Ausgangswert $V^0_{Rk,c,fi}$ für die Charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brandbeanspruchung lässt sich wie folgt berechnen: $V^0_{Rk,c,fi} = 0,25 \times V^0_{Rk,c} (R30, R60, R90)$ $V^0_{Rk,c,fi} = 0,20 \times V^0_{Rk,c} (R120)$ mit $V^0_{Rk,c}$ charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei normaler Temperatur.																												
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,fi}$ [-]															1,0													

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR


Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ

Anhang 19


## Einbauzustand Fixanker W-FAZ-IG

### Montageart V Vorsteckmontage


Konusbolzen W-FAZ-IG wird zuerst in das Bohrloch gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Schraube oder der Gewindestange an.




### W-FAZ-IG S bestehend aus W-FAZ-IG und S-IG



### W-FAZ-IG SK bestehend aus W-FAZ-IG und SK-IG







### W-FAZ-IG B bestehend aus W-FAZ-IG und MU-IG



### Montageart D Durchsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird durch das Durchgangsloch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt am Konusbolzen W-FAZ-IG an.





Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Einbauzustand Fixanker, W-FAZ-IG

Anhang 20

**Prägung:**  Herstellerkennung  
BZ Dübelbezeichnung  
M6 Gewindegröße  
10 max. Anbauteildicke  
(nur bei Montageart D)  
A4 zusätzlich für nichtrostenden Stahl  
HCR zusätzlich für hochkorrosions-  
beständigen Stahl



**S-IG**

**SK-IG**

**MU-IG**

**Tabelle 20: Dübelabmessungen, W-FAZ-IG**

Nr.	Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	
1	Konusbolzen mit Innengewinde Montageart V Montageart D	$\varnothing d_k$	7,9	9,8	11,8	15,7	
		L	50	62	70	86	
		L	$50 + t_{fix}$	$62 + t_{fix}$	$70 + t_{fix}$	$86 + t_{fix}$	
2	Sprezhülse	$l_s$	14,5	18,5	22,0	24,3	
3	Unterlegscheibe		siehe Tabelle 21				
4	Sechskantschraube Montageart V Montageart D	Schlüsselweite	10	13	17	19	
		$L_s$	$t_{fix} + (13 \text{ bis } 21)$	$t_{fix} + (17 \text{ bis } 23)$	$t_{fix} + (21 \text{ bis } 25)$	$t_{fix} + (24 \text{ bis } 29)$	
5	Senkscheibe	$\varnothing$ Senkung	17,3	21,5	25,9	30,9	
		t	3,9	5,0	5,7	6,7	
6	Senkschraube Montageart V Montageart D	Antrieb	Torx T30	Torx T45 (Stahl vz.) T40 (Edelstahl A4, HCR)	Innensechskant 6 mm	Innensechskant 8 mm	
		$L_{SK}$	$t_{fix} + (11 \text{ bis } 19)$	$t_{fix} + (15 \text{ bis } 21)$	$t_{fix} + (19 \text{ bis } 23)$	$t_{fix} + (21 \text{ bis } 27)$	
		$L_{SK}$	16 bis 20	20 bis 25	25	30	
7	Sechskantmutter	Schlüsselweite	10	13	17	19	
8	Handelsübliche Gewindestange <sup>1)</sup>	Typ V	$L_B \geq$	$t_{fix} + 21$	$t_{fix} + 28$	$t_{fix} + 34$	$t_{fix} + 41$
		Typ D	$L_B \geq$	21	28	34	41

<sup>1)</sup> Ausführung gemäß Spezifikation (Tabelle 21)

Maße in mm

**Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR**

**Dübelabmessungen, W-FAZ-IG**

**Anhang 21**

**Tabelle 21: Benennung und Werkstoffe, W-FAZ-IG**

Nr.	Teil	Stahl, galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ nach EN ISO 4042	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosions- beständiger Stahl HCR
1	Konusbolzen W-FAZ-IG mit Innengewinde	Automatenstahl, Konus kunststoff- beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4362, EN 10088, Konus kunststoffbeschichtet	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Konus kunststoffbeschichtet
2	Spreizhülse W-FAZ-IG	Nichtrostender Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303, EN 10088	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088
3	Unterlegscheibe S-IG / MU-IG nach DIN EN 7089 oder DIN EN 7093 oder DIN EN 7094	Stahl, EN 10025-2	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088
4	Sechskantschraube S-IG	Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet
5	Senkscheibe SK-IG	Stahl, EN 10083-2	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4571, EN 10088, verzinkt, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, verzinkt, beschichtet
6	Senkschraube SK-IG	Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet
7	Sechskantmutter MU-IG	Stahl, Festigkeitsklasse 8, EN ISO 898-2, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet
8	Handelsübliche Gewindestange	Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1 $A_5 > 8 \%$ Duktilität	Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506	Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506

**Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR**

**Benennung und Werkstoffe, W-FAZ-IG**

**Anhang 22**

**Tabelle 22: Montage- und Dübelkennwerte, W-FAZ-IG**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	45	58	65	80
Bohrerinnendurchmesser	$d_0$	[mm]	8	10	12	16
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	8,45	10,45	12,5	16,5
Bohrlochtiefe	$h_1 \geq$	[mm]	60	75	90	105
Einschraubtiefe der Gewindestange	$L_{sd}^{2)} \geq$	[mm]	9	12	15	18
Drehmoment beim Verankern, Stahl galvanisch verzinkt	$T_{inst}$	S [Nm]	10	30	30	55
		SK [Nm]	10	25	40	50
		B [Nm]	8	25	30	45
Drehmoment beim Verankern, nichtrostender Stahl A4 und hoch- korrosionsbeständiger Stahl HCR	$T_{inst}$	S [Nm]	15	40	50	100
		SK [Nm]	12	25	45	60
		B [Nm]	8	25	40	80
<b>Montageart V</b>						
Durchgangsloch im Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	7	9	12	14
Anbauteildicke	$t_{fix} \geq$	S [mm]	1	1	1	1
		SK [mm]	5	7	8	9
		B [mm]	1	1	1	1
<b>Montageart D</b>						
Durchgangsloch im Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18
Anbauteildicke <sup>1)</sup>	$t_{fix} \geq$	S [mm]	5	7	8	9
		SK [mm]	9	12	14	16
		B [mm]	5	7	8	9

<sup>1)</sup> Die Anbauteildicke kann bis zu dem Wert für Vorsteckmontage reduziert werden, wenn die Querlast mit Hebelarm nach Gleichung (5.5), ETAG 001, Anhang C bemessen wird.

<sup>2)</sup> siehe Anhang 21



Setzkontrolle bei Vorsteckmontage V:  
Der Dübel ist mit dem Setzwerkzeug richtig ins Bohrloch eingetrieben, wenn das Setzwerkzeug auf der Betonoberfläche eine sichtbare Markierung erzeugt.

**Tabelle 23: Mindestbauteildicke und zugehörige minimale Achs- und Randabstände, W-FAZ-IG**







Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	100	120	130	160
<b>gerissener Beton</b>						
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	50	60	70	80
	für $c \geq$	[mm]	60	80	100	120
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	50	60	70	80
	für $s \geq$	[mm]	75	100	100	120
<b>ungerissener Beton</b>						
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	50	60	65	80
	für $c \geq$	[mm]	80	100	120	160
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	50	60	70	100
	für $s \geq$	[mm]	115	155	170	210

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Montage- und Dübelkennwerte,  
Mindestbauteildicke, Minimale Achs- und Randabstände, W-FAZ-IG

Anhang 23

### Montageanweisung Vorsteckmontage, W-FAZ-IG

1		Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds erstellen.
2		Bohrloch vom Grund her ausblasen.
3		Setzwerkzeug in Anker hineinstecken.
4		Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
5		Einschraubtiefe durch Überstand (K) der Schraube prüfen.
6		Montagemoment $T_{inst}$ mit Drehmomentschlüssel aufbringen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Montageanleitung Vorsteckmontage, W-FAZ-IG

Anhang 24

### Montageanweisung Durchsteckmontage, W-FAZ-IG

1		Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds erstellen.
2		Bohrloch vom Grund her ausblasen.
3		Setzwerkzeug in Anker hineinstecken.
4		Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
5		Schraube eindrehen.
6		Montagemoment $T_{inst}$ mit Drehmomentschlüssel aufbringen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Montageanleitung Durchsteckmontage, W-FAZ-IG

Anhang 25

**Tabelle 24: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
<b>Stahlversagen</b>						
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahl galvanisch verzinkt	$N_{Rk,s}$	[kN]	16,1	22,6	26,0	56,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,5			
Charakteristische Zugtragfähigkeit nichtrostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR	$N_{Rk,s}$	[kN]	14,1	25,6	35,8	59,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,87			
<b>Herausziehen</b>						
Charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	5	9	12	20
<b>Herausziehen und Spalten</b> (für minimale Achs- und Randabstände)						
Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	9	12	16	25
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	3 $h_{ef}$			
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$			
<b>Herausziehen und Spalten</b> (für maximale Tragfähigkeit)						
Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	12	16	20	30
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	5 $h_{ef}$			
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	2,5 $h_{ef}$			
Erhöhungsfaktor für $N_{Rk,p}$ für gerissenen und ungerissenen Beton	$\psi_C$	C30/37	1,22			
		C40/50	1,41			
		C50/60	1,55			
<b>Betonausbruch</b>						
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	45	58	65	80
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 $h_{ef}$			
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$	[-]	1,8			

**Tabelle 25: Verschiebung unter Zugbeanspruchung**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,0	3,6	4,8	8,0
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	0,6	0,8	1,0
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8	0,8	1,2	1,4
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	4,8	6,4	8,0	12,0
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,4	0,5	0,7	0,8
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8	0,8	1,2	1,4

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C,  
Verschiebung unter Zugbeanspruchung, W-FAZ-IG

Anhang 26

**Tabelle 26: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG**

Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	
<b>W-FAZ-IG Stahl galvanisch verzinkt</b>						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,8	6,9	10,4	25,8
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,1	7,6	10,8	24,3
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	12,2	30,0	59,8	104,6
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	36,0	53,2	76,0	207
Teilsicherheitsbeiwert für $V_{Rk,s}$ (Montageart V, D) und $M^0_{Rk,s}$ (Montageart V, D)	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
<b>W-FAZ-IG nichtrostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR</b>						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,7	9,2	10,6	23,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	7,3	7,6	9,7	29,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	10,7	26,2	52,3	91,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,56			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	28,2	44,3	69,9	191,2
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>						
Faktor in Gleichung (5.6) ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3	k	[-]	1,5	1,5	2,0	2,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}$ <sup>1)</sup>	[-]	1,5			
<b>Betonkantenbruch</b>						
wirksame Dübellänge bei Querlast	$l_f$	[mm]	45	58	65	80
wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}$	[-]	1,5			

**Tabelle 27: Verschiebung unter Querlast, W-FAZ-IG**

Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	V	[kN]	4,2	5,3	6,2	16,9
Zugehörige Verschiebung	$\delta_{v0}$	[mm]	2,8	2,9	2,5	3,6
	$\delta_{v\infty}$	[mm]	4,2	4,4	3,8	5,3

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,  
ETAG 001, Anhang C, Verschiebung unter Querlast, W-FAZ-IG

Anhang 27

**Tabelle 28: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG**

Dübelgröße	M6			M8			M10			M12		
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120
Feuerwiderstandsdauer R... [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120
<b>Stahlversagen:</b>												
Charakteristische Tragfähigkeit $N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,7	0,6	0,5	0,4	1,4	1,2	0,9	0,8	2,5	2,0	1,3	1,8
Stahl galv. verzinkt												
Stahl A4 / HCR	2,9	1,9	1,0	0,5	5,4	3,8	2,1	1,3	8,7	6,3	2,7	4,0
<b>Herausziehen:</b>												
Charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60 $N_{Rk,p,fi}$ [kN]	1,3	1,0	1,0	1,0	2,3	2,3	1,8	1,8	3,0	2,4	2,4	4,0
<b>Betonversagen:</b>												
Charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60 $N^0_{Rk,c,fi}$ [kN]	2,4	2,0	2,0	2,0	4,6	4,6	3,7	3,7	6,1	4,9	4,9	8,2
Achsabstand $S_{cr,N,fi}$	4 x $h_{ef}$											
Randabstand $C_{cr,N,fi}$	2 x $h_{ef}$											
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von einer Seite	nach Anhang 23											
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite	$s_{min}$ nach Anhang 23; $c_{min} \geq 300$ mm.											

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von  $\gamma_{M,fi} = 1,0$  empfohlen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung  
unter Brandeinwirkung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG

Anhang 28

**Tabelle 29: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG**

Dübelgröße:	M6			M8			M10			M12									
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120							
Feuerwiderstandsdauer R... [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120							
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm:</b>																			
charakteristische Tragfähigkeit $V_{Rk,s,fi}$ [kN]	Stahl galv. verzinkt			0,7	0,6	0,5	0,4	1,4	1,2	0,9	0,8	2,5	2,0	1,5	1,3	3,7	2,9	2,2	1,8
	Stahl A4 / HCR			2,9	1,9	1,0	0,5	5,4	3,8	2,1	1,3	8,7	6,3	3,9	2,7	12,6	9,2	5,7	4,0
<b>Stahlversagen mit Hebelarm:</b>																			
charakteristisches Biegemoment $M^0_{Rk,c,fi}$ [Nm]	Stahl			0,5	0,4	0,4	0,3	1,4	1,2	0,9	0,8	3,3	2,6	2,0	1,6	5,7	4,6	3,4	2,8
	A4 / HCR			2,2	1,5	0,7	0,4	5,5	3,9	2,2	1,3	11,2	8,1	5,1	3,5	19,6	14,3	8,9	6,2

**Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite:**

Nach Gleichung (5.6) der ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3 muss der k-Wert nach Tabelle 26 und der maßgebende Wert  $N^0_{Rk,c,fi}$  aus Tabelle 28 berücksichtigt werden.

**Betonkantenbruch:**

Der Ausgangswert  $V^0_{Rk,c,fi}$  für die charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brandbeanspruchung lässt sich wie folgt berechnen:

$$V^0_{Rk,c,fi} = 0,25 \times V^0_{Rk,c} \quad (R30, R60, R90) \qquad V^0_{Rk,c,fi} = 0,20 \times V^0_{Rk,c} \quad (R120)$$

mit  $V^0_{Rk,c}$  charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei normaler Temperatur.

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von  $\gamma_{M,fi} = 1,0$  empfohlen.

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung, ETAG 001, Anhang C, W-FAZ-IG

Anhang 29

**Tabelle 30: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
<b>Stahlversagen</b>						
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahl galvanisch verzinkt	$N_{Rk,s}$	[kN]	16,1	22,6	26,0	56,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,5			
Charakteristische Zugtragfähigkeit nichtrostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR	$N_{Rk,s}$	[kN]	14,1	25,6	35,8	59,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,87			
<b>Herausziehen</b>						
Charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	5	9	12	20
<b>Herausziehen und Spalten (für minimale Achs- und Randabstände)</b>						
Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	9	12	16	25
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	3 $h_{ef}$			
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$			
<b>Herausziehen und Spalten (für maximale Tragfähigkeit)</b>						
Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	12	16	20	30
zugehöriger Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	5 $h_{ef}$			
zugehöriger Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	2,5 $h_{ef}$			
Erhöhungsfaktor für $N_{Rk,p}$ für gerissenen und ungerissenen Beton	$\psi_C$	C30/37	[-]			
		C40/50	[-]			
		C50/60	[-]			
<b>Betonausbruch</b>						
effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	45	58	65	80
Faktor für gerissenen Beton	$k_{cr}$	[-]	7,2			
Faktor für ungerissenen Beton	$k_{ucr}$	[-]	10,1			
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 $h_{ef}$			
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp} = \gamma_{Mc}$	[-]	1,8			

**Tabelle 31: Verschiebung unter Zugbeanspruchung**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
Zuglast im gerissenen Beton	N	[kN]	2,0	3,6	4,8	8,0
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	0,6	0,8	1,0
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8	0,8	1,2	1,4
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	4,8	6,4	8,0	12,0
zugehörige Verschiebungen	$\delta_{N0}$	[mm]	0,4	0,5	0,7	0,8
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,8	0,8	1,2	1,4

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung,  
CEN/TS 1992-4, Verschiebung unter Zugbeanspruchung, W-FAZ-IG

Anhang 30

**Tabelle 32: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
<b>W-FAZ-IG Stahl galvanisch verzinkt</b>						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,8	6,9	10,4	25,8
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,1	7,6	10,8	24,3
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	12,2	30,0	59,8	104,6
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	36,0	53,2	76,0	207
Teilsicherheitsbeiwert für $V_{Rk,s}$ (Montageart V, D) und $M^0_{Rk,s}$ (Montageart V, D)	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
Duktilitätsfaktor	$k_2$	[-]	1,0			
<b>W-FAZ-IG nichtrostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR</b>						
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	5,7	9,2	10,6	23,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$	[-]	1,25			
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	7,3	7,6	9,7	29,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$	[-]	1,25			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	10,7	26,2	52,3	91,6
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,56			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D</b>						
Charakteristische Biegemomente	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	28,2	44,3	69,9	191,2
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,25			
Duktilitätsfaktor	$k_2$	[-]	1,0			
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>						
Faktor in Gleichung (16) CEN/TS 1992-4-4, 6.2.2.3	$k_3$	[-]	1,5	1,5	2,0	2,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}$	[-]	1,5			
<b>Betonkantenbruch</b>						
wirksame Dübellänge bei Querlast	$l_f$	[mm]	45	58	65	80
wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}$	[-]	1,5			

**Tabelle 33: Verschiebung unter Querlast, W-FAZ-IG**

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12
Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton	V	[kN]	4,2	5,3	6,2	16,9
Zugehörige Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]	2,8	2,9	2,5	3,6
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	4,2	4,4	3,8	5,3

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,  
CEN/TS 1992-4, Verschiebung unter Querlast, W-FAZ-IG

Anhang 31

**Tabelle 34: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG**

Dübelgröße	M6			M8			M1			M12														
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
Feuerwiderstandsdauer $R_{\dots}$ [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120												
<b>Stahlversagen:</b>																								
charakteristische $N_{Rk,s,fi}$ Tragfähigkeit [kN]	Stahl galv. verzinkt			0,7	0,6	0,5	0,4	1,4	1,2	0,9	0,8	1,3	1,3	1,5	2,0	2,5	2,0	1,3	3,7	2,9	2,2	1,8		
	Stahl A4 / HCR			2,9	1,9	1,0	0,5	5,4	3,8	2,1	1,3	8,7	6,3	3,9	2,7	12,6	9,2	5,7	4,0					
<b>Herausziehen:</b>																								
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60	$N_{Rk,p,fi}$ [kN]			1,3	1,0	1,0	2,3	1,8	3,0	2,4	5,0	4,0												
<b>Betonversagen:</b>																								
charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60	$N^0_{Rk,e,fi}$ [kN]			2,4	2,0	2,0	4,6	3,7	6,1	4,9	10,3	8,2												
Achsabstand	$S_{cr,N,fi}$			4 x $h_{ef}$																				
Randabstand	$C_{cr,N,fi}$			2 x $h_{ef}$																				
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von einer Seite	nach Anhang 23																							
Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite	$s_{min}$ nach Anhang 23; $c_{min} \geq 300$ mm.																							
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{M,fi}$ [-]			1,0																				

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung  
unter Brandeinwirkung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG

Anhang 32

**Tabelle 35: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG**

Dübelgröße:	M6			M8			M10			M12									
	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120							
Feuerwiderstandsdauer R... [min]	30	60	90	120	30	60	90	120	30	60	90	120							
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm:</b>																			
charakteristische Tragfähigkeit $V_{Rk,s,fi}$ [kN]	Stahl galv. verzinkt			0,7	0,6	0,5	0,4	1,4	1,2	0,9	0,8	2,5	2,0	1,5	1,3	3,7	2,9	2,2	1,8
	Stahl A4 / HCR			2,9	1,9	1,0	0,5	5,4	3,8	2,1	1,3	8,7	6,3	3,9	2,7	12,6	9,2	5,7	4,0
<b>Stahlversagen mit Hebelarm:</b>																			
charakteristisches Biegemoment $M^0_{Rk,s,fi}$ [Nm]	Stahl			0,5	0,4	0,4	0,3	1,4	1,2	0,9	0,8	3,3	2,6	2,0	1,6	5,7	4,6	3,4	2,8
	A4 / HCR			2,2	1,5	0,7	0,4	5,5	3,9	2,2	1,3	11,2	8,1	5,1	3,5	19,6	14,3	8,9	6,2
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite:</b>																			
Nach Gleichungen (D.6 und D.7) der CEN/TS 1992-4-1 Anhang D, D.3.3.2 ist der k-Wert gleichzusetzen mit dem Wert $k_3$ für Normaltemperatur und der maßgebende Wert $N^0_{Rk,c,fi}$ aus Tabelle 34 zu berücksichtigen.																			
<b>Betonantenbruch:</b> Der Ausgangswert $V^0_{Rk,c,fi}$ für die charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brandbeanspruchung lässt sich wie folgt berechnen: $V^0_{Rk,c,fi} = 0,25 \times V^0_{Rk,c} \quad (R30, R60, R90) \qquad V^0_{Rk,c,fi} = 0,20 \times V^0_{Rk,c} \quad (R120)$ mit $V^0_{Rk,c}$ charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei normaler Temperatur.																			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{M,fi}$ [-] 1,0																		

Würth Fixanker W-FAZ/S, W-FAZ/A4, W-FAZ/HCR  
Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung  
unter Brandeinwirkung, CEN/TS 1992-4, W-FAZ-IG

Anhang 33