



#### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### **Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## **Europäische Technische Bewertung**

### ETA-11/0449 vom 4. Dezember 2017

#### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von Deutsches Institut für Bautechnik

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton

Injektionssystem zur Verankerung im Beton

Mapei S.p.A. via Cafiero, 22 20158 MILANO (MI) ITALIEN

Mapei S.p.A., Plant1 Germany

21 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

ETAG 001 Teil 5: "Verbunddübel", April 2013, verwendet als EAD gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



## Europäische Technische Bewertung ETA-11/0449

Seite 2 von 21 | 4. Dezember 2017

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.



Europäische Technische Bewertung ETA-11/0449

Seite 3 von 21 | 4. Dezember 2017

#### **Besonderer Teil**

#### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Das "Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton" ist ein Verbunddübel, der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel Mapefix VE SF oder Mapefix VE SF Cold Clime und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil ist eine handelsübliche Gewindestange in den Größen M8 bis M30 oder ein Betonstahl in den Größen 8 bis 32 mm.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

## 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäisch Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

#### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkr	nal	Leistung			
Charakteristische Querbeanspruchung	Werte	bei	Zug-	und	Siehe Anhang C 1 bis C 4
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung					Siehe Anhang C 5 / C 6

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bestimmt

#### 3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

#### 3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.





Europäische Technische Bewertung ETA-11/0449

Seite 4 von 21 | 4. Dezember 2017

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäisch technische Zulassung ETAG 001, April 2013, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.


Ausgestellt in Berlin am 4. Dezember 2017 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Abteilungsleiter


Beglaubigt:



## Einbauzustand Ankerstange



#### **Einbauzustand Betonstahl**



d<sub>f</sub> = Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil

t<sub>fix</sub> = Dicke des Anbauteils

 $h_{ef}$  = effektive Setztiefe

 $h_0 = Bohrlochtiefe$ 

 $h_{min}$  = Mindestbauteildicke

#### Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton

#### Produktbeschreibung


Einbauzustand

Anhang A 1




#### Kartusche: Mapefix VE SF oder Mapefix VE SF Cold Clime

150 ml, 280 ml, 300 ml bis 333 ml und 380 ml bis 420 ml Kartusche (Typ: Koaxial)




Aufdruck: Mapefix VE SF oder Mapefix VE SF Cold Clime, Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit, Gefahrennummern, Aushärtezeit und der Verarbeitungszeit (abhängig von der Temperatur), sowohl mit als auch ohne Kolbenwegskala

#### 235 ml, 345 ml bis 360 ml und 825 ml Kartusche (Typ: "side-by-side")




#### 165 ml und 300 ml Kartusche (Typ: "Schlauchfolie")



Aufdruck: Mapefix VE SF oder Mapefix VE SF Cold Clime, Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit, Gefahrennummern, Aushärtezeit und der Verarbeitungszeit (abhängig von der Temperatur), sowohl mit als auch ohne Kolbenwegskala

#### Statikmischer



#### Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton


#### Produktbeschreibung


Injektionssystem

Anhang A 2



Ankerstange M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter






Handelsübliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Tabelle A1
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004
- Markierung der Setztiefe

Betonstahl  $\varnothing$  8,  $\varnothing$  10,  $\varnothing$  12,  $\varnothing$  14,  $\varnothing$  16,  $\varnothing$  20,  $\varnothing$  25,  $\varnothing$  28,  $\varnothing$  32



- Mindestwerte der bezogenen Rippenfläche f<sub>R,min</sub> gemäß EN 1992-1-1:2004+AC:2010
- Die Rippenhöhe muss 0,05d ≤ h ≤ 0,07d betragen
   (d: Nenndurchmesser des Stabes; h: Rippenhöhe des Stabes)

# Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton Produktbeschreibung Ankerstange und Betontahl Anhang A 3

Z57045.17



Геil	Benennung	Werkstoff			
	teile, galvanisch verzinkt ≥ 5 μm ger verzinkt ≥ 40 μm gemäß EN ISO 146	mäß EN ISO 4042:1999 oder 1:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009			
1	Ankerstange	Stahl gemäß EN 10087:1998 oder EN 10263:2001 Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.8, 8.8 gemäß EN 1993-1-8:2005+AC:2009 A <sub>5</sub> > 8% Bruchdehnung			
2	Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012	Stahl gemäß EN 10087:1998 oder EN 10263:2001 Festigkeitsklasse 4 (für Ankerstangen der Klasse 4.6 oder 4.8) Festigkeitsklasse 5 (für Ankerstangen der Klasse 5.8) Festigkeitsklasse 8 (für Ankerstangen der Klasse 8.8) gemäß EN ISO 898-2:2012			
3	Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000	Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt			
Stah	teile aus nichtrostendem Stahl				
1	Ankerstange	Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1 Festigkeitsklasse 50 EN ISO 3506-1:2009 Festigkeitsklasse 70 ( $\leq$ M24) EN ISO 3506-1:20 A <sub>5</sub> > 8% Bruchdehnung			
2	Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012	Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088:2005, Festigkeitsklasse 50 (für Ankerstangen der Klasse 50) Festigkeitsklasse 70 (≤ M24) (für Ankerstangen der Klasse 70) gemäß EN ISO 3506-2:2009			
3	Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000	Werkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 gemäß EN 10088-1:2005			
Stah	teile aus hochkorrosionsbeständige	em Stahl			
1	Ankerstange	Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005, Festigkeitsklasse 50 EN ISO 3506-1:2009 Festigkeitsklasse 70 ( $\leq$ M24) EN ISO 3506-1:20 A <sub>5</sub> > 8% Bruchdehnung	009		
2	Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012	Werkstoff 1.4529 / 1.4565 EN 10088-1:2005, Festigkeitsklasse 50 (für Ankerstangen der Klas Festigkeitsklasse 70 (≤ M24) (für Ankerstangen EN ISO 3506-2:2009			
3	Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000  Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemäß EN 10088-1:2005				
3eto	nstahl				
1	Betonstahl gemäß EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Anhang C	Stäbe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B of $f_{yk}$ und k gemäß NDP oder NCL gemäß EN 199 $f_{uk} = f_{tk} = k \cdot f_{yk}$			
		SF oder VE SF Cold Clime für Beton			



#### Spezifizierung des Verwendungszwecks

#### Beanspruchung der Verankerung:

- Statische und guasi-statische Lasten: M8 bis M30, Rebar Ø8 bis Ø32.
- Seismische Einwirkung für Anforderungsstufe C1: M8 bis M30 (außer feuerverzinkte Gewindestangen), Betonstahl Ø8 bis Ø32.

#### Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemäß EN 206-1:2000.
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206-1:2000.
- Ungerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl Ø8 bis Ø32.
- Gerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl Ø8 bis Ø32.

#### Temperaturbereich:

- I: 40 °C bis +40 °C (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
- II: 40 °C bis +80 °C (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)
- III: 40 °C bis +120 °C (max. Langzeit-Temperatur +72 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C)

#### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (hochkorrosionsbeständiger Stahl).

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

#### Bemessung:

- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels angegeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.).
- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt nach:
  - EOTA Technical Report TR 029 "Design of bonded anchors", Fassung September 2010 oder
  - CEN/TS 1992-4:2009
- Die Bemessung der Verankerungen unter seismischer Einwirkung erfolgt nach:
  - EOTA Technical Report TR 045 "Design of Metal Anchors under Seismic Action", Fassung Februar 2013
  - Die Verankerungen sind außerhalb kritischer Bereiche (z.B.: plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion anzuordnen.
  - Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mörtelschicht ist für seismische Einwirkungen nicht erlaubt.

#### Einbau:

- Trockener oder nasser Beton: M8 bis M30, Betonstahl Ø8 bis Ø32.
- Wassergefüllte Bohrlöcher (nicht Seewasser): M8 bis M16, Betonstahl Ø8 bis Ø16.
- · Bohrlochherstellung durch Hammer- oder Pressluftbohren.
- Überkopfmontage erlaubt.
- · Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Verwendungszweck Spezifikationen	Anhang B 1



Tabelle B1: Montageke	nnwerte für G	ewinde	estange	en					
Dübelgröße		М 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	М 30
Bohrernenndurchmesser	d <sub>0</sub> [mm] =	10	12	14	18	24	28	32	35
Effektive Verenkerungstiefe	h <sub>ef,min</sub> [mm] =	60	60	70	80	90	96	108	120
Effektive Verankerungstiefe	h <sub>ef,max</sub> [mm] =	160	200	240	320	400	480	540	600
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	d <sub>f</sub> [mm] ≤	9	12	14	18	22	26	30	33
Bürstendurchmesser	d <sub>b</sub> [mm] ≥	12	14	16	20	26	30	34	37
Drehmoment	T <sub>inst</sub> [Nm] ≤	10	20	40	80	120	160	180	200
Anhoutaildioko	t <sub>fix,min</sub> [mm] >	0							
Anbauteildicke	t <sub>fix,max</sub> [mm] <	1500							
Mindestbauteildicke	h <sub>min</sub> [mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm}$ $h_{ef} + 2d_0$							
minimaler Achsabstand	s <sub>min</sub> [mm]	40	50	60	80	100	120	135	150
minimaler Randabstand	C <sub>min</sub> [mm]	40	50	60	80	100	120	135	150

#### Tabelle B2: Montagekennwerte für Betonstahl

Dübelgröße		Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32
Bohrernenndurchmesser d <sub>0</sub> [mm] =		12	14	16	18	20	24	32	35	40
Effektive	h <sub>ef,min</sub> [mm] =	60	60	70	75	80	90	100	112	128
Verankerungstiefe	h <sub>ef,max</sub> [mm] =	160	200	240	280	320	400	480	540	640
Bürstendurchmesser	d <sub>b</sub> [mm] ≥	14	16	18	20	22	26	34	37	41,5
Mindestbauteildicke	h <sub>min</sub> [mm]		30 mm 0 mm	h <sub>ef</sub> + 2d <sub>0</sub>						
minimaler Achsabstand	s <sub>min</sub> [mm]	40	50	60	70	80	100	125	140	160
minimaler Randabstand	c <sub>min</sub> [mm]	40	50	60	70	80	100	125	140	160

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Verwendungszweck Montagekennwerte	Anhang B 2



#### Stahlbürste RBT:



Tabelle B3: Parameter für Reinigungs- und Setzzubehör

Gewindestangen	Betonstahl	d₀ Bohrer - Ø	d <sub>b</sub> Bürsten - Ø		d <sub>b,min</sub> min. Bürsten - Ø	Verfüll- stutzen	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(No.)	
M8		10	RBT10	12	10,5		
M10	8	12	RBT12	14	12,5		
M12	10	14	RBT14	16	14,5	Kein	
	12	16	RBT16	18	16,5	Verfüllstutzen notwendig	
M16	14	18	RBT18	20	18,5		
	16	20	RBT20	22	20,5		
M20	20	24	RBT24	26	24,5	VS24	
M24		28	RBT28	30	28,5	VS28	
M27	25	32	RBT32	34	32,5	VS32	
M30	28	35	RBT35	37	35,5	VS35	
	32	40	RBT40	41,5	40,5	VS40	





#### Handpumpe (Volumen 750 ml)

Bohrerdurchmesser (d<sub>0</sub>): 10 mm bis 20 mm im ungerissenen Beton

#### **Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)**

Bohrerdurchmesser (d<sub>0</sub>): 10 mm bis 40 mm



#### Verfüllstutzen für Überkopf- oder Horizontalmontage

Bohrerdurchmesser (d<sub>0</sub>): 24 mm bis 40 mm


Verwendungszweck

Reinigungs- und Installationszubehör


Anhang B 3



#### Setzanweisung





1. Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Tabelle B1 oder Tabelle B2) und gewählter Bohrlochtiefe erstellen. Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermörteln.



oder







oder



## Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

2a. Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollständig mit Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe (Anhang B 3) ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern sind Verlängerungen zu verwenden.


Mit der Handpumpe<sup>1)</sup> dürfen <u>nur</u> Bohrlöcher im ungerissenen Beton bis Durchmesser 20 mm und einer Setztiefe bis zu 240 mm ausgeblasen werden. Mit min. 6 bar ölfreier Druckluft dürfen alle Bohrlöchgrößen im gerissenen und ungerissenen Beton ausgeblasen werden.


- 2b. Bohrloch mit geeigneter Drahtbürste gem. Tabelle B3 (minimaler Bürstendurchmesser d<sub>b,min</sub> ist einzuhalten und zu überprüfen) 4x mittels eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine ausbürsten. Bei tiefen Bohrlöchern Bürstenverlängerung benutzen.
- 2c. Anschließend das Bohrloch gem. Anhang B 3 erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollständig mit Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe (Anhang B 3) ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern sind Verlängerungen zu verwenden. Mit der Handpumpe dürfen <a href="mailto:nur">nur</a> Bohrlöcher im ungerissenen Beton bis Durchmesser 20 mm und einer Setztiefe bis zu 240 mm ausgeblasen werden.

Mit min. 6 bar ölfreier Druckluft dürfen alle Bohrlöchgrößen im gerissenen und ungerissenen Beton ausgeblasen werden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mörtels vor erneutem Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schützen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar vor dem Injizieren des Mörtels zu wiederholen. Einfließendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches führen.

<sup>1)</sup> Bohrlöcher mit Durchmesser zwischen 14 mm und 20 mm und bis zu einer Setztiefe von 240 mm dürfen auch in gerissenem Beton mit der Handpumpe ausgeblasen werden.








- 3. Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Den Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden. Bei jeder Arbeitsunterbrechung länger als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle B4 oder B5) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.
- 4. Vor dem Injizieren des Mörtels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange markieren.
- 5. Der Mörtelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher Vorlauf solange verwerfen, bis sich eine gleichmäßig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hübe. Bei Schlauchfoliengebinden sind min. 6 volle Hübe zu verwerfen.


#### Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton


Verwendungszweck Setzanweisung Anhang B 4





#### Setzanweisung (Fortsetzung)











+20°C

- 6. Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmörtel befüllen. Langsames Zurückziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen. Bei Verankerungstiefen größer 190 mm passende Mischerverlängerung verwenden. Für die Horizontal- oder Überkopfmontage sind Verfüllstutzen gemäß Anhang B 3 und Mischerverlängerungen zu verwenden. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Tabelle B4 oder B5) sind zu beachten.
- 7. Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einführen.

Die Ankerstange sollte schmutz-, fett-, und ölfrei sein.

8. Nach der Installation des Ankers sollte der Ringspalt komplett mit Mörtel ausgefüllt sein. Tritt keine Masse nach Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt und die Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt werden. Bei Überkopfmontage ist die Ankerstange zu fixieren (z.B. Holzkeile).

9. Die angegebene Aushärtezeit muss eingehalten werden. Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen oder belasten. (siehe Tabelle B4 oder B5).

10. Nach vollständiger Aushärtung kann das Anbauteil mit dem zulässigen Drehmoment (Tabelle B2) montiert werden. Die Mutter muss mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel festgezogen werden.

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton

Verwendungszweck

Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 5



## Tabelle B4: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten Mapefix VE SF

Beton Temperatur		eratur	Verarbeitungszeit	Mindest-Aushärtezeit in trockenem Beton <sup>1)</sup>
-10 °C	bis	-6°C	90 min <sup>2)</sup>	24 h <sup>2)</sup>
-5 °C	bis	-1°C	90 min	14 h
0 °C	bis	+4°C	45 min	7 h
+5 °C	bis	+9°C	25 min	2 h
+ 10 °C	bis	+19°C	15 min	80 min
+ 20 °C	bis	+29°C	6 min	45 min
+ 30 °C	bis	+34°C	4 min	25 min
+ 35 °C	bis	+39°C	2 min	20 min
>	> + 40 °	С	1,5 min	15 min
Kartuso	chenten	nperatur	+5°C bis	s +40°C

Die Aushärtezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.

Tabelle B5: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten Mapefix VE SF Cold Clime

Betor	n Temp	eratur	Verarbeitungszeit	Mindest-Aushärtezeit in trockenem Beton <sup>1)</sup>		
-20 °C	bis	-16°C	75 min	24 h		
-15 °C	bis	-11°C	55 min	16 h		
-10 °C	bis	-6°C	35 min	10 h		
-5 °C	bis	-1°C	20 min	5 h		
0 °C	bis	+4°C	10 min	2,5 h		
+5 °C	bis	+9°C	6 min	80 Min		
+	10 °C		6 min	60 Min		
Kartuso	henter	nperatur	-20°C bis +10°C			

<sup>1)</sup> Die Aushärtezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Verwendungszweck Aushärtezeit	Anhang B 6

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die Kartuschentemperatur muss min. +15°C betragen.



1,67

1,25

1,25

1,25

2,38

1,56

Tabelle C1: Charakteristische Werte der Stahlquerzugtragfähigkeit von		-	_		und						
Größe			M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M24	M 27	M 30	
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen											
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	141	184	224	
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	78	122	176	230	280	
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	29	46	67	125	196	368 449			
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50	$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	79	123	177	230	281	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70	$N_{Rk,s}$	[kN]	26	41	59	110	171	247	-	-	
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert											
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6	γ <sub>Ms,N</sub> 1)	[-]	2,0								
Stahl, Festigkeitsklasse 4.8	γ <sub>Ms,N</sub> 1)	[-]	[-] 1,5								
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8	γ <sub>Ms,N</sub> 1)	[-] 1,5									
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 $\gamma_{Ms,N}$ [-] 1,5											
lichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 $\gamma_{Ms,N}$ [-] 2,86											
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70	γ <sub>Ms,N</sub> 1)	[-]				1,	87				
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen											
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8	$V_{Rk,s}$	[kN]	7	12	17	31	49	71	92	112	
ਤtahl, Festigkeitsklasse 5.8	$V_{Rk,s}$	[kN]	9	15	21	39	61	88	115	140	
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8  Stahl, Festigkeitsklasse 8.8  Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50	$V_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	141	184	224	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50	$V_{Rk,s}$	[kN]	9	15	21	39	61	88	115	140	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70	$V_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	124	-	-	
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8	$M_{Rk,s}$	[Nm]	15	30	52	133	260	449	666	900	
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8	$M_{Rk,s}$	[Nm]	19	37	65	166	324	560	833	1123	
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8  Stahl, Festigkeitsklasse 8.8  Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50	$M_{Rk,s}$	[Nm]	30	60	105	266	519	896	1333	1797	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50	$M_{Rk,s}$	[Nm]	19	37	66	167	325	561	832	1125	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70	$M_{Rk,s}$	[Nm]	26	52	92	232	454	784	-	-	
Charakteristische Quertragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert	•										

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

γ<sub>Ms,V</sub> 1)

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50

Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6

Stahl, Festigkeitsklasse 4.8

Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
<b>Leistungen</b> Charakteristische Werte der Stahlzugtragfähigkeit und Stahlquerzugtragfähigkeit von Gewindestangen	Anhang C 1

<sup>1)</sup> Sofern andere nationalen Regelungen fehlen



Tabelle C2:	Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer, quasi-
	statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)

st	tatischer Belastung	und Erdb	ebenb	elast	ung (l	Leistı	ungsk	catego	orie C	(1)		
Dübelgröße Gewindes	tangen			M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M24	M27	M30	
Stahlversagen												
Charaktariaticaha Zuatra	a afähiakait	N <sub>Rk,s</sub>	[kN]				siehe Ta	abelle C1				
Charakteristische Zugtra	agranigkeit	N <sub>Rk,s,C1</sub>	[kN]				1,0 •	N <sub>Rk,s</sub>				
Teilsicherheitsbeiwert		γMs,N	[-]				siehe Ta	abelle C1				
	n durch Herausziehen und Be	tonausbruch										
Charakteristische Verbu	ndtragfähigkeit im ungerissener	Beton C20/25					ı					
Temperaturbereich I:	trockener und feuchter Beton	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	10	12	12	12	12	11	10	9	
40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,5	8,5	8,5	8,5	Keine L	eistung	bestimm	t (NPD)	
Temperaturbereich II:	trockener und feuchter Beton	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,5	9	9	9	9	8,5	7,5	6,5	
80°C/50°C	wassergefülltes Bohrloch	$ au_{Rk,ucr}$	$[N/mm^2]$	5,5	6,5	6,5	6,5	Keine L	_eistung	bestimm	t (NPD)	
Temperaturbereich III:	trockener und feuchter Beton	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,0	
120°C/72°C	wassergefülltes Bohrloch	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,0	5,0	5,0	5,0	Keine L	_eistung	bestimm	t (NPD)	
Charakteristische Verbu	ndtragfähigkeit im gerissenen B	Seton C20/25					ı					
	trockener und feuchter Beton	$ au_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	
Temperaturbereich I:	trockerier und feuchter Beton	τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	2,5	3,1	3,7	3,7	3,7	3,8	4,5	4,5	
40°C/24°C		$ au_{ m Rk,cr}$	[N/mm²]	4,0	4,0	5,5	5,5	Keine L	eistung	bestimm	t (NPD)	
	wassergefülltes Bohrloch	τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	2,5	2,5	3,7	3,7	Keine L	_eistuna	bestimm	t (NPD)	
		$ au_{Rk,cr}$	[N/mm²]	2,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	
 	trockener und feuchter Beton		[N/mm²]	1,6	2,2	2,7	2,7	2,7	2,8	3,1	3,1	
Temperaturbereich II: 80°C/50°C		τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]				,			,	-,-	
00 0/00 0	wassergefülltes Bohrloch	$ au_{ m Rk,cr}$		2,5	3,0	4,0	4,0			bestimm	, ,	
		τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	1,6	1,9	2,7	2,7			bestimm	<u> </u>	
	trockener und feuchter Beton	$ au_{ m Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	
Temperaturbereich III: 120°C/72°C		τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,3	1,6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,4	2,4	
	wassergefülltes Bohrloch	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,0	2,5	3,0	3,0	Keine L	_eistung	bestimm	t (NPD)	
	wassergeruntes bornoch	τ <sub>Rk,C1</sub>	1,3 1,6 2,0 2,0 Keine Leistung bes					bestimm	t (NPD)			
		C25/3	1,02									
		C30/3	37	1,04								
Erhöhungsfaktor für Bet	on si-statische Beanspruchung)	C35/4	<b>1</b> 5	1,07								
(Nui statische oder quas	si-statische beanspruchung)	C40/5	50	1,08								
T •		C45/5	55	1,09								
		C50/6	60				1,	10				
Faktor gemäß CEN/TS	Ungerissener Beton	-k <sub>8</sub>	[-]				10	),1				
1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3	Gerissener Beton	N8	[-]				7	,2				
Betonausbruch		1.										
Faktor gemäß CEN/TS	Ungerissener Beton	k <sub>ucr</sub>	[-]					),1				
1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1	Gerissener Beton	k <sub>cr</sub>						,2				
Randabstand		C <sub>cr,N</sub>	[mm]					h <sub>ef</sub>				
Achsabstand		S <sub>cr,N</sub>	[mm]				3,0	) h <sub>ef</sub>				
Spalten		I										
Randabstand	Randabstand			$1,0 \cdot h_{ef} \le 2 \cdot h_{ef} \left( 2,5 - \frac{h}{h_{ef}} \right) \le 2,4 \cdot h_{ef}$					· h <sub>ef</sub>			
Achsabstand		S <sub>cr,sp</sub>	[mm]				· ·					
Montagesicherheitsbeiw (trockener und feuchter	Beton)	γ2 = Yinst	1,0 1,2									
Montagesicherheitsbeiw (wassergefülltes Bohrloo		γ2 = Yinst		1,4 Keine Leistung be					bestimm	t (NPD)		

#### Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton

#### Leistungen

Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer, quasi-statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)

Anhang C 2

Montagesicherheitsbeiwert



1,0

Dübelgröße Gewindestangen			M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M24	M 27	M 30	
Stahlversagen ohne Hebelarm											
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	siehe Tabelle C1								
Characteristische Quertragranigkeit	V <sub>Rk,s,C1</sub>	[kN]	0,70 • V <sub>Rk,s</sub>								
Teilsicherheitsbeiwert	γMs,V	[-]				siehe Ta	abelle C1				
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.2.1	k <sub>2</sub>		0,8								
Stahlversagen mit Hebelarm											
Charakteristisches Biegemoment	M <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub>	[Nm]	siehe Tabelle C1								
Charakteristisches biegenoment	M <sup>0</sup> <sub>Rk,s,C1</sub>	[Nm]	Keine Leistung bestimmt (NPD)								
Teilsicherheitsbeiwert	γMs,V	[-]				siehe Ta	abelle C1				
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite											
Faktor in k₃ Gleichung (27) der CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.3 Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029 Kapitel 5.2.3.3	k <sub>(3)</sub>		2,0								
Montagesicherheitsbeiwert	$\gamma_2 = \gamma_{inst}$					1	,0				
Betonkantenbruch											
Effektive Ankerlänge	l <sub>f</sub>	[mm]				$I_f = min(h$	n <sub>ef</sub> ; 8 d <sub>nom</sub> )				
Aussendurchmesser des Ankers	d <sub>nom</sub>	[mm]	8	10	12	16	20	24	27	30	
										_	

 $\gamma_2=\gamma_{inst}$ 

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Leistungen Charakteristische Werte der Querzugtragfähigkeit unter statischer, quasi-statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)	Anhang C 3



Tabelle C4:	Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer, quasi-
	statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)

	statisch	er Belastu	ng un	a Erab	eben	belas	tung	(Leis	tungs	skateç	gorie	C1)		
Dübelgröße Betonsta	ahl				Ø8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32	
Stahlversagen														
Charakteristische Zug	tragfähigkeit		$N_{Rk,s}$	[kN]					$A_s \cdot f_{uk}^{-1}$					
Charamonoticone 2ag	tragrariigitoit		$N_{Rk,s,C1}$	[kN]				1,	0 ⋅ A <sub>s</sub> ⋅ f	uk 1)				
Stahlspannungsquers	chnitt		$A_s$	[mm²]	50	79	113	154	201	214	491	616	804	
Teilsicherheitsbeiwert			γMs,N	[-]					1,4 <sup>2)</sup>					
Kombiniertes Versag														
Charakteristische Vert														
Temperaturbereich I:		feuchter Beton	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	10	12	12	12	12	12	11	10	8,5	
40°C/24°C	wassergefüllt	es Bohrloch	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5	Keine L		bestimm	t (NPD)	
Temperaturbereich II:	trockener und	feuchter Beton	$ au_{Rk,ucr}$	[N/mm²]	7,5	9	9	9	9	9	8,0	7,0	6,0	
80°C/50°C	wassergefüllt	es Bohrloch	$\tau_{\rm Rk,ucr}$	[N/mm²]	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	Keine L	eistung	bestimm	t (NPD)	
Temperaturbereich	trockener und	feuchter Beton	$ au_{\mathrm{Rk,ucr}}$	[N/mm²]	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	5,0	4,5	
III: 120°C/72°C		assergefülltes Bohrloch		[N/mm²]	4.0	5,0	5,0	5,0	5,0		eistung	bestimm		
Charakteristische Vert	•		τ <sub>Rk,ucr</sub> Beton C		.,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.10.110	-5.5.0.19		. ( 5)	
		•	τ <sub>Rk,cr</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	
Temperaturbereich I:	trockener und feuchter Beton		τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	2,5	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	4,5	4,5	
40°C/24°C				[N/mm²]	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5			bestimm		
	wassergefülltes Bohrloch		τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	2,5	2,5	3,7	3,7	3,7			bestimm		
			τ <sub>Rk,cr</sub>	[N/mm²]	2,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	
Temperaturbereich II:	trockener und	feuchter Beton	τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	1,6	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	3,1	3,1	
80°C/50°C			τ <sub>Rk,cr</sub>	[N/mm²]	2,5	3,0	4,0	4,0	4,0	,		bestimm		
	wassergefüllt	es Bohrloch	τ <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm²]	1,6	1,9	2,7	2,7	2,7			bestimm		
			τ <sub>Rk,cr</sub>	[N/mm²]	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	
Temperaturbereich III: 120°C/72°C	trockener und	feuchter Beton	T <sub>Rk,C1</sub>	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,3	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,4	2,4	
				[N/mm²]	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0			bestimm		
	wassergefüllt	es Bohrloch	T <sub>Rk,cr</sub>	[N/mm²]	1.3	1,6	2,0	2.0	2,0			bestimm		
			τ <sub>Rk,C1</sub>	25/30	1,0	1,0	2,0	2,0	1,02	Treme E	ciotarig	Destimin	t (IVI D)	
Fuls ii buus sustalutas tiis D	-4			0/37	1,04									
Erhöhungsfaktor für B (Nur statische oder qu		Reanspruchung)		5/45	1,07									
Ψ <sub>c</sub>	aor oranoono e	ocanopraonang)		0/50	1,08									
				5/55 0/60	1,09 1,10									
Faktor gemäß	Ungerissener	Beton	00	0/00					10,1					
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3	Gerissener Be		k <sub>8</sub>	[-]					7,2					
Betonausbruch														
Faktor gemäß	Ungerissener	Beton	k <sub>ucr</sub>	[-]					10,1					
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1	Gerissener Be	eton	k <sub>cr</sub>	[-]					7,2					
Randabstand			C <sub>cr,N</sub>	[mm]					1,5 h <sub>ef</sub>					
Achsabstand			S <sub>cr,N</sub>	[mm]					$3,0 h_{\text{ef}}$					
Spalten														
Randabstand			C <sub>cr,sp</sub>	[mm]	$1.0 \cdot h_{ef} \le 2 \cdot h_{ef} \left( 2.5 - \frac{h}{h_{ef}} \right) \le 2.4 \cdot h_{ef}$									
Achsabstand			S <sub>cr,sp</sub>	[mm]	1] 2 C <sub>cr,sp</sub>									
Montagesicherheitsbe (trockener und feuchte			γ2 = Yinst		1,0 1,2									
Montagesicherheitsbe (wassergefülltes Bohrl	iwert		γ2 = γinst				1,4			Keine L	eistung	bestimm	t (NPD)	

<sup>1)</sup> f<sub>uk</sub> ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen

#### Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton

#### Leistungen

Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer, quasi-statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)

Anhang C 4

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Sofern andere nationalen Regelungen fehlen



Dübelgröße Betonstahl			Ø8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32
Stahlversagen ohne Hebelarm											
	$V_{Rk,s}$	[kN]				0,5	60 • A <sub>s</sub> •	f <sub>uk</sub> 1)			
Charakteristische Quertragfähigkeit	V <sub>Rk,s,C1</sub>	[kN]				0,3	5 • A <sub>s</sub> •	f <sub>uk</sub> 1)			
Stahlspannungsquerschnitt	As	[mm²]	50	79	113	154	201	214	491	616	804
Teilsicherheitsbeiwert	γms,v	[-]					1,5 <sup>2)</sup>				
Duktilitätsfaktor gemäß CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.2.1	•	0,8									
Stahlversagen mit Hebelarm											
Charaldariaticaha Biraramanant	M <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub>	[Nm]				1.2	2 · W <sub>el</sub> ·	f <sub>uk</sub> 1)			
Charakteristische Biegemoment	M <sup>0</sup> <sub>Rk,s,C1</sub>	[Nm]	Keine Leistung bestimmt (NPD)								
Elastisches Widerstandsmoment	W <sub>el</sub>	[mm³]	50	98	170	269	402	785	1534	2155	3217
Teilsicherheitsbeiwert	γMs,V	[-]	1,52)								
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite											
Faktor k₃ in Gleichung (27) der CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.3 Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029 Kapitel 5.2.3.3	k <sub>(3)</sub>		2,0								
Montagesicherheitsbeiwert	$\gamma_2 = \gamma_{inst}$		1,0								
Betonkantenbruch											
Effektive Ankerlänge	l <sub>f</sub>	[mm]				$I_f = m$	nin(h <sub>ef</sub> ; 8	d <sub>nom</sub> )			
Aussendurchmesser des Ankers	d <sub>nom</sub>	[mm]	8	10	12	14	16	20	25	28	32
Montagesicherheitsbeiwert		1,0									

 <sup>1)</sup> f<sub>uk</sub> ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
 2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Leistungen Charakteristische Werte der Querzugtragfähigkeit unter statischer, quasi-statischer Belastung und Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C1)	Anhang C 5



Tabelle C6: V	/erschieb	ung unter Zugb	eanspru	chung	<sup>1)</sup> (Ank	erstan	ge)				
Dübelgröße Gewin	destangen		М 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M24	M 27	M 30	
Ungerissener Beto	on C20/25						•				
Temperaturbereich I:	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,021	0,023	0,026	0,031	0,036	0,041	0,045	0,049	
40°C/24°C	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,030	0,033	0,037	0,045	0,052	0,060	0,065	0,071	
Temperaturbereich II:	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,050	0,056	0,063	0,075	0,088	0,100	0,110	0,119	
80°C/50°C	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,072	0,081	0,090	0,108	0,127	0,145	0,159	0,172	
Temperaturbereich III: 120°C/72°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,050	0,056	0,063	0,075	0,088	0,100	0,110	0,119	
	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,072	0,081	0,090	0,108	0,127	0,145	0,159	0,172	
Gerissener Beton	C20/25										
Temperaturbereich I:	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,0	90			0,0	70			
40°C/24°C	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,1	05	0,105						
Temperaturbereich II:	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,2	219			0,1	70			
80°C/50°C	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,2	255			0,2	245			
Temperaturbereich III:	$\delta_{\text{N0}}\text{-Faktor}$	[mm/(N/mm²)]	0,2	219			0,1	70			
120°C/72°C	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,2	255			0,2	245			

<sup>1)</sup> Berechnung der Verschiebung

 $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Faktor} \quad \tau; \qquad \qquad \tau \text{: einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung}$ 

 $\delta_{N_{\infty}} = \delta_{N_{\infty}}$ -Faktor  $\cdot \tau$ ;

## Tabelle C7: Verschiebung unter Querbeanspruchung<sup>1)</sup> (Ankerstange)

Dübelgröße Gewindestangen			М 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M24	M 27	M 30
Ungerissener Beto	Ungerissener Beton C20/25									
Alle Temperaturbereiche	$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
	$\delta_{V_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
Gerissener Beton C20/25										
Alle Temperaturbereiche	$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07
	$\delta_{V_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10

<sup>1)</sup> Berechnung der Verschiebung

 $\begin{array}{l} \delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Faktor} & V; \\ \delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Faktor} & V; \end{array}$ V: einwirkende Querlast

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton	
Leistungen Verschiebungen (Ankerstange)	Anhang C 6



Tabelle C8:	Verschiek	oung unter Z	Zugbea	anspru	chung	1 <sup>1)</sup> (Bet	onstal	nl)				
Dübelgröße Betor	Ø8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32			
Ungerissener Bet	on C20/25											
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,021	0,023	0,026	0,028	0,031	0,036	0,043	0,047	0,052	
	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,030	0,033	0,037	0,041	0,045	0,052	0,061	0,071	0,075	
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,050	0,056	0,063	0,069	0,075	0,088	0,104	0,113	0,126	
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,072	0,081	0,090	0,099	0,108	0,127	0,149	0,163	0,181	
Temperaturbereich III: 120°C/72°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,050	0,056	0,063	0,069	0,075	0,088	0,104	0,113	0,126	
	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,072	0,081	0,090	0,099	0,108	0,127	0,149	0,163	0,181	
Gerissener Beton	C20/25											
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,090		0,070							
	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,105		0,105							
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,219		0,170							
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,255		0,245							
Temperaturbereich III: 120°C/72°C	$\delta_{\text{N0}}\text{-Faktor}$	[mm/(N/mm²)]	0,219		0,170							
	$\delta_{N_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(N/mm²)]	0,255		0,245							

<sup>1)</sup> Berechnung der Verschiebung

 $\delta_{\text{N0}} = \delta_{\text{N0}}\text{-Faktor} \cdot \tau;$   $\tau$ : einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung

 $\delta_{N_{\infty}} = \delta_{N_{\infty}}$ -Faktor  $\cdot \tau$ ;

## Tabelle C9: Verschiebung unter Querbeanspruchung<sup>1)</sup> (Betonstahl)

Dübelgröße Betonstahl			Ø8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 28	Ø 32
Ungerissener Beton C20/25											
Alle Temperaturbereiche	$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
	$\delta_{V_{\infty}}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Gerissener Beton C20/25											
Alle Temperaturbereiche	$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
	$\delta_{V\infty}$ -Faktor	[mm/(kN)]	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,10

 $<sup>\</sup>begin{array}{l} ^{1)} \mbox{ Berechnung der Verschiebung} \\ \delta_{V0} = \delta_{V0}\mbox{-Faktor} \quad V; \\ \delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\mbox{-Faktor} \quad V; \end{array}$ 

V: einwirkende Querlast

Mapei Injektionssystem Mapefix VE SF oder VE SF Cold Clime für Beton				
Leistungen Verschiebungen (Betonstahl)	Anhang C 7			