

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 16.11.2021      Geschäftszeichen: II 74-1.59.21-14/21

**Nummer:  
Z-59.21-372**

**Geltungsdauer**  
vom: **16. November 2021**  
bis: **21. Februar 2023**

**Antragsteller:**  
**AGRU Kunststofftechnik GmbH**  
Ing.-Pesendorfer-Straße 31  
4540 Bad Hall  
ÖSTERREICH

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen  
und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/ genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und 16 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-59.21-372 vom 21. Februar 2018.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Der Gegenstand dieses Bescheids ist die Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M – Auffangwanne" (nachfolgend Dichtungsbahn genannt) als Bestandteil des Abdichtungssystems für Auffangräume.

(2) Die Dichtungsbahn wird

- mit beidseitig glatter Oberfläche in den Dicken von 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm mit einer Breite von 5,00 m bzw. 7,00 m sowie
- mit einseitiger oder beidseitiger Profilierung in den Dicken von 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm mit einer Breite von 5,15 m bzw. 7,00 m

hergestellt, auf dem vorbereiteten Untergrund lose verlegt und zu einer begehbaren Auffangraumabdichtung verschweißt.

(3) Das Abdichtungssystem darf zur Abdichtung von Auffangwannen und Auffangräumen innerhalb von Gebäuden und im Freien beim Lagern von Flüssigkeiten gemäß Anlage 1 verwendet werden.

(4) Es wird darauf hingewiesen, dass beim Lagern, Abfüllen und Umschlagen entzündbarer Flüssigkeiten gemäß Anlage 1 bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (insbesondere TRGS 727<sup>1</sup> und TRGS 509<sup>2</sup>) zu beachten sind.

(5) Dieser Bescheid berücksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG<sup>3</sup>, gilt der Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(6) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Prüf- und Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt/die Bauprodukte

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Dichtungsbahn muss folgende Eigenschaften haben. Sie muss

- flüssigkeitsundurchlässig gegenüber den in Anlage 1 aufgeführten wassergefährdenden Flüssigkeiten sein,
- alterungsbeständig sein,
- witterungsbeständig nach Klasse W1 für die Innenanwendung und die Außenanwendung bzw. freie Bewitterung sein,
- mikroorganismenbeständig sowie wurzelfest sein und
- hinsichtlich der Feuerschmelze die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1<sup>4</sup> erfüllen.

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden gegenüber dem DIBt nachgewiesen.

(3) Die Rezeptur der Mischung sowie des Masterbatches für die Herstellung der Dichtungsbahn sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | TRGS 727           | Technische Regeln für Gefahrstoffe, Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen – Fassung Januar 2016   |
| 2 | TRGS 509           | Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 509: "Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern, sowie Füll- und Entleer-Stellen für ortsbewegliche Behälter, Ausgabe: September 2014, zuletzt berichtigt, geändert und ergänzt gemäß GMBI 2020 vom 2. Oktober 2020 |
| 3 | WHG                | Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts – WHG), 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901)  |
| 4 | DIN 4102-1:1998-05 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen   |

(4) Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Dichtungsbahn einschließlich der zugehörigen Nachweisverfahren sind in Anlage 2 angegeben.

(5) Die Dichtungsbahn ist eine aus einer Polyethylenformmasse und einem Masterbatch im Extrusionsverfahren hergestellte Kunststoffbahn.

## **2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung**

### **2.2.1 Herstellung**

(1) Die Herstellung bzw. Konfektionierung der Dichtungsbahn hat nach den im DIBt hinterlegten Rezepturen im Werk der Firma AGRU Kunststofftechnik GmbH, Ing.-Pesendorfer-Straße 31 in 4540 Bad Hall, Österreich zu erfolgen.

(2) Änderungen in der jeweiligen Rezeptur der Dichtungsbahn bzw. der Formmasse und des Masterbatches bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

(3) Angaben zum Herstellverfahren sind beim DIBt hinterlegt. Änderungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

(4) Die Herstellung der Dichtungsbahn unter Zugabe von max. 5 Gew.-% homogen zusammengesetztem Umlaufmaterial aus der laufenden Produktion der zugelassenen Dichtungsbahn ist zulässig. Angaben zur Zusammensetzung des Umlaufmaterials sind beim DIBt hinterlegt. Die Verwendung von Regeneraten bzw. Rezyklaten zur Herstellung der Dichtungsbahn ist unzulässig.

### **2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung**

Verpackung, Transport und Lagerung der Dichtungsbahn muss so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Die Lagerung der Dichtungsbahn ist auf ebenem, steinfreiem Untergrund vorzusehen, wobei direktes Übereinanderlagern der Rollen zu vermeiden ist. Gegen direkte Sonneneinstrahlung ist die Dichtungsbahn zu schützen.

### **2.2.3 Kennzeichnung**

(1) Das Bauprodukt und/oder die Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel des Bauprodukts und/oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

(2) Die Komponenten des Bauprodukts müssen vor dem Einbau einwandfrei identifizierbar sein.

(3) Die Bescheidnummer ist leicht erkennbar und dauerhaft mit dem Namen des Antragstellers und dem Herstellungsdatum auf den Verpackungen (Beipackzettel) und auf der Dichtungsbahn (mindestens alle 5 lfd. m) anzugeben.

## **2.3 Übereinstimmungsbestätigung**

### **2.3.1 Allgemeines**

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Dichtungsbahn mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebene Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einem Übereinstimmungszertifikat einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Dichtungsbahn eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Dichtungsbahnen den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgeführten Maßnahmen einschließen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne", Z-59.21-372
- Zuordnung der hergestellten Dichtungsbahn zu der Charge der verwendeten Formmasse einschließlich des verwendeten Masterbatches,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung der Dichtungsbahn,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemäß Anlagen 2 und 3 und
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von dem für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden Bauprodukten ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

(1) Im Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, sind Proben nach dem in Anlage 3 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen der jeweiligen anerkannten Überwachungsstelle.

(3) Die Fremdüberwachung der Herstellung der Dichtungsbahn ist gemäß Anlage 3 durchzuführen. Die Identität ist dabei im Vergleich der Angaben der Anlage 2 "Überwachungswerte" mit den im Rahmen der Fremdüberwachung ermittelten Werten

- a. zur Formmasse (Dichte, Schmelze-Massefließrate) sowie
- b. zum Formstoff (Dichte, Schmelze-Massefließrate und Verhalten bei Zugbeanspruchung ( $\sigma_y$  und  $\epsilon_y$ ))

festzustellen.

(4) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Dichtungsbahn mit folgendem Prüfumfang durchzuführen:

- Identität der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.3 (3)),
- Oxidations-Induktionszeit bei 210 °C der Formmasse und des Formstoffs,
- Prüfung der Spannungsrissbildung nach ASTM D 1693<sup>5</sup>, Bedingung B, bei 500 Stunden Standzeit,
- Beschaffenheit,
- Dicke,
- Rußgehalt und Homogenität der Rußverteilung,
- Verhalten gegenüber Prüfflüssigkeiten (Prüfung mit mindestens drei von der Überwachungsstelle ausgewählten Prüfflüssigkeiten bzw. Flüssigkeitsgruppe – Prüfflüssigkeiten der Anlage 1) sowie
- Verhalten nach Erwärmung (Maßänderung).

(5) Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

### 3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

#### 3.1 Planung und Bemessung

##### 3.1.1 Bauwerke aus Beton und Mauerwerk

(1) Die Standsicherheit der Auffangwanne/-räume ist vor dem Einbau der Dichtungsbahn nachzuweisen.

(2) Der Untergrund für die Dichtungsbahn muss bereits die vorgesehene Sohlneigung aufweisen.

(3) Wenn Bodenfeuchte, Grund- und Sickerwässer oder andere Wässer von der Rückseite in das Bauwerk eindringen können, ist dieses gemäß DIN 18533-1 bis -3<sup>6</sup> abzudichten.

(4) Beim Verlegen der Dichtungsbahn muss der Betonuntergrund mindestens 28 Tage alt, trocken (Restfeuchte ≤ 4 %, CM-Prüfung), frei von Verunreinigungen und frei von losen und mürben Teilen sein.

(5) Vor dem Verlegen der Dichtungsbahn müssen die Betonflächen gemäß den Bestimmungen dieses Bescheids und den Angaben des Antragstellers vorbereitet und ggf. nur mit vom Antragsteller angegebenen, geeigneten und mit der Dichtungsbahn verträglichen Produkten ausgebessert werden.

(6) Der Einbau von Trennlagen bzw. Ausgleichsschichten ist möglich, z. B. Estrich und/oder Geotextil mit einem Flächengewicht von mindestens 400 g/m<sup>2</sup>.

(7) Der Untergrund für die Dichtungsbahn ist vor dem Verlegen der Dichtungsbahn durch den Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 zu beurteilen und abzunehmen.

(8) Mauerwerk als Untergrund eignet sich für die Dichtungsbahn, wenn es festhaftend verputzt ist.

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| 5 | ASTM D 1693         | Standard Test Method for Environment Stress-Cracking of Ethylene Plastics (Fassung 2008)                       |
| 6 | DIN 18533-1:2017-07 | Abdichtung von erdberührten Bauteilen –<br>Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze          |
|   | DIN 18533-2:2017-07 | Abdichtung von erdberührten Bauteilen –<br>Teil 2: Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen            |
|   | DIN 18533-3:2017-07 | Abdichtung von erdberührten Bauteilen –<br>Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen |

(9) Bei der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit von Auffangwannen und Auffangräumen sind die Anforderungen der DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"<sup>7</sup> sinngemäß zu erfüllen. Bei instand zu setzenden Auffangwannen und -räumen sind Rissbreiten bis zu einer Breite von 1,5 mm zulässig, soweit die Standsicherheit nicht gefährdet ist. Breitere Risse sind sachgerecht zu verfüllen.

(10) Der für das jeweilige Objekt maximal zulässige Flüssigkeitsspiegel bezogen auf den Hochpunkt der Dichtebene (nicht etwaige Aufbauten) ist einzuhalten, z. B. unter Berücksichtigung des Wellenschlages. Die Höhe des Flüssigkeitsspiegels der wassergefährdenden Flüssigkeit im Behälter muss mindestens 10 cm unterhalb der Befestigungspunkte der Dichtungsbahn liegen. Im Ausnahmefall darf innerhalb von Gebäuden bei Bestandsbauten der Abstand zwischen Achse des Befestigungsmittels und maximal zulässigem Flüssigkeitsspiegel auf 5 cm reduziert werden (siehe Anlagen 12 bis 15).

### 3.1.2 Erdbauwerke

(1) Die Standsicherheit der Auffangwanne/-räume ist vor dem Einbau der Dichtungsbahn nachzuweisen.

(2) Der Untergrund für die Dichtungsbahn muss bereits die vorgesehene Sohl- und evtl. Böschungseignung aufweisen.

(3) Der tiefste Punkt des Bauwerks muss mindestens 50 cm über dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand liegen. Wenn mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist, dürfen Erdbauwerke nur errichtet werden, wenn eine Dränung gemäß DIN 4095<sup>8</sup> vorhanden ist. Erdbauwerke dürfen nur außerhalb von hochwassergefährdeten Gebieten errichtet werden.

(4) Beim Verlegen in Erdbauwerken ist ein steinfreies, verdichtetes und abgewalztes Rohplanum mit einem Verdichtungsgrad von 95 % der einfachen Proctordichte herzustellen (ggf. sind die Anforderungen der ZTV E-StB 17<sup>9</sup> zu beachten).

(5) Der für das jeweilige Objekt maximal zulässige Flüssigkeitsspiegel bezogen auf den Hochpunkt der Dichtebene (nicht etwaige Aufbauten) ist einzuhalten, z. B. unter Berücksichtigung des Wellenschlages (siehe Anlagen 8 bis 10). Die Höhe des Flüssigkeitsspiegels der wassergefährdenden Flüssigkeit im Behälter muss mindestens 10 cm unterhalb der Befestigungspunkte der Dichtungsbahn liegen.

## 3.2 Ausführung

### 3.2.1 Allgemeines

(1) Der ausführende Betrieb (gemäß Vorschriften der AwSV<sup>10</sup>), einschließlich seiner Fachkräfte, muss vom Antragsteller für die in diesem Bescheid genannten Tätigkeiten geschult und autorisiert sein.

(2) Das Abdichtungssystem wird gemäß den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den Konstruktionszeichnungen und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers eingebaut. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten Verarbeitungs- und Nachbehandlungshinweise sind einzuhalten.

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 7  | Instandsetzungsrichtlinie | DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzen von Betonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie)", Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Ausgabe Oktober 2001   |
| 8  | DIN 4095:1990-06          | Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung   |
| 9  | ZTV E-StB 17              | Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017   |
| 10 | AwSV                      | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl. Teil I S. 905 ff), zuletzt geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) |

(3) Für den ordnungsgemäßen Einbau der Dichtungsbahn hat der Antragsteller eine Einbau- und Verarbeitungsanweisung zu erstellen, in der zusätzlich zu den Bestimmungen dieses Bescheids, insbesondere zu den folgenden Punkten, detaillierte Beschreibungen enthalten sein müssen.

- Baugrundvorbereitung und -beschaffenheit neuer und instand zu setzender Anlagen,
- erforderliche Arbeitsgänge zur Abdichtung von Auffangräumen (z. B. bei Abdichtung von Teilflächen),
- Art der Fügung von Dichtungsbahnteilen einschließlich Vorbereitung, Behandlung und Schutz der Fügezonen,
- Prüfung der Fügenähte,
- Schutzabdeckung der Dichtungsbahn,
- Nacharbeiten und Ausbesserungen an der Abdichtung sowie
- Sicherung der Ränder der Abdichtung gegen Ablösen vom Untergrund.

(4) Die Dichtungsbahnen sind gemäß Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers bzw. eines vor der Ausführung erstellten Verlegeplans lose und spannungsfrei mit einer Mindestüberdeckung von 10 cm zu verlegen. Die Verbindungen sind so auszuführen, dass keine Kreuzstöße entstehen und T-Stöße minimiert werden. Bei Montagearbeiten auf den Dichtungsbahnen ist dafür zu sorgen, dass eine Beschädigung der Dichtungsbahnen ausgeschlossen ist. Bei Verlegung im Freien sind Maßnahmen zur Sturmsicherung der verlegten Dichtungsbahnen zu treffen.

(5) Für die Durchführung der Fügearbeiten sind die Richtlinien des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (DVS-Richtlinien) anzuwenden. Das Schweißen der Dichtungsbahn erfolgt nach der DVS-Richtlinie 2225-3<sup>11</sup> mittels Heizkeil- oder Warmgasextrusionsschweißen. Für die Schweißarbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, welches über eine gültige Prüfbescheinigung gemäß DVS-Richtlinie 2212-3<sup>12</sup>, Untergruppe III-1 bzw. III-3 verfügt. Die Schweißnähte sind gemäß DVS-Richtlinie 2225-3 zu prüfen und zu protokollieren. Es darf nur Schweißzusatz aus dem identischen Material wie die Dichtungsbahn verwendet werden.

(6) Beim Lagern von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt  $\leq 100$  °C muss die Dichtungsbahn entsprechend der Anlagen 6, 8, 9 und 11 gegen Brandeinwirkungen abgedeckt werden. Diese Abdeckungen der Dichtungsbahn sind nur begehbar; die Befahrung ist nicht zulässig.

(7) Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 6 bis 16 entsprechen.

(8) Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhändigen und dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Aufsichtsbehörde und dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AöSV) auf Verlangen vorzulegen.

(9) Der durch den Antragsteller geschulte und autorisierte Betrieb vor Ort nach Abschnitt 3.2.1 (1) ist verpflichtet, bei jedem eingebauten Abdichtungssystem vor Ort ein deutlich sichtbares Schild anzubringen. Dabei sollen zum Abdichtungssystem mitgelieferte Schilder des Antragstellers verwendet werden, die mindestens folgende Angaben enthalten müssen:

Zur Abdichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dichtungsbahn:  | "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne"   |
| Bescheidnummer: | Z-59.21-372  |
| Antragsteller:  | AGRU Kunststofftechnik GmbH<br>Ing.-Pesendorfer-Straße 31<br>A-4540 Bad Hall<br>Österreich |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 11 | DVS 2225-3:2016-09 | Schweißen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) bei Grundwasserschutzmaßnahmen |
| 12 | DVS 2212-3:1994-10 | Prüfungen von Kunststoffschweißern; Prüfgruppe III; Bahnen im Erd- und Wasserbau  |

Herstellwerk: A-4540 Bad Hall  
ausgeführt am:  
ausgeführt von: (ausführender Betrieb siehe Abschnitt 3.2.1 (1))  
Zur Schadensbeseitigung dürfen nur die im Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben des Antragstellers verwendet werden!

### 3.2.2 Kontrollen des ausführenden Betriebs

(1) Die Prüfung des Abdichtungssystems ist vor der Inbetriebnahme der Auffangwanne bzw. -fläche durchzuführen. Diese erfolgt in Anwesenheit eines fachkundigen Vertreters des ausführenden Betriebs nach Abschnitt 3.2.1 (1) und des Anlagenbetreibers.

(2) Die Dicke der zu verlegenden Dichtungsbahn ist vor Beginn der Montage bzw. Verlegungsarbeiten stichprobenartig zu überprüfen. Sofern sich durchgängig eine Dicke ergibt, die die Anforderungen der Anlage 2 – Überwachungswerte – nicht erfüllt, ist die jeweilige Dichtungsbahn zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen entsprechende, zu ersetzen.

(3) Soweit Teilprüfungen einzelner Verlegeabschnitte während der Bauausführung durch eine fachkundige Person nicht vorgesehen oder möglich waren, überprüft die fachkundige Person stichprobenweise das Abdichtungssystem durch Augenschein auf offensichtliche Mängel und Beschädigungen, fehlerfreie Ausführung der Fugestellen, Sicherung der Ränder, Abdeckung sowie ihre Anschlüsse an andere Bauteile des Auffangraums. Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in der Bauakte auf Verlangen vorzulegen (siehe Anlage 5).

### 3.2.3 Übereinstimmungserklärung für die Bauart

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart (eingebautes Abdichtungssystem) mit den Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausführenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) mit einer Übereinstimmungserklärung auf Grundlage der Bestimmungen für die Ausführungen nach Abschnitt 3.1 und den Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 erfolgen (siehe Anlage 5).

(2) Während der Ausführung sind Aufzeichnungen über den Nachweis der Ausführung vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen.

(3) Die Übereinstimmungserklärung ist dem Betreiber der Lageranlage zusammen mit einer Kopie dieses Bescheids sowie einer Kopie der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers zu übergeben.

(4) Die Aufzeichnungen nach Abschnitt 3.2.3 (2) müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien der Aufzeichnungen sowie Standsicherheitsnachweise nach Abschnitt 3.1.1 (1) bzw. 3.1.2 (1) sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde und dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

## 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

### 4.1 Allgemeines

(1) Die Vorgaben des Antragsstellers für die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung des Regelungsgegenstands sind vom Betreiber einer Anlage zu berücksichtigen.

(2) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Lageranlage die Kontrollintervalle in Abhängigkeit von der nach diesem Bescheid zulässigen Beanspruchungsdauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen sind dem Sachverständigen (gemäß Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(3) Ausgelaufene wassergefährdende Flüssigkeiten müssen so schnell wie möglich, spätestens innerhalb der in Anlage 1 ausgewiesenen zulässigen Beanspruchungsdauer, erkannt und vom Abdichtungssystem entfernt werden. Bei Verwendungen entsprechend der Beanspruchungsstufe "mittel" müssen ausgelaufene wassergefährdende Flüssigkeiten innerhalb von 72 Stunden vom Abdichtungssystem entfernt werden.

(4) Nach Abschnitt 3.2.1 (6) erforderliche Abdeckungen von Dichtungsbahnen (siehe Anlagen 6, 8, 9 und 11) sind nur begehbar, eine Befahrung ist nicht zulässig.

(5) Der für das jeweilige Objekt maximal zulässige Flüssigkeitsspiegel, bezogen auf den Hochpunkt der Dichtebene (nicht etwaige Aufbauten), ist einzuhalten, z. B. unter Berücksichtigung des Wellenschlags.

#### 4.2 Prüfungen durch Sachverständige gemäß Vorschriften der AwSV

##### (1) Inbetriebnahmeprüfung

- Der Sachverständige ist über den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die Möglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau des Abdichtungssystems nach Abschnitt 3.2.2 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.
- Die abschließende Prüfung der Beschaffenheit der Oberfläche des Abdichtungssystems erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberfläche sämtlicher Bereiche der jeweiligen Dichtkonstruktion.
- Die Dicke der zu verlegenden Dichtungsbahn ist vom Sachverständigen vor Beginn der Verlegungsarbeiten stichprobenartig zu überprüfen. Sofern sich durchgängig eine Dicke ergibt, die die Anforderungen der Anlage 2 – Überwachungswerte – nicht erfüllt, ist die jeweilige Dichtungsbahn zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen entsprechende, zu ersetzen.
- Der Sachverständige überprüft die plangerechte Ausführung der Abdichtung auf Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Anwendung gemäß diesem Bescheid im Abschnitt 3 und die Einhaltung behördlicher Auflagen und Bedingungen. Er kontrolliert die erforderlichen Nachweise und die Aufzeichnungen über Art, Umfang und Ergebnis der Prüfungen gemäß der Bauausführung.
- Der Sachverständige prüft die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).
- Soweit Teilprüfungen einzelner Verlegeabschnitte während der Bauausführung durch den Sachverständigen nicht vorgesehen oder möglich waren, überprüft er stichprobenweise die Abdichtung durch Augenschein auf offensichtliche Mängel und Beschädigungen, fehlerfreie Ausführung der Fugestellen, Sicherung der Ränder, Abdeckung sowie ihre Anschlüsse an andere Bauteile des Auffangraumes.

##### (2) Wiederkehrende Prüfungen

- Das Abdichtungssystem ist wiederkehrend darauf zu prüfen, ob die Voraussetzung für die Verwendung noch gegeben ist.
- Das Abdichtungssystem ist durch Augenschein stichprobenweise auf seinen Zustand zu kontrollieren. Die Ausführungen des Abschnitts 3.2.1 gelten sinngemäß.
- Bei Abdichtungen mit Schutzabdeckung hat der Sachverständige nach Inaugenscheinnahme des Auffangraumes/der Auffangwanne zu entscheiden, inwieweit ein Abtrag der Schutzabdeckung zur Kontrolle der Dichtheit des Abdichtungssystems erforderlich ist.
- Werden bei wiederkehrenden Prüfungen Beschädigungen am Abdichtungssystem festgestellt, sind entsprechende Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu treffen.

#### 4.3 Mängelbeseitigung

(1) Nach den Vorschriften der AwSV sind Mängel zu beheben, die bei den Prüfungen und Kontrollen festgestellt wurden.

Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1 erfüllt.

(2) Beschädigte Flächen sind mit abgerundeten Zuschnitten abzudecken. Die Mindestüberdeckung an den Rändern muss 10 cm betragen. Die Zuschnitte sind im gesamten Nahtbereich fachgerecht zu fügen. Fehlstellen an Schweißnähten sind fachgerecht instand zu setzen. Die Flüssigkeitsundurchlässigkeit wiederhergestellter Flächen ist gemäß Abschnitt 3.2.1 (5) zu prüfen.

(3) Sofern die Gesamtfläche der auszubessernden Fehlstellen 30 % überschreitet, entscheidet der Sachverständige (gemäß Vorschriften der AwSV), ob eine Ausbesserung noch zulässig ist. Bei Nacharbeiten in größerem Umfang ist die wiederkehrende Prüfung durch eine fachkundige Person zu wiederholen.

#### 4.4 Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit in bestehenden Anlagen

(1) Bei der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit von Abdichtungssystemen in bestehenden Lageranlagen hat der Betreiber gemäß den Vorschriften der AwSV

- die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei einem fachkundigen Planer und
- die Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands des wiederhergestellten Bereichs zu veranlassen. Dem Sachverständigen ist die Möglichkeit der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts einzuräumen.

(2) Bei der Wiederherstellung der Flüssigkeitsundurchlässigkeit sind die Bestimmungen dieses Bescheids, Abschnitt 3 zu beachten.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge  
Referatsleiter

Beglaubigt  
Wolf

| Flüssigkeiten  | Flüssigkeitsgruppe | Beanspruchungsstufe <sup>1)</sup> |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach DIN EN 15376   | 1                  | hoch                              |
| Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%  | 1a                 |                                   |
| Flugkraftstoffe  | 2                  |                                   |
| - Heizöl EL nach DIN 51603-1<br>- ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle<br>- ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle<br>- Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen, charakterisiert durch einen Aromatengehalt von ≤ 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C | 3                  |                                   |
| Diesekraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%   | 3b                 |                                   |
| Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, außer Kraftstoffe  | 4                  |                                   |
| Benzol und benzolhaltige Gemische  | 4a                 |                                   |
| Rohöle   | 4b                 |                                   |
| gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 60 °C  | 4c                 |                                   |
| ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, Polyglykole, deren Monoether sowie deren wässrige Gemische   | 5                  |                                   |
| Alkohole und Glykolether sowie deren wässrige Gemische   | 5a                 |                                   |
| ein- und mehrwertige Alkohole ≥ C <sub>2</sub> mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wässrige Gemische  | 5b                 |                                   |
| Halogenkohlenwasserstoffe  | 6a                 |                                   |
| aromatische Halogenkohlenwasserstoffe  | 6b                 |                                   |
| organische Ester und Ketone, außer Biodiesel   | 7                  |                                   |
| aromatische Ester und Ketone, außer Biodiesel  | 7a                 |                                   |
| FAME (Biodiesel) nach DIN EN 14214   | 7b                 |                                   |
| wässrige Lösungen aliphatischer Aldehyde bis 40 %  | 8                  |                                   |
| aliphatische Aldehyde sowie deren wässrige Lösungen  | 8a                 |                                   |
| wässrige Lösungen organischer Säuren (Carbonsäuren) bis 10 % sowie deren Salze (in wässriger Lösung) außer Milchsäure und Ameisensäure   | 9                  |                                   |
| organische Säuren (Carbonsäuren, außer Ameisensäure > 10 %) sowie deren Salze (in wässriger Lösung)  | 9a                 |                                   |
| anorganische Säuren (Mineralsäuren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in wässriger Lösung (pH < 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze   | 10                 |                                   |
| anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wässriger Lösung (pH > 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z. B. Hypochlorit)   | 11                 |                                   |
| wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8  | 12                 |                                   |
| Amine sowie deren Salze (in wässriger Lösung)  | 13                 |                                   |
| wässrige Lösungen organischer Tenside  | 14                 |                                   |
| cyclische und acyclische Ether   | 15                 |                                   |
| acyclische Ether   | 15a                |                                   |
| alle aliphatischen Halogenkohlenwasserstoffe ≥ C <sub>2</sub>  | 6                  | mittel                            |
| Medienliste 59-21  | -                  | hoch                              |
| Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen   | Anlage 1           |                                   |
| Liste der Flüssigkeiten, gegen die die Dichtungsbahn für die angegebenen Beanspruchungsstufen flüssigkeitsundurchlässig und beständig ist  |                    |                                   |

<sup>1)</sup> Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) Ausführung von Dichtflächen; Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Regelwerk, Oktober 2020

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgeführten Flüssigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe. Das trifft auch für Mischungen mit Wasser (z. B. Alkohole) zu, soweit dies nicht extra ausgewiesen ist.

| Prüfgegenstand  | Eigenschaft  | Prüfgrundlage  | Überwachungswerte                                       |   |
|---|--|--|---|---|
| Formmasse   | Formmassenbezeichnung                                | DIN ISO 17855 <sup>13</sup>                                    | PE, EGN, 40-T012  |   |
|   | Schmelzindex MFR 190/5                               | DIN EN ISO 1133-1 <sup>14</sup>                                | 1,1 g/10 min ± 0,3 g/10 min                             |   |
|   | Dichte (d <sub>R</sub> )                             | DIN EN ISO 1183-1 <sup>15</sup>                                | 0,939 g/cm <sup>3</sup> ± 0,004 g/cm <sup>3</sup>       |   |
|   | Oxidations-Induktionszeit                            | DIN EN 728 <sup>16</sup> bei 210 °C                            | > 20 min  |   |
| Masterbatch   | Rußgehalt  | DIN EN ISO 11358 <sup>17</sup>                                 | 44,0 % ± 2,0 %  |   |
| Formstoff<br>"AGRU-PE-<br>Liner M -<br>Auffangwanne"  | Dicke  | DIN EN 1849-2 <sup>18</sup>                                    | 2,0 mm  |   |
|   |  |  | 2,5 mm  |   |
|   |  |  | 3,0 mm  |   |
|   |  |  |   | +10 % / -5 %<br>(Einzelwerte ± 10 %)                  |
|   | Schmelzindex MFR 190/5                               | DIN EN ISO 1133-1 <sup>14</sup>                                | 1,1 g/10 min ± 0,3 g/10 min                             |   |
|   | Dichte (d <sub>R</sub> )                             | DIN EN ISO 1183-1 <sup>15</sup>                                | 0,952 g/cm <sup>3</sup> ± 0,004 g/cm <sup>3</sup>       |   |
|   | Oxidations-Induktionszeit                            | DIN EN 728 <sup>16</sup> bei 210 °C                            | ≥ 35 min  |   |
|   | Streckspannung (σ <sub>y</sub> )                     | DIN EN ISO 527-3 <sup>19</sup>                                 | 19,0 N/mm <sup>2</sup> ± 15 %                           |   |
|   | Dehnung bei<br>Streck-<br>spannung (ε <sub>y</sub> ) | längs/quer   | Probekörper 5,<br>Prüfgeschwindigkeit<br>v = 100 mm/min | 12,0 % ± 15 % (relativ) für glatte<br>Dichtungsbahnen |
| längs/quer  |  | 11,4 % ± 15 % (relativ) für<br>strukturierte Dichtungsbahnen   |   |   |
| Verhalten nach Erwärmung  | DIN EN ISO 1107 <sup>20</sup><br>(120°C, 60 min)     | Maßänderung ≤ 3 %  |   |   |
| Rußgehalt   | DIN EN ISO 11358 <sup>17</sup>                       | 2,2 % ± 0,2  |   |   |
| Homogenität der Rußverteilung   | ASTM D 5596 <sup>20</sup>                            | mindestens 7 x Category 1, alle<br>weiteren maximal Category 2 |   |   |
| <p><sup>13</sup> DIN ISO 17855-1:2015-01      Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen</p> <p><sup>14</sup> DIN EN ISO 1133-1:2012-03      Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren</p> <p><sup>15</sup> DIN EN ISO 1183-1:2019-09      Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren</p> <p><sup>16</sup> DIN EN 728:1997-03      Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstücke aus Polyolefinen - Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit; Deutsche Fassung EN 728:1997</p> <p><sup>17</sup> DIN EN ISO 11358:2014-10      Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grundlagen</p> <p><sup>18</sup> DIN EN 1849-2:2019-09      Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der flächenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen</p> <p><sup>19</sup> DIN EN ISO 527-3:2019-02      Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und Tafeln</p> <p><sup>20</sup> DIN EN 1107-2:2001-04      Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Maßhaltigkeit - Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen</p> <p><sup>21</sup> ASTM D 5596:2003      Standard Test Method for Microscopic Evaluation of the Dispersion of Carbon Black in Polyolefin</p> |  |  |   |   |
| Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen  |  |  | Anlage 2  |   |
| Überwachungswerte/mechanisch-physikalische Kenndaten  |  |  |   |   |

| Überwachungsgegenstand   | Eigenschaft   | Prüfgrundlage                                | Dokumentation  | Häufigkeit der  |  |              |
|--|---|--|--|---|--|--------------|
|  |   |  |  | werkseigenen Produktionskontrolle   | Fremdüberwachung                       |              |
| Formmasse  | Handelsware, Typenbezeichnung, Formmassenbezeichnung nach DIN ISO 17855-1 <sup>13</sup> | --   | Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 <sup>23</sup>                         | jede Lieferung  | 2 x jährlich                           |              |
|  | Schmelzindex <sup>a)</sup>  | DIN EN ISO 1133-1 <sup>14</sup><br>MFR 190/5 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 <sup>23</sup><br>oder<br>Aufzeichnung |   |  |              |
|  | Dichte <sup>a)</sup>  | DIN EN ISO 1183-1 <sup>15</sup>              |  |   |  |              |
|  | Oxidations-Induktionszeit   | DIN EN 728 <sup>16</sup> bei 210 °C          |  |   |  |              |
| Masterbatch  | Rußgehalt   | DIN EN ISO 11358 <sup>17</sup>               | Aufzeichnung   | 2 x jährlich  | ---                                    |              |
|  |   | nach hinterlegtem Verfahren                  | Aufzeichnung   | jede Lieferung  |  |              |
| Formstoff "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne"   | Dicke   | DIN EN 1849-2 <sup>18</sup>                  | Aufzeichnung   | 2 x je Schicht, wenn keine kontinuierliche Messung  | 2 x jährlich                           |              |
|  | Beschaffenheit  | gemäß Prüfplan oder DIN 1850 <sup>22</sup>   |  | 2 x je Schicht  |  |              |
|  | Schmelzindex <sup>a)</sup>  | DIN EN ISO 1133-1 <sup>14</sup><br>MFR 190/5 |  | nach jedem Anfahren sowie 2 x je Woche  |  |              |
|  | Dichte <sup>a)</sup>  | DIN EN ISO 1183-1 <sup>15</sup>              |  | 2 x je Woche  |  |              |
|  | Oxidations-Induktionszeit   | DIN EN 728 <sup>16</sup> bei 210 °C          |  | --  |  |              |
|  | Streckspannung <sup>a)</sup>  | längs  |  | DIN EN ISO 527-3 <sup>17</sup><br>Probekörper 5,<br>Prüfgeschwindigkeit<br>v = 100 mm/min | nach jedem Anfahren sowie 1 x je Woche | ---          |
|  |   | quer   |  |   |  | 2 x jährlich |
|  | Dehnung bei Streckspannung <sup>a)</sup>  | längs  |  | DIN EN ISO 1107 <sup>20</sup><br>(120 °C, 60 min)   | 1 x je Arbeitstag                      | ---          |
|  |   | quer   |  |   |  | 2 x jährlich |
|  | Rußgehalt   | DIN EN ISO 11358 <sup>17</sup>               |  |   |  |              |
| Homogenität der Rußverteilung  | ASTM D 5596 <sup>21</sup>   |  |  |   |  |              |
| Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen |   |  |  |   | Anlage 3                               |              |
| Grundlage für den Übereinstimmungsnachweis   |   |  |  |   |  |              |

a) Feststellung der Identität gemäß Abschnitt 2.3.3 (3) der Besonderen Bestimmungen

- <sup>22</sup> DIN EN 1850-2:2001-09 Abdichtungsbahnen – Bestimmungen sichtbarer Mängel – Teil 2: Kunststoff- und Elastomer-Bahnen für Dachdichtungen
- <sup>23</sup> DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen

| Name der Dichtungsbahn                                  | Abkürzung<br>Struktur | Dicke in mm |     |     | Breite in m    |
|---|-----------------------|-------------|-----|-----|----------------|
|   |                       | 2,0         | 2,5 | 3,0 |                |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>glatt / glatt         | G / G                 | X           | X   | X   | 5,00 bzw. 7,00 |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>glatt / MSB           | G / MSB               | X           | X   | X   | 5,15 bzw. 7,00 |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>glatt / MST           | G / MST               | X           | X   | X   | 5,15           |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>MST / MSB             | MST / MSB             | X           | X   | X   | 5,15           |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>glatt / Drainagenoppe | G / D                 | X           | X   | X   | 5,15           |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>glatt / MST+          | G / MST+              | X           | X   | X   | 7,00           |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>MST+ / MSB            | MST+ / MSB            | X           | X   | X   | 7,00           |
| AGRU-PE-Liner-M - Auffangwanne<br>MSB+ / MST HighGrip   | MSB+ / MSH            | X           | X   | X   | 7,00           |

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen


Lieferformen

Anlage 4

| Ifd. Nr.   | Bestätigung des ausführenden Betriebs   |             |
|--|---|-------------|
| 1.   | Projekt: .....  |             |
| 2.   | Lagergut: .....   |             |
| 3.   | Abdichtung mit ..... / ..... / ..... (Handelsname/Type/Dicke)   |             |
| 4.   | Bescheid: Z-59.21-372 vom .....   |             |
| 5.a  | Antragsteller: AGRU Kunststofftechnik GmbH<br>Ing.-Pesendorfer-Straße 31<br>A-4540 Bad Hall<br>Telefon: +43(0)7258 / 7900   |             |
| 5.b  | Ausführender Betrieb gemäß Vorschriften der AwsV zum Einbau der Dichtungsbahn:<br>.....<br>.....  |             |
| 5.c  | Bauzeit: .....  |             |
|  |   | Bestätigung |
| 6.   | Das Fachpersonal des ausführenden Betriebs wurde vom Hersteller der Dichtungsbahn über den sachgerechten Einbau unterrichtet.   |             |
| 7.   | Beurteilung vor Herstellung der Abdichtung<br>Untergrundbeschaffenheit gem. Hinweisen des Bescheids ist gegeben   |             |
| 8.   | Kontrolle des Einbaus<br>a) Prüfbescheinigungen <sup>24</sup> der Schweißer gem. DVS-Richtlinie 2212 liegen vor<br>b) Schweißprotokolle <sup>24</sup> liegen vor<br>- Werkstatt<br>- Baustelle<br>c) ggf.: begehbare Schutzabdeckung gem. Bescheid wurde aufgebracht<br>d) ggf.: Maßnahmen zur Vermeidung von Zündgefahren wurden umgesetzt <sup>25</sup> |             |
| Bemerkungen:   |   |             |
| Datum:<br><br>.....<br>Betrieb/Stempel   |   |             |
| Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen |   | Anlage 5    |
| Bestätigung des ausführenden Betriebs – Muster –   |   |             |

<sup>24</sup> Die Prüfbescheinigungen und die Schweißprotokolle sind der Bestätigung beizufügen

<sup>25</sup> Die Beschreibung der Maßnahmen ist der Bestätigung beizufügen




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Betonbauwerke (1)  
 Verlegung auf Beton mit und ohne begehbare Abdeckung beim Lagern von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt  $\leq 100$  °C

Anlage 6




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen


Anschluss an Betonwerke (2)  
Offener Wand-Beton Übergang

Anlage 7

Schutzabdeckung in mind. 15 cm Dicke aus gewaschenem Rundkies in gleichförmiger Kornverteilung (nur begehbar)




Schutzabdeckung in mind. 15 cm Dicke aus gewaschenem Rundkies in gleichförmiger Kornverteilung (nur begehbar)




Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Erdbauwerke / Einbindung der Dammkrone und Anschluss an Böschungsfuß  
Variante A: mit begehbarer Abdeckung beim Lagern von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt  $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Anlage 8



Ausrundungsradien der AGRU-PE-Liner M:  $r > 0,3\text{ m}$   
Übergang Dammkrone-Böschung  $r > 0,5\text{ m}$




Ausrundungsradien der AGRU-PE-Liner M:  $r > 0,3\text{ m}$   
Übergang Böschung-Planum  $r > 1\text{ m}$

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Erdbauwerke / Einbindung der Dammkrone und Anschluss an Böschungsfuß  
Variante B: mit begehbare Abdeckung beim Lagern von Flüssigkeiten mit einem  
Flammpunkt  $\leq 100\text{ }^\circ\text{C}$

Anlage 9




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Erdbauwerke  
Variante C: Einbindung der Dammkrone und Anschluss an Böschungsfuß

Anlage 10




Alle Maße in cm

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
 Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Erdbauwerke  
 Detailbau Sohl- und Böschungsbereich mit begehbare Abdeckung beim Lagern von  
 Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt  $\leq 100 \text{ }^\circ\text{C}$

Anlage 11



\*) Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und/oder allgemeiner Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik oder einer europäischen technischen Bewertung (ETA) unter Beachtung der besonderen Bestimmungen, z. B. Korrosionsschutz, Achsabstand (a), Randabstand ( $a_R$ ), Endabstand und Verankerungstiefe ( $h_v$ ). Bei der Verwendung von Kunststoffdübeln muss zusätzlich gewährleistet sein, dass nur Schrauben aus nichtrostendem Stahl verwendet werden.


\*\*) Nichtrostender Stahl unter Beachtung der Korrosionsbeständigkeitsklassen nach DIN EN 1993-1-4, mögliche Abmessungen: 4 mm x 30 mm, 3 mm x 40 mm oder 4 mm x 40 mm

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Betonbauwerke  
Mechanischer Verbund

Anlage 12




\*) Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und/oder allgemeiner Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik oder einer europäischen technischen Bewertung (ETA) unter Beachtung der besonderen Bestimmungen, z. B. Korrosionsschutz, Achsabstand ( $a$ ), Randabstand ( $a_R$ ), Endabstand und Verankerungstiefe ( $h_v$ ). Bei der Verwendung von Kunststoffdübeln muss zusätzlich gewährleistet sein, dass nur Schrauben aus nichtrostendem Stahl verwendet werden

\*\*) Nichtrostender Stahl unter Beachtung der Korrosionsbeständigkeitsklassen nach DIN EN 1993-1-4, mögliche Abmessungen: 8 mm x 40 mm, 8 mm x 50 mm oder 6 mm x 60 mm

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Betonbauwerke  
Mechanischer Verbund

Anlage 13




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
 Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Betonbauwerke  
 Thermischer Verbund mittels Betonschutzplatte

Anlage 14




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von  
Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Anschluss an Betonbauwerke  
Thermischer Verbund mittels Fugenprofil


Anlage 15

### Überlappt mit Prüfkanal - ÜN



|                         |          |   |                    |
|-------------------------|----------|---|--------------------|
| Dicke der Dichtungsbahn | do, du   | ≥ | 2,0 mm             |
| Überlappung vorn        | ü1       | ≥ | 5,0 mm             |
|                         |          | < | 15,0 mm            |
| Überlappung hinten      | ü2       | ≥ | 40,0 mm            |
| Breite der Teilnähte    | bn1, bn2 | ≥ | 15,0 mm            |
| Breite des Prüfkanals   | bp       | ≥ | 10,0 mm            |
| Dicke der Naht          | dn1, dn2 | ≥ | (do + du) - 0,8 mm |
|                         |          | ≤ | (do+du) - 0,4 mm   |

### Auftragsnaht - AN



|                          |        |   |                   |
|--------------------------|--------|---|-------------------|
| Dicke der Dichtungsbahn  | do, du | ≥ | 2,0 mm            |
| Überlappung              | ü      | ≥ | 40,0 mm           |
| Breite der Naht          | bn     | ≥ | 30,0 mm           |
| Außermittigkeit, Versatz | a      | ≤ | 5,0 mm            |
| Dicke der Naht           | dN     | ≥ | 1,25 x (do+du) mm |
|                          |        | ≤ | 1,75 x (do+du) mm |

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.21-372

Dichtungsbahn "AGRU-PE-Liner M - Auffangwanne" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und Auffangräumen zum Lagern von wassergefährdenden Stoffen

Schweißnahtformen

Anlage 16