

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-09/0231
vom 28. August 2023

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

StoTherm Mineral 1

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Produktbereichscode: 4
Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht auf Mineralwolle zur Verwendung auf Gebäudewänden

Hersteller

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
DEUTSCHLAND

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

26 Seiten, davon 5 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

040083-00-0404

Diese Fassung ersetzt

ETA-09/0231 vom 21. Juni 2018

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Produkt ist ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit Putzschicht – ein Bausatz, bestehend aus Komponenten, die vom Hersteller oder einem Lieferanten werksmäßig hergestellt werden. Es wird auf der Baustelle aus diesen Komponenten hergestellt. Der WDVS-Hersteller ist letztlich verantwortlich für alle in dieser ETA aufgeführten Komponenten des WDVS.

Das WDVS besteht aus einem vorgefertigten Wärmedämmstoff aus Mineralwolle (MW), der auf eine Wand geklebt und gegebenenfalls zusätzlich mechanisch befestigt wird.

Die Wände bestehen im Allgemeinen aus Mauerwerk (Ziegeln, Blöcken, Steinen ...) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte Platten). Die Befestigungsarten und die entsprechenden Komponenten sind im Anhang 1 angegeben. Der Wärmedämmstoff ist mit einem Putzsystem versehen, das aus einem (auf der Baustelle aufgetragenen) Unter- und Oberputz besteht, wobei der Unterputz eine Bewehrung enthält. Das Putzsystem wird direkt auf die Dämmplatten ohne Luftzwischenraum oder Trennschicht aufgebracht.

Das WDVS schließt besondere Zubehörteile (z. B. Sockelprofile, Kantenprofile ...) für den Anschluss an angrenzende Bauteile (Öffnungen, Ecken, Brüstungen ...) mit ein. Die Bewertung und Leistung dieser Komponenten ist nicht Bestandteil dieser ETA, jedoch ist der WDVS-Hersteller verantwortlich für die entsprechende Kompatibilität und Leistung innerhalb des WDVS, wenn die Komponenten als ein Teil des Bausatzes geliefert werden.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das WDVS entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang 2 bis 5 verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des WDVS "StoTherm Mineral 1" von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Für die Nutzung, Instandhaltung und Reparatur muss der Oberputz für die vollständige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung schließt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS,
- Reparaturen von unfallbedingten örtlich begrenzten Beschädigungen,
- die perspektivische Instandhaltung mit Produkten, die mit dem WDVS übereinstimmen (möglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbereitung).

Erforderliche Reparaturen sind durchzuführen, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Die Information über Nutzung, Instandhaltung und Reparatur ist in der technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die Information den zuständigen Personen bekannt gemacht wird.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten des WDVS	(siehe Anhang 2) Euroklasse gemäß EN 13501-1
Brandverhalten des MW- Dämmstoffes - Brutto-Verbrennungswärme des MW-Dämmstoffes EN ISO 1716 - Rohdichte EN 1602	(siehe Anhang 2) Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1 Wert [MJ/kg] Wert [kg/m ³]
Leistung bei Fassadenbrand	keine Leistung bewertet
Neigung zum kontinuierlichen Schwelen des WDVS	keine Leistung bewertet

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine Leistung bewertet
Wasseraufnahme Unterputz nach 1 Stunde nach 24 Stunden Putzsystem nach 1 Stunde nach 24 Stunden MW- Dämmstoff nach 24 h	(siehe Anhang 3.1) Mittelwert [kg/m ²] Mittelwert [kg/m ²] Mittelwert [kg/m ²] Mittelwert [kg/m ²] Maximalwert 3,0 kg/m ²
Wasserdichtigkeit des WDVS: Hygrothermisches Verhalten an der Prüfwand	Bestanden ohne Mängel
Wasserdichtigkeit des WDVS: Frost/Tau-Verhalten	Die Wasseraufnahme sowohl des Unterputzes als auch des Putzsystems mit allen Oberputzen ausgenommen "StoSil" und "StoMiral EKP (Edelkratzputz)" beträgt nach 24 Stunden weniger als 0,5 kg/m ² . Das WDVS mit den Oberputzen "StoSil" und "StoMiral EKP (Edelkratzputz)" wurde nach dem Simulations-Verfahren als frost/taubeständig beurteilt.
Stoßfestigkeit	(siehe Anhang 3.2) Kategorie
Wasserdampfdurchlässigkeit - Putzsystem - MW Dämmstoff	(siehe Anhang 3.3) s _d Wert [m] μ = 1 Dämmstoffdicke 340 mm

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
<p>Haftzugfestigkeiten zwischen Unterputz und MW Dämmstoff</p>	<p>(siehe Anhang 4.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: Anfangszustand (28 d Lagerung) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: nach hygrothermischen Zyklen
<p>zwischen Klebemörtel und Untergrund</p>	<p>(siehe Anhang 4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dicke [mm] des verwendeten Klebemörtels - Kleinstwert [kPa], Versagensart: Anfangszustand (trockene Bedingungen) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: nach 2 d Wasserlagerung, 2 h Trocknung - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: nach 2 d Wasserlagerung, 7 d Trocknung
<p>zwischen Klebemörtel und MW-Dämmstoff</p>	<p>(siehe Anhang 4.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dicke [mm] des verwendeten Klebemörtels - Kleinstwert [kPa], Versagensart: Anfangszustand (trockene Bedingungen) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: nach 2 d Wasserlagerung, 2 h Trocknung - Kleinstwert/Mittelwert [kPa], Versagensart: nach 2 d Wasserlagerung, 7 d Trocknung
<p>Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)</p>	<p>Prüfung nicht erforderlich, somit ist keine Begrenzung der WDVS-Länge erforderlich.</p>
<p>Widerstand gegen Windlasten des WDVS Durchziehversuche an Befestigungen statischer Versuch mit Schaumblock</p>	<p>(siehe Anhang 4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - $R_{\text{Fläche}}$ [kN/Befestigung] - R_{Fuge} [kN/Befestigung] - Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm, ≥ 90 mm bzw. ≥ 140 mm - Tellersteifigkeit $\geq 0,3$ kN/mm² - Tragfähigkeit des Dübeltellers $\geq 1,0$ kN
<p>Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Dämmstoffes unter trockenen Bedingungen MW Platte, MW Platte</p> <p>MW Lamelle unter feuchten Bedingungen -Versuchsreihe 2</p> <p>-Versuchsreihe 3</p>	<p>$\sigma_{\text{mt}} \geq 14$ kPa, $\sigma_{\text{mt}} \geq 5$ kPa (geklebtes und gedübeltes WDVS)</p> <p>$\sigma_{\text{mt}} \geq 80$ kPa (geklebtes WDVS)</p> <p>≥ 33 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen</p> <p>≥ 50 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen</p>

Wesentliches Merkmal	Leistung
Scherfestigkeit des WDVS MW Platte $\sigma_{mt} \geq 14$ kPa, MW Lamelle $\sigma_{mt} \geq 80$ kPa MW Platte $\sigma_{mt} \geq 5$ kPa	≥ 20 kPa ≥ 20 kPa ≥ 6 kPa
Schermodul des WDVS MW Platte $\sigma_{mt} \geq 14$ kPa MW Lamelle $\sigma_{mt} \geq 80$ kPa MW Platte $\sigma_{mt} \geq 5$ kPa	$\geq 1,0$ MPa $\geq 1,0$ MPa $\geq 0,3$ MPa
Zugversuch am Putzstreifen	(siehe Anhang 4.6) Rissbreite w_{rk} [mm]
Haftzugfestigkeiten nach Alterung Oberputz geprüft an der Prüfwand Oberputz nicht geprüft an der Prüfwand	(siehe Anhang 4.7) Kleinstwert/Mittelwert [kN/m ²], Versagensart Kleinstwert/Mittelwert [kN/m ²], Versagensart
Reißfestigkeit des Bewehrungsgewebes im Anlieferungszustand Standardgewebe verstärktes Gewebe	(siehe Anhang 4.8) Mittelwert [N/mm] Mittelwert [N/mm]
Restreißfestigkeit des Bewehrungsgewebes nach Alterung Standardgewebe verstärktes Gewebe	(siehe Anhang 4.8) Mittelwert [N/mm] Mittelwert [N/mm]
Relative Restreißfestigkeit des Bewehrungsgewebes nach Alterung Standardgewebe verstärktes Gewebe	(siehe Anhang 4.8) Mittelwert [%] Mittelwert [%]
Dehnung des Bewehrungsgewebes im Anlieferungszustand Standardgewebe verstärktes Gewebe	(siehe Anhang 4.8) Mittelwert [%] Mittelwert [%]
Dehnung des Bewehrungsgewebes nach Alterung Standardgewebe verstärktes Gewebe	(siehe Anhang 4.8) Mittelwert [%] Mittelwert [%]

3.4 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Luftschalldämmung des WDVS	keine Leistung bewertet
Dynamische Steifigkeit des MW Dämmstoffes	keine Leistung bewertet
Luftströmungswiderstand des MW Dämmstoffes	keine Leistung bewertet

3.5 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmedurchlasswiderstand des WDVS	(siehe Anhang 5) Rechenwert oder Messwert R [(m ² · K)/W]
Wärmedurchgangskoeffizient des WDVS	(siehe Anhang 5) Rechenwert oder Messwert U [W/(m ² · K)]

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 040083-00-0404 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/556/EC geändert durch 2001/596/EC.

Folgende Systeme sind anzuwenden:

Produkt	Verwendungszweck	Stufen oder Klassen (Brandverhalten)	Systeme
"StoTherm Mineral 1"	WDVS an Außenwänden mit Brandschutzanforderungen	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E, (A1 bis E) ⁽³⁾ , F	2+
	WDVS an Außenwänden ohne Brandschutzanforderungen	beliebig	2+
<p>⁽¹⁾ Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren Einstufung ihres Brandverhaltens führen (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an organischen Substanzen)</p> <p>⁽²⁾ Produkte/Materialien für die Fußnote (1) nicht gilt</p> <p>⁽³⁾ Produkte/Materialien, die nicht bzgl. ihres Brandverhaltens getestet werden (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1 gemäß Entscheidung der Kommission 96/603/EC)</p>			

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 28. August 2023 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Anja Rogsch
Referatsleiterin

Beglaubigt
Keküllüoglu

Anhang 1

Aufbau des WDVS

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Dämmstoff mit zugehöriger Befestigungsart	Geklebtes WDVS: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)* <ul style="list-style-type: none"> - MW Lamelle • Klebemörtel <ul style="list-style-type: none"> - StoLevell FT (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von ca. 28 % Wasser erfordert) - StoLevell Duo Plus (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von ca. 25 % Wasser erfordert) - Sto-Baukleber (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von 21 – 23 % Wasser erfordert) - StoLevell Uni (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von 24 – 26 % Wasser erfordert) - StoColl IP (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von ca. 20 % Wasser erfordert) - StoLevell Novo (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von ca. 37 % Wasser erfordert) - StoLevell Duo (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 20 - 25 % Wasser erfordert) - StoLevell Alpha (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 25 - 28 % Wasser erfordert) - StoColl Mineral HP (zementgebundener Trockenmörtel der eine Zugabe von 23 – 25 % Wasser erfordert) 	–	≤ 340
	Mit Dübeln mechanisch befestigtes WDVS und zusätzlichem Klebemörtel: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)* <ul style="list-style-type: none"> - MW Platte - MW Lamelle • Zusätzliche Klebemörtel (wie im geklebten WDVS) • Dübel für Wärmedämmstoff alle Dübel mit ETA nach EAD 330196-01-0604¹ 	– –	60 bis 340 60 bis 200
Unterputz	StoLevell Uni Identisch mit dem o. g. gleichnamigen Klebemörtel.	4,0 bis 6,5 (Pulver)	3,0 bis 5,0

1

EAD 330196-01-0604

Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Textilglas-Gittergewebe	Sto-Glasfasergewebe Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von 165 ± 15 g/m ² und einer Maschenweite von ca. 6,0 mm x 6,0 mm.	–	–
	Sto-Glasfasergewebe F Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von 165 ± 15 g/m ² und einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.	–	–
	Sto-Panzergewebe (Einbau zusätzlich zum Standardgewebe zur Erhöhung der Stoßfestigkeit) Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 450 g/m ² und einer Maschenweite von ca. 7,5 mm x 7,5 mm.	–	–
Haftvermittler**	StoPrep Miral StoPrep Isol Q Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS Gebrauchsfertige pigmentierte acrylharzgebundene Flüssigkeit, "StoPrep Miral" zusätzlich mit Kaliwasserglas.	} ca. 0,3	– – – –
Oberputz	<ul style="list-style-type: none"> Gebrauchsfertige Pasten – Acrylbindemittel: <ul style="list-style-type: none"> Stolit K (Korngröße 1,0 bis 6,0 mm) Stolit R (Korngröße 1,0 bis 6,0 mm) Stolit Effect (Korngröße 3,0 mm) Stolit MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig) Stolit Milano Stolit K (Korngröße 1,5 mm) + Stolit Milano Sto-Ispolit K (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) Sto-Ispolit R (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) Sto-Ispolit MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig) StoMarlit K (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) StoMarlit R (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) StoLotusan K (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm) StoLotusan MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig) Gebrauchsfertige Pasten – Acrylsiloxan-Bindemittel: <ul style="list-style-type: none"> Sto-Silkolit K (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) Sto-Silkolit R (Korngröße 1,5 bis 3,5 mm) Sto-Silkolit MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig) StoSilco K (Korngröße 1,0 bis 3,0) StoSilco R (Korngröße 1,0 bis 3,0) StoSilco MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig) 	1,8 bis 6,0 1,8 bis 6,0 3,5 bis 5,5 1,5 bis 4,0 1,5 bis 2,5 3,8 bis 4,8 2,3 bis 4,3 2,3 bis 4,3 2,3 bis 4,0 2,3 bis 4,3 2,3 bis 4,3 1,8 bis 4,3 1,5 bis 4,0 2,3 bis 4,3 2,3 bis 4,3 2,3 bis 4,0 1,8 bis 4,3 1,8 bis 4,3 1,5 bis 4,0	} Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0 1,0 bis 2,0 2,0 bis 3,0 } Durch die Korngröße geregelt 1,5 bis 3,0 } Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0 } Durch die Korngröße geregelt } Durch die Korngröße geregelt 1,5 bis 3,0 } Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Oberputz	StoSilco blue K (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	1,6 bis 4,6	} Durch die Korngröße geregelt 1,5 bis 3,0
	StoSilco blue MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig)	1,5 bis 4,0	
	• Gebrauchsfertige Pasten – Acrylbindemittel (Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C)		} Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0
	Stolit QS K (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	1,8 bis 4,3	
	Stolit QS R (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	1,8 bis 4,3	
	Stolit QS MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig)	1,5 bis 4,0	
	• Gebrauchsfertige Pasten – Acrylsiloxan-Bindemittel (Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C)		} Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0
	StoSilco QS K (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	1,8 bis 4,3	
	StoSilco QS R (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	1,8 bis 4,3	
	StoSilco QS MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig)	1,5 bis 4,0	
	• Gebrauchsfertige Pasten – Kaliwasserglas:		} Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0
	StoSil K (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	2,2 bis 4,3	
	StoSil R (Korngröße 1,0 bis 3,0 mm)	2,2 bis 4,3	
	StoSil MP (dünn-, mittel- oder dickschichtig)	1,5 bis 4,0	
	• zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. 25 % Wasser erfordern:		} Durch die Korngröße geregelt 1,0 bis 3,0
StoMiral K (Korngröße 1,0 bis 6,0 mm)	1,6 bis 5,2		
StoMiral R (Korngröße 1,0 bis 6,0 mm)	1,6 bis 5,2		
StoMiral MP (feine Struktur)	1,5 bis 4,0		
• zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. 28 % Wasser erfordern in Verbindung mit dekorativen Schlussanstrichen:			
StoMiral Nivell F (feine Struktur)	3,0 bis 5,1	1,0 bis 3,0	
• zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. 30 % Wasser erfordern in Verbindung mit dekorativen Schlussanstrichen:		} Durch die Korngröße geregelt	
Sto-Strukturputz K (Korngröße 2,0 und 3,0 mm)	2,5 bis 2,9		
Sto-Strukturputz R (Korngröße 2,0 und 3,0 mm)	2,5 bis 2,9		
• zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. 24 bis 32 % Wasser erfordern:			
StoMiral EKP (Edelkratzputz) (Korngröße 2,0 bis 4,0 mm)	24,0 bis 28,0	8,0 bis 10,0***	

Anhang 2

Brandschutz (BWR 2)

2.1 Brandverhalten

Systemzusammenstellung	Organischer Gehalt	Flammschutzmittel	Euroklasse gemäß EN 13501-1:2015
Unterputz	max. 2,4 %	kein Flammschutzmittel	
Mineralwolle- Dämmstoff	Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1	kein Flammschutzmittel	
Profile	-	-	
Dübel	-	-	
Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie im Anhang 1 angegeben			
Stolit K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"	max. 9,6 %	min. 8,0 %	A2 - s1,d0
Stolit K 1,5 + Stolit Milano mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"			
Stolit Effect mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"			
Stolit Milano mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"			
StoLotusan K/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund QS"			
StoSilco K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund QS"			
StoSilco blue K/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund QS"			
Sto-Ispolit K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"		kein Flammschutzmittel	

Systemzusammenstellung	Organischer Gehalt	Flammschutzmittel	Euroklasse gemäß EN 13501-1:2015
StoMarlit K/R mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"	max. 9,6 %	kein Flammschutzmittel	A2 - s1,d0
Sto-Silkolit K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund QS"			
Stolit QS K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"		min. 9,4 %	
StoSilco QS K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"			
StoSil K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"	max. 6,0 %	kein Flammschutzmittel	
StoMiral K/R/MP mit dem Haftvermittler "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund"	max. 1,8 %		
StoMiral Nivell F mit dem Haftvermittler "StoPrep Miral"/ "Sto-Putzgrund"			
Sto-Strukturputz K/R mit dem Haftvermittler "StoPrep Miral", in Verbindung mit einem dekorativen Farbanstrich			
StoMiral EKP (Edelkratzputz) mit dem Haftvermittler "StoPrep Miral"			
Sto-Klebe- und Fugenmörtel + StoCleyer B oder StoEcoShape mit dem Haftvermittler "StoPrep Isol Q"/ "Sto-Putzgrund"/ "Sto-Putzgrund QS"	max. 8,0 %	min. 15,0 % min. 20,1 %	A2 - s1,d0

2.2 Brutto-Verbrennungswärme des MW-Dämmstoffes EN ISO 1716

$PCS \leq 1,02$ [MJ/kg]

2.3 Rohdichte EN 1602

Beschreibung und Eigenschaften	MW Platte	MW Platte	MW Lamelle
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]; EN 1607 - unter trockenen Bedingungen*	$\sigma_{mt} \geq 14$	$\sigma_{mt} \geq 5$	$\sigma_{mt} \geq 80$
Rohdichte [kg/m ³]; EN 1602	$120 \leq \rho_a \leq 150$	85 (Nominalwert) $\leq \rho_a \leq 150$	$80 \leq \rho_a \leq 150$
* Kleinstwert aller Einzelwerte			

Anhang 3

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

3.1 Wasseraufnahme (Prüfung der Kapillarwirkung)

Unterputz:

Unterputz	Dicke	Mittelwert Wasseraufnahme [kg/m ²]	
		nach 1h	nach 24h
StoLevell Uni	4 mm	0,044	0,299

Putzsystem:

Oberputz mit Unterputz "StoLevell Uni" wie nachstehend angegeben	Mittelwert Wasseraufnahme [kg/m ²]	
	nach 1h	nach 24 h
Stolit K/R/Effect/MP	0,052	0,388
Stolit Milano	0,057	0,427
Stolit K + Stolit Milano	0,061	0,409
Sto-Ispolit K/R/MP	0,015	0,036
StoMarlit K/R	0,015	0,036
StoLotusan K/MP	0,067	0,433
Sto-Silkolit K/R/MP	0,015	0,199
StoSilco K/R/MP	0,039	0,205
StoSilco blue K/MP	0,037	0,221
Stolit QS K/R/MP	0,057	0,389
StoSilco QS K/R/MP	0,062	0,403
StoSil K/R/MP	0,052	0,607
StoMiral K/R/MP	0,130	0,420
StoMiral Nivell F	0,019	0,128
Sto-Strukturputz K/R	0,040	0,167
StoMiral EKP (Edelkratzputz)	0,278	0,990
Sto-Klebe- und Fugenmörtel + StoCleyer B oder Sto-EcoShapes	0,020	0,240

3.2 Stoßfestigkeit (geprüft an der hygrothermischen Prüfwand und an Kleinprüfkörpern)

Standardgewebe: "Sto-Glasfasergewebe" oder "Sto-Glasfasergewebe F"

Putzsystem: Unterputz "StoLevell Uni" mit Oberputze wie nachstehend angegeben	Standardgewebe	Standardgewebe und Sto-Panzergewebe	2 x Standardgewebe
Stolit K/R/Effect/MP	Kategorie II	Kategorie I	Kategorie II
Stolit Milano	Kategorie III	Kategorie II	Kategorie II
Stolit K + Stolit Milano	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
Sto-Ispolit K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoMarlit K/R	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoLotusan K/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
Sto-Silkolit K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoSilco K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoSilco blue K/MP	Kategorie II	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet
Stolit QS K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoSilco QS K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoSil K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoMiral K/R/MP	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoMiral Nivell F	Kategorie III	Kategorie II	Kategorie II
Sto-Strukturputz K/R	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
StoMiral EKP (Edelkratzputz)	Kategorie I	Kategorie I	Kategorie I
Sto-Klebe- und Fugenmörtel + StoCleyer B oder Sto-EcoShapes	Kategorie I	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet

3.3 Wasserdampfdurchlässigkeit WDVS

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d [m]				Kalkulierte Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d [m]
Unterputz:				
"StoLevell Uni"	0,06 m			
Putzsystem:				
Oberputz		Dekorativer Schlussanstrich		System
Stolit K/R/MP/Effect	0,18 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,32 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,34 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,37 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,27 m
Sto-Ispolit K/R/MP	0,04 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,18 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,20 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,23 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,13 m
StoMarlit K/R	0,04 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,18 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,20 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,23 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,13 m
StoLotusan K/MP	0,11 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,25 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,27 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,30 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,20 m
Sto-Silkolit K/R/MP	0,04 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,18 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,20 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,23 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,13 m
StoSilco K/R/MP	0,08 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,22 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,24 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,27 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,17 m
StoSilco blue K/MP	0,10 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,24 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,26 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,29 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,19 m
Stolit QS K/R/MP	0,16 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,30 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,32 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,35 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,25 m

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d [m]				Kalkulierte Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d [m]
Unterputz:				
"StoLevell Uni"	0,06 m			
Putzsystem:				
Oberputz		Dekorativer Schlussanstrich		System
StoSilco QS K/R/MP	0,11 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,25 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,27 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,30 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,20 m
StoSil K/R/MP	0,07 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,21m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,23 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,26 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,16 m
StoMiral K/R/MP	0,05 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,19 m
		StoColor Silco Variant / G	0,10 m	0,21 m
		StoColor Jumbosil	0,13 m	0,24 m
		StoColor Lotusan / G	0,03 m	0,14 m
Stolit Milano	0,42 m	-	-	0,48 m
Stolit K 1,5 + Stolit Milano	0,18 m + 0,42 m	-	-	0,66 m
StoMiral Nivell F	0,02 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,16 m
Sto-Strukturputz K/R	0,02 m	StoColor Silco / G	0,08 m	0,16 m
StoMiral EKP (Edelputz)	0,31 m	-	-	0,37 m
Sto-Klebe- und Fugenmörtel	0,32 m	StoEcoshape	0,58	0,96 m
		StoCleyer B	0,33	0,71 m

Anhang 4

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

4.1 Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und MW Lamelle

		Konditionierung		
		Anfangs-zustand [kPa]	Nach hygrothermischen Zyklen [kPa]	Nach Frost/Tauwechsel Versuch
StoLevell Uni	Mittelwert	87	44*	Prüfung nicht erforderlich, da Frost/Tau-Zyklen nicht erforderlich
	Kleinstwert	77	30*	
* < 80 kPa, jedoch Versagen im Dämmstoff				

4.2 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und Untergrund

Untergrund: Beton		Ver-sagens-art	Konditionierung		
			Anfangs-zustand [kPa]	2 d Wasserlagerung und 2h Trocknung [kPa]	2 d Wasserlagerung und 7 d Trocknung [kPa]
StoLevell FT (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	1233	369	1157
	Kleinstwert		784	299	1026
StoLevell Duo Plus (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	1230	583	2020
	Kleinstwert		1166	501	1893
Sto-Baukleber (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	2197	1110	3332
	Kleinstwert		2158	989	3105
StoLevell Uni (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	1793	637	2560
	Kleinstwert		1586	467	2489
StoColl IP (3 – 5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	1565	975	1830
	Kleinstwert		1407	577	1738
StoLevell Novo (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	793	405	1059
	Kleinstwert		733	327	947
StoLevell Duo (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	1175	524	1874
	Kleinstwert		983	456	1660
StoLevell Alpha (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	2178	1133	2554
	Kleinstwert		2066	989	2339
StoColl Mineral HP (5 mm)	Mittelwert	im Klebemörtel	2080	1840	1790
	Kleinstwert		1927	1732	1732

4.3 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und MW-Lamelle

		Ver- sagensart	Konditionierung		
			Anfangs- zustand [kPa]	2 d Wasserlagerung und 2h Trocknung [kPa]	2 d Wasserlagerung und 7 d Trocknung [kPa]
StoLevell FT (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	86	64	68*
	Kleinstwert	Dämmstoff	73*	57	56*
StoLevell Duo Plus (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	91	74	92
	Kleinstwert	Dämmstoff	85	67	80
Sto-Baukleber (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	105	70	95
	Kleinstwert	Dämmstoff	82	58	75*
StoLevell Uni (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	87	60	81
	Kleinstwert	Dämmstoff	77*	55	78*
StoColl IP (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	105	85	105
	Kleinstwert	Dämmstoff	971	776	945
StoLevell Novo (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	81	41	80
	Kleinstwert	Dämmstoff	75*	34	72*
StoLevell Duo (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	130	135	125
	Kleinstwert	Dämmstoff	108	121	111
StoLevell Alpha (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	110	95	100
	Kleinstwert	Dämmstoff	102	85	87
StoColl Mineral HP (3 – 5 mm)	Mittelwert	im	140	110	110
	Kleinstwert	Dämmstoff	128	106	101

* < 80 kPa, jedoch Versagen im Dämmstoff

4.4 Minimale Klebefläche

$$S [\%] = 0,03 \text{ N/mm}^2 \times 100 / 0,08 \text{ N/mm}^2$$

$$S = 37,5 \%$$

Die minimale Klebefläche S des geklebten WDVS ist 50 % (systembedingt).

4.5 Standsicherheit

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur für die genannten Kombinationen der Eigenschaften der Bestandteile und die in Anhang 1 aufgeführten Eigenschaften des Wärmedämmstoffes.

4.5.1 Standsicherheit von mit Dübeln mechanisch befestigten WDV

Versagenslasten – Tabelle 1

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage			
Eigenschaften der MW Platten	Dicke	≥ 60 mm	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 14 kPa	
Dübeltellerdurchmesser			≥ Ø 60 mm
Versagenslast [kN]	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fläche}	Mindestwert: 0,65 Mittelwert: 0,74
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,59 Mittelwert: 0,61
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	R _{Fläche}	Mindestwert: 0,64 Mittelwert: 0,69
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) - Versuchsreihe 2* - Versuchsreihe 3*	R _{Fläche}	Mindestwert: 0,36 Mittelwert: 0,39 Mindestwert: 0,41 Mittelwert: 0,45
* entsprechend EAD 040083-00-0404 Abschnitt 2.2.14.2			

Versagenslasten – Tabelle 2

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage				
Eigenschaften der MW Platten	Dicke	≥ 80 mm		
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 5,0 kPa		
Dübeltellerdurchmesser		≥ Ø 90 mm	≥ Ø 140 mm	
Versagenslast [kN]	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,48 Mittelwert: 0,49	Mindestw.: 0,56 Mittelwert: 0,69
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fuge}	Mindestw.: 0,38 Mittelwert: 0,39	Mindestw.: 0,44 Mittelwert: 0,54
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,54 Mittelwert: 0,61	keine Leistung bewertet
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) - Versuchsreihe 2*	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,40 Mittelwert: 0,46	keine Leistung bewertet
* entsprechend EAD 040083-00-0404 Abschnitt 2.2.14.2				

Versagenslasten – Tabelle 3

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage			
Eigenschaften der MW Lamelle	Dicke		≥ 60 mm
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		≥ 80 kPa
Dübeltellerdurchmesser			≥ Ø 140 mm
Versagenslast [kN]	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,62 Mittelwert: 0,66
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,51 Mittelwert: 0,57
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,71

Die o. g. Versagenslasten für einen Dübeltellerdurchmesser von 60 mm gelten für folgende Dübel auch mit versenkter Montage nur unter den genannten Einbaubedingungen:

Dübel	MW Platten – Dicke [d]	Einbaubedingungen*
ejothem STR U ejothem STR U 2G (ETA-04/0023)	d ≥ 80 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Einschneidetiefe: 20 mm
	d ≥ 100 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Einschneidetiefe: 35 mm
TERMOZ 8 SV (ETA-06/0180)	d ≥ 80 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle)

* entsprechend der jeweiligen Dübel-ETA

4.6 Haftzugfestigkeit nach Alterung

Oberputz mit Unterputz wie nachstehend angegeben		7 d Wasserlagerung und 7 d Trocknung [kPa]
Stolit K/R/Effect/MP	Mittelwert	88
	Kleinstwert	76*
Stolit Milano	Mittelwert	104
	Kleinstwert	99
Stolit K + Stolit Milano	Mittelwert	100
	Kleinstwert	87
Sto-Ispolit K/R/MP	Mittelwert	78*
	Kleinstwert	67*
StoMarlit K/R	Mittelwert	78*
	Kleinstwert	67*
StoLotusan K/MP	Mittelwert	107
	Kleinstwert	102
Sto-Silkolit K/R/MP	Mittelwert	76*
	Kleinstwert	72*
StoSilco K/R/MP	Mittelwert	81
	Kleinstwert	72*
StoSilco blue K/MP	Mittelwert	151
	Kleinstwert	139,8
Stolit QS K/R/MP	Mittelwert	81
	Kleinstwert	74*
StoSilco QS K/R/MP	Mittelwert	100
	Kleinstwert	95
StoSil K/R/MP	Mittelwert	82
	Kleinstwert	78*
StoMiral K/R/MP	Mittelwert	133
	Kleinstwert	117,6
StoMiral Nivell F	Mittelwert	80,8
	Kleinstwert	73,3
Sto-Strukturputz K/R	Mittelwert	83,4
	Kleinstwert	78,7*
StoMiral EKP (Edelkratzputz)	Mittelwert	81,4
	Kleinstwert	76,2*
Sto-Klebe- und Fugenmörtel + StoCleyer B oder StoEcoShape	Mittelwert	133
	Kleinstwert	91,2
* < 80 kPa, jedoch Versagen im Wärmedämmstoff		

4.7 Zugversuch am Putzstreifen

Der Mittelwert der Rissbreite bei 1 % Dehnung des mit dem Textilglas-Gittergeweben bewehrten Unterputzes beträgt:

Unterputz	Textilglas-Gittergewebe	Mittelwert der Rissbreite $w_{m(1\%)}$
StoLevell Uni	Sto-Glasfasergewebe	0,06 mm
	Sto-Glasfasergewebe F	0,10 mm

4.8 Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)

Sto-Glasfasergewebe	Mittelwert Kette	Mittelwert Schuss
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand	2154 N / 50 mm	2883 N / 50 mm
Restreißfähigkeit nach Alterung	1274 N / 50 mm	1807 N / 50 mm
Relative Restreißfähigkeit nach Alterung	59,1 %	62,7 %
Dehnung im Anlieferungszustand	3,7 %	3,8 %
Dehnung nach Alterung	1,8 %	2,1 %

Sto-Glasfasergewebe F	Mittelwert Kette	Mittelwert Schuss
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand	2236 N / 50 mm	2434 N / 50 mm
Restreißfähigkeit nach Alterung	1494 N / 50 mm	1523 N / 50 mm
Relative Restreißfähigkeit nach Alterung	66,8 %	68,1 %
Dehnung im Anlieferungszustand	3,9 %	4,2 %
Dehnung nach Alterung	2,7 %	2,6 %

Sto-Panzergewebe	Mittelwert Kette	Mittelwert Schuss
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand	7954 N / 50 mm	8936 N / 50 mm
Restreißfähigkeit nach Alterung	5886 N / 50 mm	5051 N / 50 mm
Relative Restreißfähigkeit nach Alterung	74,0 %	56,5 %
Dehnung im Anlieferungszustand	4,3 %	4,4 %
Dehnung nach Alterung	3,2 %	2,7 %

Anhang 5
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR6)

5.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient

Der von dem WDVS erbrachte zusätzliche Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands R zum Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands des Wärmedämmstoffes R_D , gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und dem Wärmedurchlasswiderstand des Putzsystems R_{render} , der etwa $0,02 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$ beträgt.

$$R = R_D + R_{render}$$

Die durch mechanische Befestigungsmittel (Dübel, Profile) verursachten Wärmebrücken erhöhen den Wärmedurchgangskoeffizienten U . Dieser Einfluss ist gemäß EN ISO 6946:2007 zu berücksichtigen.

$$U_c = U + \chi_p \cdot n$$

mit:	U_c :	Korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient [$\text{W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$]
	n :	Anzahl der Dübel pro m^2
	χ_p :	örtlicher Einfluss der durch einen Dübel verursachten Wärmebrücke. Es können die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt werden, wenn die Zulassung des Dübels hierüber keine Angabe enthält
	$\chi_p = 0,004 \text{ W/K}$	bei Dübeln mit galvanisch verzinkter Schraube und mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf
	$\chi_p = 0,002 \text{ W/K}$	bei Dübeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf und bei Dübeln, bei denen sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet