

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-13/0496  
vom 27. Februar 2023

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

"System G+H PYROMENT-KVB2000" and  
"System G+H PYROMENT-KVB2000 HF"

Im Brandfall aufschäumende Produkte für Brand  
abdichtende und Brand hemmende Zwecke

G+H Isolierung GmbH  
Leuschner Straße 2  
97084 Würzburg  
DEUTSCHLAND

S

6 Seiten, davon 1 Anhang, der fester Bestandteil dieser  
Bewertung ist.

EAD 350005-00-1104, Ausgabe Mai 2015

ETA-13/0496 vom 7. Mai 2018

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Bauprodukts

Gegenstand dieser Europäischen Technischen Bewertung (ETA) sind die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF".

Im Brandfall hohen Temperaturen ausgesetzt, expandiert das Produkt und bildet einen dichten Schaum, der Fugen und Spalten verschließt, Lücken und Hohlräume abdichtet und so den Durchtritt und die Ausbreitung von Wärme, Rauch, Flammen oder deren Kombination behindert.

Die Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" sind werkmäßig hergestellte, dichte, biegsame, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe. Sie bestehen aus einem Glasfaserfilamentgewebe<sup>1</sup> mit einer Masse pro Fläche von ca. 200 g/m<sup>2</sup>, das maschinell auf beiden Seiten mit einer im Brandfall aufschäumenden Wirkschicht<sup>1</sup> – eine Schicht im Farbton Grau auf der vorgesehenen Innenseite und eine Schicht im Farbton Weiß auf der vorgesehenen Außenseite – beschichtet<sup>2</sup> ist. Diese im Brandfall aufschäumende Wirkschicht ist für "System G+H-PYROMENT KVB2000" eine halogenhaltige und für "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" eine halogenfreie Beschichtung.

Die biegsamen Brandschutzgewebe "System G+H-PYROMENT KVB2000" and "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" werden in Endlosrollen hergestellt und können im Werk beliebig konfektioniert werden oder vor Ort mit geeigneten Werkzeugen zugeschnitten werden.

Die für die brandabdichtende und brandhemmende Wirkung relevanten Eigenschaften der biegsamen, im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "System G+H PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" sind in Anhang aufgeführt.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" werden auf der Grundlage von EAD 35-0005-1104<sup>3</sup> als im Brandfall aufschäumendes Produkt für brandabdichtende und brandhemmende Verwendungen ohne spezielle Endanwendung (IU 1) bewertet.

"System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" sind für die Verwendung als wesentliche Komponente des Brandschutzes in Bauprodukten, Bauelementen, Bausätzen und Sonderkonstruktionen vorgesehen, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden.

Bei Einwirkung hoher Temperaturen im Brandfall verzögern die Brandschutzgewebe durch ihr Aufschäumen den Wärmedurchtritt durch feuerwiderstandsfähige Bauprodukte, Bauelemente und Konstruktionen und hemmt die Brandweiterleitung.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn für die Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" die Angaben und Randbedingungen nach Abschnitt 3.3 beachtet werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer für die Produkte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" in Endanwendung von mindestens 10 Jahren.

Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

<sup>1</sup> Art, Hersteller und Kennwerte beim DIBt hinterlegt.

<sup>2</sup> Nassauftragsmengen und Zusammensetzung beim DIBt hinterlegt.

<sup>3</sup> Amtsblatt der EU Nr. C 378/02 (58. Jahrgang) vom 13.11.2015

### 3 Leistungen des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Brandschutz (BWR 2)

##### 3.1.1 Brandverhalten

Produkt	Leistung
"System G+H-PYROMENT KVB2000" "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF"	Klasse B-s3,d0 nach DIN EN 13501-1 <sup>4</sup>

##### 3.1.2 Feuerwiderstandsfähigkeit

Die Leistung "Feuerwiderstandsfähigkeit" ist für die jeweilige Endanwendung gesondert nachzuweisen und wenn gefordert für das betroffene Bauteil zu klassifizieren.

#### 3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine gefährlichen Stoffe <sup>5</sup>

Die detaillierte chemische Zusammensetzung der im Brandfall aufschäumenden Brandschutzgewebe "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" wurde vom DIBt beurteilt und ist beim DIBt schriftlich hinterlegt.

#### 3.3 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prüfung der Grundanforderungen an Bauwerke und zum Erreichen der bewerteten Leistung. Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die folgenden besonderen Bestimmungen bei Endanwendung beachtet werden.

Die Prüfungen und die Auswertung der brandschutztechnischen Leistungskriterien erfolgte für Umweltbedingungen des Typs Z<sub>1</sub> - Produkt vorgesehen für die Anwendung bei Innenraumbedingungen mit hoher Feuchte (einschließlich zeitweiliger Kondensation) jedoch ohne Temperaturen unter 0 °C - gemäß EAD, Abschnitt 1.2.2.<sup>3</sup>

Ergebnis:

Die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H-PYROMENT KVB2000 HF" sowie Zuschnitte daraus können unter Nutzungsbedingungen gemäß Typ Z<sub>1</sub> in Innenräumen mit hoher Luftfeuchte dauerhaft verwendet werden, ohne dass eine wesentliche Änderung der brandschutztechnischen Eigenschaften und der daraus resultierenden Leistung zu erwarten ist. Diese Bewertung schließt die uneingeschränkte Verwendung in Innenräumen unter Nutzungsbedingungen des Typs Z<sub>2</sub> (relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 85 % und Temperaturen zwischen +5 °C ± 5 °C und 35 °C ± 5 °C) ein.

Ergänzend wurden folgende zusätzliche Nachweise zur Beständigkeit des Produkts "System G+H-PYROMENT KVB2000" unter besonderen Bedingungen gemäß EOTA TR 024, Abschnitt 4.3<sup>6</sup>, erbracht:

- Beanspruchung durch eine konstante Temperatur von 80 °C über 40 Tage,
- Beanspruchung mit Lösemitteln (geprüft mit Butylacetat, Butanol, Testbenzin und Heizöl)
- Kontakt mit Kunststoffen (PVC, PE)

Nach diesen Beanspruchungen wurden keine wesentlichen Änderungen der Kennwerte Schaumfaktor und Blähdruck festgestellt.

<sup>4</sup> DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 und A1:2009  
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

<sup>5</sup> Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 353 vom 31.12.2008, S.1)

<sup>6</sup> EOTA Technical Report 024 "Technical description and assessment of reactive products effective in case of fire", amended edition Juli 2009

Sofern die Bauprodukte "System G+H-PYROMENT KVB2000" und "System G+H PYROMENT KVB2000 HF" speziellen Beanspruchungsbedingungen ausgesetzt werden sollen, sind weitere Nachweise erforderlich.

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß Europäischem Bewertungsdokument EAD Nr. 350005-00-1104, Mai 2015 gilt folgende Rechtsgrundlage:

Entscheidung der Kommission Nr. 1999/454/EG vom 22. Juni 1999 (ABl. L 178 vom 14. Juli 1999, S. 42), geändert durch Entscheidung der Kommission Nr. 2001/596/EG vom 8. Januar 2001 (ABl. L 209 vom 2. August 2001, S. 33).

Danach gilt System 1 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle.

Produkt	Verwendungszweck	Eigenschaften	System
"System G+H-PYROMENT KVB2000" "System G+H PYROMENT KVB2000 HF"	Brandschutztechnisch wirksame Komponente in Wänden, Decken, Sonderkonstruktionen	Brandverhalten relevante Eigenschaften für die brandabdichtende und brandhemmende Wirkung	1

**5 Für die Durchführung des Systems 1 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Die technischen Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüf- und Überwachungsplans (vertraulicher Teil dieser ETA), der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 27. Februar 2023 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Otto Fechner  
Referatsleiter

Beglaubigt  
Dr.-Ing. Dierke

## ANHANG

### WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE BRANDABDICHTENDE UND BRANDHEMMENDE WIRKUNG DER BAUORODUKTE

#### "G+H PYROMENT-KVB2000" und "G+H PYROMENT-KVB2000 HF"

Eigenschaft	Prüfverfahren <sup>6</sup>	Kennwertbereich/Toleranz*
<b>"G+H PYROMENT-KVB2000"</b>		
Gewebedicke (beschichtet)	TR 024, Abs. 1.2.2.1	1,0 mm ± 0,2 mm
Masse pro Fläche	TR 024, Abs. 1.2.5	1200 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
Masseverlust durch Erhitzen	TR 024, Abs. 1.2.8 (geprüft bei 400 °C über 30 Minuten)	53,0 % ± 5 %
Schaumfaktor	TR 024, Abs. 1.2.11 (geprüft bei 400°C über 30 Minuten ohne Gewichtauflage an 0,9 mm dicken Proben)	58,0 bis 94,0
Das Produkt "G+H PYROMENT-KVB2000" entwickelt keinen nennenswerten Blähdruck.		
<b>"G+H PYROMENT-KVB2000 HF"</b>		
Gewebedicke (beschichtet)	TR 024, Abs. 1.2.2.1	1,0 mm ± 0,2 mm
Masse pro Fläche	TR 024, Abs. 1.2.5	1290 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
Masseverlust durch Erhitzen	TR 024, Abs. 1.2.8 (geprüft bei 400 °C über 30 Minuten)	46,5 % ± 5 %
Schaumfaktor	TR 024, Abs. 1.2.11 (geprüft bei 400°C über 30 Minuten ohne Gewichtauflage an 0,9 mm dicken Proben)	58,0 bis 94,0
Blähdruck	TR 024, Abs. 1.2.12 (geprüft bei 300°C an 0,9 mm dicken Proben)	0,15 N/mm <sup>2</sup> bis 0,25 N/mm <sup>2</sup>

<sup>6</sup> Einzelheiten zum Prüfverfahren beim DIBt hinterlegt