

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-05/0037
vom 6. Mai 2025

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

"THERMO HANF PREMIUM", "THERMO HANF
PREMIUM PLUS" und "THERMO HANF COMBI JUTE"

Dämmstoffe aus Hanf- oder Hanf- und Jutefasern und
Stützfasern auf PET- oder PLA-Basis

HempFlax Building Solutions GmbH
Industriestraße 2
86720 Nördlingen
DEUTSCHLAND

HempFlax Building Solutions GmbH
Industriestraße 2
86720 Nördlingen
DEUTSCHLAND

7 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

040005-00-1201

ETA-05/0037 vom 24. August 2023

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Diese Europäische Technische Bewertung gilt für die Wärmedämmstoffe mit den Bezeichnungen: "THERMO HANF PREMIUM" und "THERMO HANF PREMIUM PLUS" aus Hanffasern sowie "THERMO HANF COMBI JUTE" aus Hanf- und Jutefasern.

Weitere Handelsnamen für die genannten Bezeichnungen sind im Anhang A der Europäischen Technischen Bewertung angegeben.

Im Folgenden werden nur die Bezeichnungen "THERMO HANF PREMIUM", "THERMO HANF PREMIUM PLUS" und "THERMO HANF COMBI JUTE" zur Unterscheidung der Wärmedämmstoffe verwendet.

Die Wärmedämmstoffe enthalten polymere oder biopolymere Bindefasern, die bei der Herstellung thermisch verfestigt werden.

Im Rahmen des Herstellverfahrens werden die Produkte mit einem Flammschutzmittel versehen. Die Wärmedämmstoffe werden in Mattenform hergestellt und haben folgende Abmessungen (Nennmaße):

Dicke: mindestens 30 mm bis maximal 220 mm

Länge: 800 mm bis 2400 mm

Breite: 300 mm bis 1200 mm

Die Wärmedämmstoffe sind nicht beschichtet.

Die Europäische Technische Bewertung wurde für die Produkte auf Grundlage abgestimmter Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europäische Technische Bewertung gilt nur für die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die Wärmedämmstoffe sind als nicht druckbelastete Dämmstoffe wie folgt einsetzbar:

- Hohlraumdämmung von Außen- und Innenwänden in Holzrahmenbauweise und vergleichbaren Konstruktionen
- Innendämmung von Außenwänden zwischen einer Tragkonstruktion
- Dämmung zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohlräumen entsprechender Konstruktionen
- Dämmung auf nicht begehbaren, aber zugänglichen obersten Geschossdecken
- Innendämmung von Decke oder Dach, z. B. Dämmung unter der Tragkonstruktion (z. B. Sparren), abgehängte Decke
- Hohlraumdämmung zwischen Lagerhölzern im Fußbodenbereich und vergleichbaren Unterkonstruktionen.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Wärmedämmstoffe nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut werden und im eingebauten Zustand sowie während Transport, Lagerung und Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschützt sind.

Bezüglich der Anwendung der Wärmedämmstoffe sind darüber hinaus auch die jeweiligen nationalen Bestimmungen zu beachten.

Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen festzulegen.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchführung der Prüfungen gelten die Festlegungen des EAD Nr. 040005-00-1201 "Werksmäßig hergestellte Dämmprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- und/oder Schalldämmung".

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten Prüfung nach EN ISO 11925-2:2020	Klasse E nach EN 13501-1:2018

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Resistenz gegen Schimmelwachstum Prüfung entsprechend EAD "Werksmäßig hergestellte Dämmprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- und/ oder Schalldämmung", Anhang B	Bewertungsstufe 0 nach EN ISO 846:1997

3.3 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmeleitfähigkeit bei einer Referenztemperatur von 10 °C Prüfung nach EN 12667:2001 "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE"	Nennwerte für einen Feuchtegehalt des Dämmstoffs bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte: ¹ $\lambda_{D(23,50)} = 0,041 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(23,50)} = 0,043 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ $\lambda_{D(23,50)} = 0,043 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
Umrechnung für die Feuchte nach DIN EN ISO 10456:2007+AC:2009 massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte: "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE" Massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE" massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient (trocken zu 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte): "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE"	$u_{23,50} = 0,07 \text{ kg/kg}$ $u_{23,50} = 0,08 \text{ kg/kg}$ $u_{23,50} = 0,08 \text{ kg/kg}$ $u_{23,80} = 0,15 \text{ kg/kg}$ $u_{23,80} = 0,17 \text{ kg/kg}$ $u_{23,80} = 0,19 \text{ kg/kg}$ $f_{u1} = 0,07$ $f_{u1} = 0,13$ $f_{u1} = 0,11$

¹ Der Nennwert ist repräsentativ für mindestens 90 % der Produktion mit einem Vertrauensniveau von 90 % und gilt für den in Abschnitt 3.3 genannten Rohdichtebereich.

Wesentliches Merkmal	Leistung
massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient (23 °C/50 % rel. Luftfeuchte zu 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte): "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE" Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt (trocken zu 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte): "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE" Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt (23 °C/50 % rel. Luftfeuchte zu 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte): "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE"	$f_{u2} = 0,24$ $f_{u2} = 0,34$ $f_{u2} = 0,05$ $F_{m1} = 1,01$ $F_{m1} = 1,01$ $F_{m1} = 1,01$ $F_{m2} = 1,02$ $F_{m2} = 1,03$ $F_{m2} = 1,01$
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	$\mu = 1 \text{ bis } 2^2$
Maßabweichungen: Länge und Breite: Prüfung nach EN 822:2013 Dicke: Prüfung nach EN 823:2013	Länge: $\pm 2 \%$ Breite: $\pm 1,5 \%$ -4 mm / +10 mm oder + 10 %³ entspricht T3 nach EN 13171:2012
Rechtwinkligkeit: Prüfung nach EN 824:2013 Ebenheit: Prüfung nach EN 825:2013	$S_b \leq 5 \text{ mm/m}$ $S_{\max} \leq 6 \text{ mm}$
Rohdichte: Prüfung nach EN 1602:2013 "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF PREMIUM PLUS" "THERMO HANF COMBI JUTE"	35 – 48 kg/m³ 35 – 48 kg/m³ 34 – 46 kg/m³
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen: Prüfung nach EN 1604:2013 (48 h, 70 °C) "THERMO HANF PREMIUM PLUS" Maßänderungen in Länge und Breite: Maßänderungen in der Dicke: "THERMO HANF PREMIUM" "THERMO HANF COMBI JUTE"	DS(70,-)3 nach EN 13171:2012 max. $\pm 3 \%$ max. $\pm 3 \%$ Leistung nicht bewertet Leistung nicht bewertet

² Es ist jeweils der für die Konstruktion ungünstigere Wert anzusetzen.

³ Das kleinste numerische Grenzabmaß ist maßgebend

Wesentliches Merkmal	Leistung
Zugfestigkeit parallel zur Plattenebene Prüfung nach EN 1608:2013	≥ 30 kPa

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 040005-00-1201 gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/91/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. Mai 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Frank Iffländer
Referatsleiter

Beglaubigt
Meyer

"THERMO HANF PREMIUM", "THERMO HANF PREMIUM PLUS" und "THERMO HANF COMBI JUTE"

Anhang A

Weitere Handelsnamen für "THERMO HANF PREMIUM":

"THERMO CHANVRE PREMIUM", "THERMO HEMP PREMIUM", "THERMO HANF FLEX" und "stroba HANF PREMIUM"

Weitere Handelsnamen für "THERMO HANF PREMIUM PLUS":

"THERMO CHANVRE PREMIUM PLUS", "THERMO HEMP PREMIUM PLUS", "THERMO HANF FLEX PLUS", "stroba HANF PREMIUM PLUS", "FIBRE NATURELLE ISOLATION", "NATURAL FIBRE INSULATION" und "NATURAHANF FLEX PRO"

Weitere Handelsnamen für "THERMO HANF COMBI JUTE":

"THERMO CHANVRE COMBI JUTE", "THERMO HEMP COMBI JUTE", "stroba HANF COMBI JUTE", "Hanf Jute Dämmung" und "NATURAHANF FLEX"